

AGILIS

R-M AGILIS

Variante para interiores

Aplicación: Variante para acabado de Interiores



Sistema de pintura Consultar el módulo INFO-RM "PROCESO DE COLOR PARA INTERIORES - AGILIS".



Relación de mezcla 100 % del peso

R-M AGILIS Fondo de color base agua
Sólidos o Metalizados (según fórmula de mezcla)



Endurecedor 10 % del peso

A 2220 Activador para Interiores



Diluyente 50 % del peso

RA 220 Diluyente de interiores
Agitar INMEDIATAMENTE tras adicionar AGILIS
ACTIVATOR A 2220 y AGILIS INTERIOR MIX RA
220.

**Vida de la mezcla a
20°C** 2 h

Aviso de seguridad:

2004/42/IIIB(d)(420)249: El valor límite de la UE para este producto (categoría de producto: IIB.d) en su forma lista para usar es de 420 g/l de VOC como máximo El contenido de VOC de este producto es de 249 g/l.

Estos productos son aptos únicamente para uso profesional.

No se puede descartar que este producto contenga partículas de menos de 0,1 µm.

Si se utiliza este producto se deben cumplir las recomendaciones de seguridad y usar el equipo de protección personal.

La información contenida en este documento se basa en los conocimientos y la experiencia actuales. A la vista de los muchos factores que afectan al procesamiento y la aplicación de nuestros productos, esta información no exime a los usuarios de realizar sus propias investigaciones y pruebas, ni implica ninguna garantía de determinadas propiedades ni de la adecuación de los productos para un propósito específico. Las descripciones, diagramas, fotografías, datos, proporciones, pesos, etc. proporcionados se ofrecen exclusivamente como información general; pueden cambiar sin aviso previo y no constituyen un contrato de calidad de los productos (especificación del producto). La versión más reciente sustituye a todas las versiones anteriores. La versión más actualizada se puede obtener en nuestro sitio web (www.rmpaint.com) o solicitándola directamente a su distribuidor. Es responsabilidad del comprador de nuestros productos asegurarse de que se respetan los derechos de propiedad y de que se cumplen las leyes y normativas en vigor.



AGILIS

R-M AGILIS

Variante para interiores



Pistola de gravedad HVLP



Pistola de gravedad homologada

Presión de aplicación	2 bar
Tamaño de la boquilla	1,3-1,4 mm
Número de manos	1 mano llena + 1 "mano de acabado" aplicadas húmedo sobre húmedo
Evaporación a 20 °C	5 min evaporación tras la "mano de acabado"
Espesor de película:	10-15 µm
Observaciones de la aplicación	Presión de aplicación = Presión de entrada La configuración depende del proveedor de la pistola, por favor dirigirse al módulo INFO R-M "CONOCIMIENTO BÁSICO - EQUIPAMIENTO DEL TALLER" en INFO R-M para información más detallada.

Secado



Secado a 60 °C

20 min
tras evaporación

A tener en cuenta: Para el repintado de automóviles, además de las instrucciones de proceso proporcionadas en este documento, siempre se deben revisar las instrucciones de reparación de los fabricantes de vehículos, en particular en lo que a la tecnología de sensores instalada se refiere.

Aviso de seguridad:

2004/42/IIIB(d)(420)249: El valor límite de la UE para este producto (categoría de producto: IIB.d) en su forma lista para usar es de 420 g/l de VOC como máximo El contenido de VOC de este producto es de 249 g/l.

Estos productos son aptos únicamente para uso profesional.

No se puede descartar que este producto contenga partículas de menos de 0,1 µm.

Si se utiliza este producto se deben cumplir las recomendaciones de seguridad y usar el equipo de protección personal.

La información contenida en este documento se basa en los conocimientos y la experiencia actuales. A la vista de los muchos factores que afectan al procesamiento y la aplicación de nuestros productos, esta información no exime a los usuarios de realizar sus propias investigaciones y pruebas, ni implica ninguna garantía de determinadas propiedades ni de la adecuación de los productos para un propósito específico. Las descripciones, diagramas, fotografías, datos, proporciones, pesos, etc. proporcionados se ofrecen exclusivamente como información general; pueden cambiar sin aviso previo y no constituyen un contrato de calidad de los productos (especificación del producto). La versión más reciente sustituye a todas las versiones anteriores. La versión más actualizada se puede obtener en nuestro sitio web (www.rmpaint.com) o solicitándola directamente a su distribuidor. Es responsabilidad del comprador de nuestros productos asegurarse de que se respetan los derechos de propiedad y de que se cumplen las leyes y normativas en vigor.