

Pintura de piezas de plástico

Relaciones de mezcla de fondos







A 1.6.1

Descripción del proceso

Lista de relaciones de mezcla para plastificar materiales de imprimación o fondo con FLEX, para usar en plásticos rígidos y flexibles.

Tratar previamente la superficie que se va a pintar cumpliendo las recomendaciones correspondientes incluidas en las secciones A 1.5 - A 1.6 de la guía "PREP'ART".

Plásticos rígidos

	TRANSPARENT SEALER CP D 80 FLEXPRO	300 % del vol. 100 % del vol. 100 % del vol.	100 g 28 g 25 g
	EXTRASEALER WHITE D 70 / D80 FLEXPRO	300 % del vol. 100 % del vol. 100 % del vol.	100 g 23 g 20 g
	EXTRASEALER BLACK D 70 / D 80 FLEXPRO	300 % del vol. 100 % del vol. 100 % del vol.	100 g 23 g 21 g
	PERFECTFILLER WHITE FLEX D 70 / D 80 FR 500 / R 2100 / R 2200 / R 2300	400 % del vol. 100 % del vol. 150 % del vol. 100 % del vol.	100 g 15 g 21 g 13 g
	PERFECTFILLER GREY FLEX D 70 / D 80 FR 500 / R 2100 / R 2200 / R 2300	400 % del vol. 100 % del vol. 150 % del vol. 100 % del vol.	100 g 16 g 23 g 14 g
	PERFECTFILLER BLACK FLEX D 70 / D 80 FR 500 / R 2100 / R 2200 / R 2300	400 % del vol. 100 % del vol. 150 % del vol. 100 % del vol.	100 g 17 g 25 g 14 g

La información contenida en este documento se basa en los conocimientos y la experiencia actuales. A la vista de los muchos factores que afectan al procesamiento y la aplicación de nuestros productos, esta información no exime a los usuarios de realizar sus propias investigaciones y pruebas, ni implica ninguna garantía de determinadas propiedades ni de la adecuación de los productos para un propósito específico. Las descripciones, diagramas, fotografías, datos, proporciones, pesos, etc. proporcionados se ofrecen exclusivamente como información general; pueden cambiar sin aviso previo y no constituyen un contrato de calidad de los productos (especificación del producto). La versión más reciente sustituye a todas las versiones anteriores. La versión más actualizada se puede obtener en nuestro sitio web (www.rmpaint.com) o solicitándola directamente a su distribuidor. Es responsabilidad del comprador de nuestros productos asegurarse de que se respetan los derechos de propiedad y de que se cumplen las leyes y normativas en vigor.

R-M Automotive Refinish Paints, Z.I. du Merret F-60676 Clermont de l'Oise Cedex, Tel. (+33) (0) 3 44 77 77 77, 10/2015

Perfection made simple









Pintura de piezas de plástico

Relaciones de mezcla de fondos

A 1.6.1

Plásticos rígidos

	PROFILLER WHITE FLEX D 70 / D 80 FR 500 / R 2100 / R 2200 / R 2300	400 % del vol. 100 % del vol. 150 % del vol. 100 % del vol.	100 g 15 g 22 g 13 g
	PROFILLER GREY FLEX D 70 / D 80 FR 500 / R 2100 / R 2200 / R 2300	400 % del vol. 100 % del vol. 150 % del vol. 100 % del vol.	100 g 15 g 22 g 13 g
	PROFILLER BLACK FLEX D 70 / D 80 FR 500 / R 2100 / R 2200 / R 2300	400 % del vol. 100 % del vol. 150 % del vol. 100 % del vol.	100 g 15 g 22 g 13 g
	DIRECTFILLER WHITE D 701 FLEXPRO	100 % del vol. 25 % del vol. 25 % del vol.	100 g 16 g 14 g
	DIRECTFILLER GREY D 701 FLEXPRO	100 % del vol. 25 % del vol. 25 % del vol.	100 g 16 g 14 g
	DIRECTFILLER BLACK D 701 FLEXPRO	100 % del vol. 25 % del vol. 25 % del vol.	100 g 16 g 14 g

Pintura de piezas de plástico

Relaciones de mezcla de fondos

A 1.6.1

Plásticos flexibles (espuma de PU)

	TRANSPARENT SEALER CP FLEX D 80 FR 500 / R 2100 / R 2200 / R 2300	300 % del vol. 50 % del vol. 125 % del vol. 100 % del vol.	100 g 15 g 37 g 26 g
	EXTRASEALER WHITE FLEX D 70 / D 80 FR 500 / R 2200 / R 2300	300 % del vol. 50 % del vol. 125 % del vol. 100 % del vol.	100 g 11 g 29 g 20 g
	EXTRASEALER BLACK FLEX D 70 / D 80 FR 500 / R 2200 / R 2300	300 % del vol. 50 % del vol. 125 % del vol. 100 % del vol.	100 g 12 g 29 g 21 g
	PERFECTFILLER WHITE FLEX D 70 / D 80 FR 500 / R 2100 / R 2200 / R 2300	400 % del vol. 200 % del vol. 200 % del vol. 100 % del vol.	100 g 30 g 29 g 13 g
	PERFECTFILLER GREY FLEX D 70 / D 80 FR 500 / R 2100 / R 2200 / R 2300	400 % del vol. 200 % del vol. 200 % del vol. 100 % del vol.	100 g 32 g 31 g 14 g
	PERFECTFILLER BLACK FLEX D 70 / D 80 FR 500 / R 2100 / R 2200 / R 2300	400 % del vol. 200 % del vol. 200 % del vol. 100 % del vol.	100 g 34 g 33 g 14 g
	PROFILLER WHITE FLEX D 70 / D 80 FR 500 / R 2100 / R 2200 / R 2300	400 % del vol. 200 % del vol. 200 % del vol. 100 % del vol.	100 g 30 g 29 g 13 g
	PROFILLER GREY FLEX D 70 / D 80 FR 500 / R 2100 / R 2200 / R 2300	400 % del vol. 200 % del vol. 200 % del vol. 100 % del vol.	100 g 30 g 29 g 13 g
	PROFILLER BLACK FLEX D 70 / D 80 FR 500 / R 2100 / R 2200 / R 2300	400 % del vol. 200 % del vol. 200 % del vol. 100 % del vol.	100 g 31 g 30 g 13 g

Instrucciones de seguridad

Estos productos son aptos únicamente para uso profesional.

No se puede descartar que este producto contenga partículas de menos de 0,1 µm.

Si se utiliza este producto se deben cumplir las recomendaciones de seguridad y usar el equipo de protección personal.