

Masilla de poliéster con buen comportamiento de lijado

Campos de aplicación

Masilla multiusos para operaciones de enmasillado grueso y fino en la reparación de automóviles.

Información adicional

Características técnicas

Contenido de sólidos 86 % ± 2	Densidad 1,730 – 1,830 g/cm ³
Temperatura de almacenamiento mínima 5 °C y máxima 45 °C	Tiempo de almacenamiento 12 meses

Aplicación

Agitar bien antes de usar. Mezclar bien BASIC STOP y el endurecedor. Pesarse exactamente las cantidades indicadas en la relación de mezcla. Si se añade demasiado endurecedor, pueden quedar marcas en los bordes, mientras que si se añade una cantidad insuficiente, tardará más en secarse.

Substrato / Pretratamiento / Limpieza

Desengrasar con PK 700 o PK 900. Lijar (el acero y el acero galvanizado, con papel P80, el aluminio con P150-P180). Limpiar con PK 1000.






No utilizar el producto sobre imprimaciones fosfatantes o substratos termoplásticos. Los substratos adecuados son acero sin óxido, plásticos reforzados con fibra de vidrio, áreas bastante reducidas de acero galvanizado o paneles de aluminio. No utilizar el producto sobre imprimaciones fosfatantes o substratos termoplásticos.

La información contenida en este documento se basa en los conocimientos y la experiencia actuales. A la vista de los muchos factores que afectan al procesamiento y la aplicación de nuestros productos, esta información no exime a los usuarios de realizar sus propias investigaciones y pruebas, ni implica ninguna garantía de determinadas propiedades ni de la adecuación de los productos para un propósito específico. Las descripciones, diagramas, fotografías, datos, proporciones, pesos, etc. proporcionados se ofrecen exclusivamente como información general; pueden cambiar sin aviso previo y no constituyen un contrato de calidad de los productos (especificación del producto). La versión más reciente sustituye a todas las versiones anteriores. La versión más actualizada se puede obtener en nuestro sitio web (www.rmpaint.com) o solicitándola directamente a su distribuidor. Es responsabilidad del comprador de nuestros productos asegurarse de que se respetan los derechos de propiedad y de que se cumplen las leyes y normativas en vigor.

R-M Automotive Refinish Paints, Z.I. du Merret F-60676 Clermont de l'Oise Cedex, Tel. (+33) (0) 3 44 77 77 77, 12/2014

BASIC STOP



	BASIC STOP	100 g
	Endurecedor BASIC STOP	3 g
	Vida de mezcla:	4 – 5 min. a 20°C
	Manos	2 – 3
	Secado a 20°C Secado a 60°C	20 – 30 min. 10 min.
	(onda corta) (onda media)	4 min. 50 % 6 min.
	P80, P150, P240 en seco	

Acabado

Instrucciones de seguridad

2004/42/IIIB(b)(250)180: El valor límite máximo de la UE para este producto (categoría de producto: IIB.b) en su forma lista para usar es de 250 gramos de VOC por litro. El contenido de VOC de este producto es de 180 g/l.

Estos productos son aptos únicamente para uso profesional.

No se puede descartar que este producto contenga partículas de menos de 0,1 µm.

Si se utiliza este producto se deben cumplir las recomendaciones de seguridad y usar el equipo de protección personal.