

Clear coat

C 2E50

Laca

Aplicación: Para aplicaciones que varían desde reparaciones de paneles individuales hasta repintados completos.

Contenido de sólidos 61 %
Densidad 0,95-1,05 g/cm³
Temperatura de almacenamiento 5-45 °C

3:1:1



Relación de mezcla 300 % del vol. C 2E50 Laca



Endurecedor 100 % del vol. H 2E20 Endurecedor



Diluyente 100 % del vol. R 2E10 Diluyente rápido
 R 2E20 Diluyente medio
 R 2E30 Diluyente lento



Viscosidad de aplicación a 20°C DIN 4: 19-23 s **Vida de la mezcla a 20°C** 2 h
 ISO 4: 45-60 s

Aviso de seguridad:

2004/42/IIIB(d)(420)419: El valor límite máximo de la UE para este producto (categoría de producto: IIB.d) en su forma lista para usar es, como máximo, de 420 gramos de VOC por litro. El contenido de VOC de este producto es de 419 g/l.

No se puede descartar que este producto contenga partículas de menos de 0,1 µm.

Estos productos son aptos únicamente para uso profesional.

Si se utiliza este producto se deben cumplir las recomendaciones de seguridad y usar el equipo de protección personal.



La información contenida en este documento se basa en los conocimientos y la experiencia actuales. A la vista de los muchos factores que afectan al procesamiento y la aplicación de nuestros productos, esta información no exime a los usuarios de realizar sus propias investigaciones y pruebas, ni implica ninguna garantía de determinadas propiedades ni de la adecuación de los productos para un propósito específico. Las descripciones, diagramas, fotografías, datos, proporciones, pesos, etc. proporcionados se ofrecen exclusivamente como información general; pueden cambiar sin aviso previo y no constituyen un contrato de calidad de los productos (especificación del producto). La versión más reciente sustituye a todas las versiones anteriores. La versión más actualizada se puede obtener en nuestro sitio web (www.rmpaint.com) o solicitándola directamente a su distribuidor. Es responsabilidad del comprador de nuestros productos asegurarse de que se respetan los derechos de propiedad y de que se cumplen las leyes y normativas en vigor.





Clear coat

C 2E50

Laca

		 Pistola de gravedad HVLP	 Pistola de gravedad homologada
Presión de aplicación	bar	2	2
En la boquilla	bar	0,7	
Tamaño de la boquilla		1,3-1,5	1,3-1,4
Número de manos		1 ½ manos (no es necesario evaporación entre manos).	
Evaporación a 20 °C	min	Sin evaporación antes de secado en horno.	
Espesor de película:	µm	40-60	
Observaciones de la aplicación		Alternativamente: 2 manos con aprox. 3-5 min. de evaporación intermedia entre manos.	

Secado

	Secado a 60 °C	30 min
	Infrarrojos (onda corta)	10 min
Observaciones	En el caso de cabinas mixtas, debe usarse una velocidad adicional de calentamiento hasta que se alcanza la temperatura de panel adecuada.	

Observaciones Pulido tras tiempo de secado y enfriamiento especificados.

Aviso de seguridad:

2004/42/IIIB(d)(420)419: El valor límite máximo de la UE para este producto (categoría de producto: IIB.d) en su forma lista para usar es, como máximo, de 420 gramos de VOC por litro. El contenido de VOC de este producto es de 419 g/l.

No se puede descartar que este producto contenga partículas de menos de 0,1 µm.

Estos productos son aptos únicamente para uso profesional.

Si se utiliza este producto se deben cumplir las recomendaciones de seguridad y usar el equipo de protección personal.

La información contenida en este documento se basa en los conocimientos y la experiencia actuales. A la vista de los muchos factores que afectan al procesamiento y la aplicación de nuestros productos, esta información no exime a los usuarios de realizar sus propias investigaciones y pruebas, ni implica ninguna garantía de determinadas propiedades ni de la adecuación de los productos para un propósito específico. Las descripciones, diagramas, fotografías, datos, proporciones, pesos, etc. proporcionados se ofrecen exclusivamente como información general; pueden cambiar sin aviso previo y no constituyen un contrato de calidad de los productos (especificación del producto). La versión más reciente sustituye a todas las versiones anteriores. La versión más actualizada se puede obtener en nuestro sitio web (www.rmpaint.com) o solicitándola directamente a su distribuidor. Es responsabilidad del comprador de nuestros productos asegurarse de que se respetan los derechos de propiedad y de que se cumplen las leyes y normativas en vigor.