

GHD TRANSPARENT SEALER CP

P 2425

Variante para CV

Aplicación:	rotulación, cabinas (cambio de color), pintado multicolor, perfiles / cajas de camión pintadas al polvo, esmaltes de serie GHD
Propiedades:	<ul style="list-style-type: none">• tintable• estupendo aspecto del esmalte• secado rápido
Observaciones:	El substrato debe estar limpio, sin polvo, óxido, aceite ni grasa.



Sistema de pintura Contenido en Sólidos ~66% (RFU ~53%)

Rendimiento 406 m²/l a 1 µm

Aviso de seguridad:

No se puede descartar que este producto contenga partículas de menos de 0,1 µm.

Estos productos son aptos únicamente para uso profesional. Para el uso de este producto, siga las instrucciones recomendaciones de seguridad y el equipo de protección personal.

2004/42/IIIB (c II)(540)502: El valor límite máximo de la UE para este producto (categoría de producto: IIB.d) en su forma lista para usar es de 540 g/l de VOC como máximo.

El contenido de VOC de este producto es de 502 g/l.

La información contenida en este documento se basa en los conocimientos y la experiencia actuales. A la vista de los muchos factores que afectan al procesamiento y la aplicación de nuestros productos, esta información no exime a los usuarios de realizar sus propias investigaciones y pruebas, ni implica ninguna garantía de determinadas propiedades ni de la adecuación de los productos para un propósito específico. Las descripciones, diagramas, fotografías, datos, proporciones, pesos, etc. proporcionados se ofrecen exclusivamente como información general; pueden cambiar sin aviso previo y no constituyen un contrato de calidad de los productos (especificación del producto). La versión más reciente sustituye a todas las versiones anteriores. La versión más actualizada se puede obtener en nuestro sitio web (www.rmpaint.com) o solicitándola directamente a su distribuidor. Es responsabilidad del comprador de nuestros productos asegurarse de que se respetan los derechos de propiedad y de que se cumplen las leyes y normativas en vigor.



GHD TRANSPARENT SEALER CP

P 2425

Variante para CV

Modo de empleo

Substratos:

Muy adecuado:

- Imprimación R-M CV
- Imprimación aparejo / aparejo R-M CV
- Pintura en polvo
- Coil-coating
- Madera
- Pintura OEM
- Pintura antigua

Adecuado en algunos casos:

- GRP / SMC
- Contrachapado



Pistola de succión:

Presión de la aplicación 2.5 bar
Tamaño de la boquilla 1.7
Número de manos 1
Espesor 20 - 25 µm

Aviso de seguridad:

No se puede descartar que este producto contenga partículas de menos de 0,1 µm.

Estos productos son aptos únicamente para uso profesional. Para el uso de este producto, siga las instrucciones recomendaciones de seguridad y el equipo de protección personal.

2004/42/IIIB (c II)(540)502: El valor límite máximo de la UE para este producto (categoría de producto: IIB.d) en su forma lista para usar es de 540 g/l de VOC como máximo.

El contenido de VOC de este producto es de 502 g/l.

La información contenida en este documento se basa en los conocimientos y la experiencia actuales. A la vista de los muchos factores que afectan al procesamiento y la aplicación de nuestros productos, esta información no exime a los usuarios de realizar sus propias investigaciones y pruebas, ni implica ninguna garantía de determinadas propiedades ni de la adecuación de los productos para un propósito específico. Las descripciones, diagramas, fotografías, datos, proporciones, pesos, etc. proporcionados se ofrecen exclusivamente como información general; pueden cambiar sin aviso previo y no constituyen un contrato de calidad de los productos (especificación del producto). La versión más reciente sustituye a todas las versiones anteriores. La versión más actualizada se puede obtener en nuestro sitio web (www.rmpaint.com) o solicitándola directamente a su distribuidor. Es responsabilidad del comprador de nuestros productos asegurarse de que se respetan los derechos de propiedad y de que se cumplen las leyes y normativas en vigor.

GHD TRANSPARENT SEALER CP

P 2425

Variante para CV

100:50 + 30% en volumen



Relación de mezcla

P 2425 Sellador acrílico transparente 2C



Endurecedor

H 360 Endurecedor para materiales de fondo GHD, normal



Diluyente

GV 100 Diluyente, rápido
GV 200 Diluyente, medio
GV 300 Diluyente, lento



Viscosidad de aplicación a 20°C

DIN 4: 17 s

Vida de la mezcla a 20°C

3 h



Pistola de gravedad HVLP



Pistola de gravedad homologada

	Pistola de gravedad HVLP	Pistola de gravedad homologada
Presión de aplicación	2 bar	2,2-2,5 bar
Tamaño de la boquilla	1,5	1,4
Número de manos	1	
Espesor de película:	20-25 µm	

Aviso de seguridad:

No se puede descartar que este producto contenga partículas de menos de 0,1 µm.

Estos productos son aptos únicamente para uso profesional. Para el uso de este producto, siga las instrucciones recomendaciones de seguridad y el equipo de protección personal.

2004/42/IIIB (c II)(540)502: El valor límite máximo de la UE para este producto (categoría de producto: IIB.d) en su forma lista para usar es de 540 g/l de VOC como máximo.

El contenido de VOC de este producto es de 502 g/l.

La información contenida en este documento se basa en los conocimientos y la experiencia actuales. A la vista de los muchos factores que afectan al procesamiento y la aplicación de nuestros productos, esta información no exime a los usuarios de realizar sus propias investigaciones y pruebas, ni implica ninguna garantía de determinadas propiedades ni de la adecuación de los productos para un propósito específico. Las descripciones, diagramas, fotografías, datos, proporciones, pesos, etc. proporcionados se ofrecen exclusivamente como información general; pueden cambiar sin aviso previo y no constituyen un contrato de calidad de los productos (especificación del producto). La versión más reciente sustituye a todas las versiones anteriores. La versión más actualizada se puede obtener en nuestro sitio web (www.rmpaint.com) o solicitándola directamente a su distribuidor. Es responsabilidad del comprador de nuestros productos asegurarse de que se respetan los derechos de propiedad y de que se cumplen las leyes y normativas en vigor.

GHD TRANSPARENT SEALER CP

P 2425

Variante para CV

Secado



Secado a 20 °C

Repintable:

Min:15 min.

Max: 2 h

Observaciones

TRANSPARENT SEALER CP puede ser tintado con (hasta 10% de) Esmalte GHD TOPCOAT Line.

A tener en cuenta: Para el repintado de automóviles, además de las instrucciones de proceso proporcionadas en este documento, siempre se deben revisar las instrucciones de reparación de los fabricantes de vehículos, en particular en lo que a la tecnología de sensores instalada se refiere.

Aviso de seguridad:

No se puede descartar que este producto contenga partículas de menos de 0,1 µm.

Estos productos son aptos únicamente para uso profesional. Para el uso de este producto, siga las instrucciones recomendaciones de seguridad y el equipo de protección personal.

2004/42/IIIB (c II)(540)502: El valor límite máximo de la UE para este producto (categoría de producto: IIB.d) en su forma lista para usar es de 540 g/l de VOC como máximo.

El contenido de VOC de este producto es de 502 g/l.

La información contenida en este documento se basa en los conocimientos y la experiencia actuales. A la vista de los muchos factores que afectan al procesamiento y la aplicación de nuestros productos, esta información no exime a los usuarios de realizar sus propias investigaciones y pruebas, ni implica ninguna garantía de determinadas propiedades ni de la adecuación de los productos para un propósito específico. Las descripciones, diagramas, fotografías, datos, proporciones, pesos, etc. proporcionados se ofrecen exclusivamente como información general; pueden cambiar sin aviso previo y no constituyen un contrato de calidad de los productos (especificación del producto). La versión más reciente sustituye a todas las versiones anteriores. La versión más actualizada se puede obtener en nuestro sitio web (www.rmpaint.com) o solicitándola directamente a su distribuidor. Es responsabilidad del comprador de nuestros productos asegurarse de que se respetan los derechos de propiedad y de que se cumplen las leyes y normativas en vigor.

