


GHD CHASSIS SURFACER

P 5432

Variante con A 5700 GHD TINTING PASTE

Aplicación:



chassis painting (steel / aluminum), container, construction machinery (steel), steel and galvanized steel spare parts

Propiedades:

- suitable on all R-M CV primer
- suitable for large areas / surfaces
- good corrosion protection
- good coverage of shot blasted profile
- brilliant top coat appearance
- outstanding application characteristics
- tintable

Observaciones:

The substrate should be clean, free of dust, rust, oil and grease. Aluminum-Chassis have be primed with a suitable primer.

Substratos

- = Very well
- = well
- = suited in some cases

Acero	Acero galvanizado	Acero inoxidable	Aluminium	Anodized Aluminium	GRP / SMC	PP-EPDM	R-M CV - Primer	R-M CV - Primer Filler / Filler	Powder coating	Coil-coating	Plywood	Wood	OEM-Paintwork	Old paint work
●●	●				●●		●●		●	●	●●	●●	●	●●

Aviso de seguridad:

It cannot be ruled out that this product contains particles < 0.1 µm.

The products are suitable for professional use only. For the use of this product please adhere to the actual safety recommendations and the personal protective equipment.

2004/42/IIIB (c I)(540)508: The EU limit value for this product (product category: IIB.c I) in ready to use form is max.540 g/l. The VOC content of this product is 508 g/l.

La información contenida en este documento se basa en los conocimientos y la experiencia actuales. A la vista de los muchos factores que afectan al procesamiento y la aplicación de nuestros productos, esta información no exime a los usuarios de realizar sus propias investigaciones y pruebas, ni implica ninguna garantía de determinadas propiedades ni de la adecuación de los productos para un propósito específico. Las descripciones, diagramas, fotografías, datos, proporciones, pesos, etc. proporcionados se ofrecen exclusivamente como información general; pueden cambiar sin aviso previo y no constituyen un contrato de calidad de los productos (especificación del producto). La versión más reciente sustituye a todas las versiones anteriores. La versión más actualizada se puede obtener en nuestro sitio web (www.rmpaint.com) o solicitándola directamente a su distribuidor. Es responsabilidad del comprador de nuestros productos asegurarse de que se respetan los derechos de propiedad y de que se cumplen las leyes y normativas en vigor.

GHD CHASSIS SURFACER

P 5432

Variante con A 5700 GHD TINTING PASTE



Pre Mix max. 10% en volumen de A 5700 GHD TINTING PASTE



Relación de mezcla 100:25:25 by volume



Endurecedor H 360



Thinner GV 300, GV 400



Viscosidad de aplicación a 20°C DIN 4: 25 s

Vida de la mezcla a 20°C 2 h

Aviso de seguridad:

It cannot be ruled out that this product contains particles < 0.1 µm.

The products are suitable for professional use only. For the use of this product please adhere to the actual safety recommendations and the personal protective equipment.






2004/42/IIIB (c I)(540)508: The EU limit value for this product (product category: IIB.c I) in ready to use form is max.540 g/l. The VOC content of this product is 508 g/l.


La información contenida en este documento se basa en los conocimientos y la experiencia actuales. A la vista de los muchos factores que afectan al procesamiento y la aplicación de nuestros productos, esta información no exime a los usuarios de realizar sus propias investigaciones y pruebas, ni implica ninguna garantía de determinadas propiedades ni de la adecuación de los productos para un propósito específico. Las descripciones, diagramas, fotografías, datos, proporciones, pesos, etc. proporcionados se ofrecen exclusivamente como información general; pueden cambiar sin aviso previo y no constituyen un contrato de calidad de los productos (especificación del producto). La versión más reciente sustituye a todas las versiones anteriores. La versión más actualizada se puede obtener en nuestro sitio web (www.rmpaint.com) o solicitándola directamente a su distribuidor. Es responsabilidad del comprador de nuestros productos asegurarse de que se respetan los derechos de propiedad y de que se cumplen las leyes y normativas en vigor.

GHD CHASSIS SURFACER

P 5432

Variante con A 5700 GHD TINTING PASTE

Aplicación:	 Pistola de gravedad	 Pistola de gravedad HVLP	 Pistola de succión	 Airless/Airmix	 Calderín Bomba doble membrana
Presión de aplicación	2,2-2,5 bar	2 bar	2,5 bar	2 bar	2,5 bar
Material pressure_Number				120-150 bar	0,8-1,5 bar
Tamaño de la boquilla	1,6-1,8	1,5-1,7	1,5-1,7	0,28-0,33	1-1,1
Tensión				50-80 kV	
Resistencia eléctrica				300-500 Ω	
Manos	2	2	2	1-2	2
Evaporación a 20 °C	sin evap	sin evap	sin evap	sin evap	sin evap
Espesor de película:	60-70 µm				

	Secado	Repintable	Al tacto	Listo para enmascarar	Listo para montaje	Lijable
		mín. máx.				
Temp. Objeto 20°C	60 min	72 h	2 h	16 h	16 h	16 h
Object temp. 60°C	30 min		30 min	30 min	30 min	30 min

Observaciones

Can be overcoated with CV topcoats of Lines GHD TOPCOAT, DIAMONT.
 Mixing Ratio 100:20:20 by volume = Higher viscosity e.g. for blasted steel substrats
 The adhesion on hot dipped galvanized steel has to be checked before.
 Line DIAMONT has to be applied within 1 working day.
 With UP spray filler apply 1 full coat ~30 - 40µm.

Aviso de seguridad:

It cannot be ruled out that this product contains particles < 0.1 µm.
 The products are suitable for professional use only. For the use of this product please adhere to the actual safety recommendations and the personal protective equipment.

2004/42/IIIB (c I)(540)508: The EU limit value for this product (product category: IIB.c I) in ready to use form is max.540 g/l. The VOC content of this product is 508 g/l.

La información contenida en este documento se basa en los conocimientos y la experiencia actuales. A la vista de los muchos factores que afectan al procesamiento y la aplicación de nuestros productos, esta información no exime a los usuarios de realizar sus propias investigaciones y pruebas, ni implica ninguna garantía de determinadas propiedades ni de la adecuación de los productos para un propósito específico. Las descripciones, diagramas, fotografías, datos, proporciones, pesos, etc. proporcionados se ofrecen exclusivamente como información general; pueden cambiar sin aviso previo y no constituyen un contrato de calidad de los productos (especificación del producto). La versión más reciente sustituye a todas las versiones anteriores. La versión más actualizada se puede obtener en nuestro sitio web (www.rmpaint.com) o solicitándola directamente a su distribuidor. Es responsabilidad del comprador de nuestros productos asegurarse de que se respetan los derechos de propiedad y de que se cumplen las leyes y normativas en vigor.



GHD CHASSIS SURFACER

P 5432

Variante con A 5700 GHD TINTING PASTE

A tener en cuenta: Para el repintado de automóviles, además de las instrucciones de proceso proporcionadas en este documento, siempre se deben revisar las instrucciones de reparación de los fabricantes de vehículos, en particular en lo que a la tecnología de sensores instalada se refiere.

Aviso de seguridad:

It cannot be ruled out that this product contains particles < 0.1 µm.

The products are suitable for professional use only. For the use of this product please adhere to the actual safety recommendations and the personal protective equipment.

2004/42/IIIB (c I)(540)508: The EU limit value for this product (product category: IIB.c I) in ready to use form is max.540 g/l. The VOC content of this product is 508 g/l.

La información contenida en este documento se basa en los conocimientos y la experiencia actuales. A la vista de los muchos factores que afectan al procesamiento y la aplicación de nuestros productos, esta información no exime a los usuarios de realizar sus propias investigaciones y pruebas, ni implica ninguna garantía de determinadas propiedades ni de la adecuación de los productos para un propósito específico. Las descripciones, diagramas, fotografías, datos, proporciones, pesos, etc. proporcionados se ofrecen exclusivamente como información general; pueden cambiar sin aviso previo y no constituyen un contrato de calidad de los productos (especificación del producto). La versión más reciente sustituye a todas las versiones anteriores. La versión más actualizada se puede obtener en nuestro sitio web (www.rmpaint.com) o solicitándola directamente a su distribuidor. Es responsabilidad del comprador de nuestros productos asegurarse de que se respetan los derechos de propiedad y de que se cumplen las leyes y normativas en vigor.

