SILICATOP

C 2490

SILICATOP variante mate extremo con H 2490

Aplicación:

- Para aplicaciones cuando se requieren acabados extremadamente mates.
- Se puede agregar hasta un máximo del 20% en peso del agente mateante SM 09 SPECIAL MAT a la laca mate C 2490 SILICATOP MS.
- La adición de un máximo de un 20% en peso del agente mateante SM 09 SPECIAL MAT tendrá como resultado un brillo de 5 en ángulo de 60º.
- ¡Preparar solo la cantidad de pintura que se usará el mismo día porque el nivel de brillo puede cambiar cuando se almacena la mezcla!
- **¡Agitar inmediatamente después de agregar el agente mateante SM 09 SPECIAL MAT!**

Propiedades: Se puede utilizar en piezas de plástico rígidas y semirrígidas sin necesidad de FLEX. SILICATOP no puede ser usada en la máquina de mezclas.

Observaciones: Agitar bien antes de usar.
En el caso de cabinas mixtas, debe usarse una velocidad adicional de calentamiento hasta que se alcanza la temperatura de panel adecuada.

Contenido de sólidos	36 % +/-2
Densidad	0,93-1,03 g/cm³
Temperatura de almacenamiento	5-45 °C
Tiempo de almacenamiento	24 meses

Relación de mezcla Premezcla

100 % del peso	C 2490 C 2490
20 % del peso	SM 09 SM 09

Se puede agregar hasta un máximo del 20 % en peso del agente mateante SM 09 SPECIAL MAT a la laca C 2490 SILICATOP MS para alcanzar acabados extremadamente mates.

Aviso de seguridad:
2004/42/IIB(e)(840)700: El valor límite de la UE para este producto (categoría de producto: IIB.e) en su forma lista para usar es de 840 gramos de VOC por litro. El contenido de VOC de este producto es de 700 g/l.
No se puede descartar que este producto contenga partículas de menos de 0,1 µm.
Estos productos son aptos únicamente para uso profesional. Si se utiliza este producto se deben cumplir las recomendaciones de seguridad y usar el equipo de protección personal.

La información contenida en este documento se basa en los conocimientos y la experiencia actuales. A la vista de los muchos factores que afectan al procesamiento y la aplicación de nuestros productos, esta información no exime a los usuarios de realizar sus propias investigaciones y pruebas, ni implica ninguna garantía de determinadas propiedades ni de la adecuación de los productos para un propósito específico. Las descripciones, diagramas, fotografías, datos, proporciones, pesos, etc. proporcionados se ofrecen exclusivamente como información general; pueden cambiar sin aviso previo y no constituyen un contrato de calidad de los productos (especificación del producto). La versión más reciente sustituye a todas las versiones anteriores. La versión más actualizada se puede obtener en nuestro sitio web (www.rmpaint.com) o solicitándola directamente a su distribuidor. Es responsabilidad del comprador de nuestros productos asegurarse de que se respetan los derechos de propiedad y de que se cumplen las leyes y normativas en vigor.

Perfection made simple

R-M®

A brand of BASF – We create chemistry

R-M Automotive Refinish Paints, Z.I.du Merret F-60676 Clermont de l'Oise Cedex,
Tel. (+33) (0) 3 44 77 77 77

SILICATOP

C 2490

SILICATOP variante mate extremo con H 2490

		2:1	
	Relación de mezcla	100 % by volume	Premezcla
	Endurecedor	50 % by volume	H 2490 H 2490
	Viscosidad de aplicación a 20°C	DIN 4: 17-19 s ISO 4: 38-42 s	**Vida de la mezcla a 20°C** 2 h

		Pistola de gravedad HVLP	Pistola de gravedad homologada
Presión de aplicación	**bar**		2
En la boquilla	**bar**	0,7	
Tamaño de la boquilla		1,3	1,3-1,4
Número de manos		2	
Evaporación a 20 °C	**min**	Dejar evaporar hasta aspecto mate entre manos y antes de dar calor. Tras la primera mano, dejar evaporar durante 10-15 min, tras la segunda mano durante 15-20 min. No dejar evaporar durante más de 25 minutos tras cada mano.	
Espesor de película:	**µm**	40-50	

Aviso de seguridad:
2004/42/IIB(e)(840)700: El valor límite de la UE para este producto (categoría de producto: IIB.e) en su forma lista para usar es de 840 gramos de VOC por litro. El contenido de VOC de este producto es de 700 g/l.
No se puede descartar que este producto contenga partículas de menos de 0,1 µm.
Estos productos son aptos únicamente para uso profesional. Si se utiliza este producto se deben cumplir las recomendaciones de seguridad y usar el equipo de protección personal.

La información contenida en este documento se basa en los conocimientos y la experiencia actuales. A la vista de los muchos factores que afectan al procesamiento y la aplicación de nuestros productos, esta información no exime a los usuarios de realizar sus propias investigaciones y pruebas, ni implica ninguna garantía de determinadas propiedades ni de la adecuación de los productos para un propósito específico. Las descripciones, diagramas, fotografías, datos, proporciones, pesos, etc. proporcionados se ofrecen exclusivamente como información general; pueden cambiar sin aviso previo y no constituyen un contrato de calidad de los productos (especificación del producto). La versión más reciente sustituye a todas las versiones anteriores. La versión más actualizada se puede obtener en nuestro sitio web (www.rmpaint.com) o solicitándola directamente a su distribuidor. Es responsabilidad del comprador de nuestros productos asegurarse de que se respetan los derechos de propiedad y de que se cumplen las leyes y normativas en vigor.

Perfection made simple

R-M®

R-M Automotive Refinish Paints, Z.I.du Merret F-60676 Clermont de l'Oise Cedex,
Tel. (+33) (0) 3 44 77 77 77

A brand of BASF – We create chemistry

SILICATOP

C 2490

SILICATOP variante mate extremo con H 2490

	Secado	
	Secado a 60 °C	30 min
	Infrarrojos (onda corta)	3 min. al 50 % + 6 min. al 100 %
	Infrarrojos (onda media)	13 min

Observaciones Se puede repintar con el mismo producto una vez transcurridos los tiempos de secado indicados.

Aviso de seguridad:
2004/42/IIB(e)(840)700: El valor límite de la UE para este producto (categoría de producto: IIB.e) en su forma lista para usar es de 840 gramos de VOC por litro. El contenido de VOC de este producto es de 700 g/l.
No se puede descartar que este producto contenga partículas de menos de 0,1 µm.
Estos productos son aptos únicamente para uso profesional. Si se utiliza este producto se deben cumplir las recomendaciones de seguridad y usar el equipo de protección personal.

La información contenida en este documento se basa en los conocimientos y la experiencia actuales. A la vista de los muchos factores que afectan al procesamiento y la aplicación de nuestros productos, esta información no exime a los usuarios de realizar sus propias investigaciones y pruebas, ni implica ninguna garantía de determinadas propiedades ni de la adecuación de los productos para un propósito específico. Las descripciones, diagramas, fotografías, datos, proporciones, pesos, etc. proporcionados se ofrecen exclusivamente como información general; pueden cambiar sin aviso previo y no constituyen un contrato de calidad de los productos (especificación del producto). La versión más reciente sustituye a todas las versiones anteriores. La versión más actualizada se puede obtener en nuestro sitio web (www.rmpaint.com) o solicitándola directamente a su distribuidor. Es responsabilidad del comprador de nuestros productos asegurarse de que se respetan los derechos de propiedad y de que se cumplen las leyes y normativas en vigor.

Perfection made simple

A brand of BASF – We create chemistry

R-M Automotive Refinish Paints, Z.I.du Merret F-60676 Clermont de l'Oise Cedex,
Tel. (+33) (0) 3 44 77 77 77