

# FastTOP

## C 2A44

### Laca de secado rápido

<b>Aplicación:</b>	Laca Advance Series - especialmente para esmalte bicapa ONYX HD.
<b>Propiedades:</b>	Laca de secado rápido para productividades más altas. Desde reparaciones de daños menores hasta un lateral completo de un coche.
<b>Observaciones:</b>	Seleccionar endurecedor y diluyente conforme a la temperatura ambiente y al tamaño del objeto a ser pintado.

<b>Contenido de sólidos</b>	59 %
<b>Densidad</b>	0,9-1,05 g/cm <sup>3</sup>
<b>Temperatura de almacenamiento</b>	5-45 °C

**2:1+10 %**



**Relación de mezcla** 100 % del vol. C 2A44 Laca de secado rápido



**Endurecedor** 50 % del vol. H 2A14 Endurecedor rápido para esmalte monocapa  
H 2A24 Endurecedor medio para esmalte monocapa  
H 2A34 Endurecedor lento para esmalte monocapa



**Diluyente** 10 % del vol. R 2A14 Diluyente rápido  
R 2A24 Diluyente medio  
R 2A34 Diluyente lento



**Viscosidad de aplicación a 20°C** DIN 4: 18-21 s **Vida de la mezcla a 20°C** 45 min  
ISO 4: 40-55 s

#### Aviso de seguridad:

**2004/42/IIIB(d)(420)419:** El valor límite máximo de la UE para este producto (categoría de producto: IIB.d) en su forma lista para usar es, como máximo, de 420 gramos de VOC por litro. El contenido de VOC de este producto es de 419 g/l.

No se puede descartar que este producto contenga partículas de menos de 0,1 µm.

Estos productos son aptos únicamente para uso profesional.

Si se utiliza este producto se deben cumplir las recomendaciones de seguridad y usar el equipo de protección personal.



La información contenida en este documento se basa en los conocimientos y la experiencia actuales. A la vista de los muchos factores que afectan al procesamiento y la aplicación de nuestros productos, esta información no exime a los usuarios de realizar sus propias investigaciones y pruebas, ni implica ninguna garantía de determinadas propiedades ni de la adecuación de los productos para un propósito específico. Las descripciones, diagramas, fotografías, datos, proporciones, pesos, etc. proporcionados se ofrecen exclusivamente como información general; pueden cambiar sin aviso previo y no constituyen un contrato de calidad de los productos (especificación del producto). La versión más reciente sustituye a todas las versiones anteriores. La versión más actualizada se puede obtener en nuestro sitio web ([www.rmpaint.com](http://www.rmpaint.com)) o solicitándola directamente a su distribuidor. Es responsabilidad del comprador de nuestros productos asegurarse de que se respetan los derechos de propiedad y de que se cumplen las leyes y normativas en vigor.





# FastTOP

## C 2A44

### Laca de secado rápido

	 Pistola de gravedad HVLP	 Pistola de gravedad homologada
Presión de aplicación	bar	2
En la boquilla	bar	0,7
Tamaño de la boquilla		1,3-1,5
Número de manos		1 ½ manos (no es necesario evaporación entre manos).
Evaporación a 20 °C	min	Sin evaporación antes de secado en horno.
Espesor de película:	µm	40-60
Observaciones de la aplicación		Alternativamente: 2 manos con aprox. 1-3 min. de evaporación intermedia entre manos.

#### Secado

	Secado a 20 °C	8 h
	Secado a 60 °C	20-25 min
	Infrarrojos (onda corta)	10 min

#### Observaciones

Los tiempos de secado pueden verse afectados por el endurecedor, diluyente y la aplicación seleccionados.  
El aditivo A 2A14 SpeedADD pueden reducir los tiempos de secado.

**Observaciones** Pulido tras tiempo de secado y enfriamiento especificados.

#### Aviso de seguridad:

**2004/42/IIIB(d)(420)419:** El valor límite máximo de la UE para este producto (categoría de producto: IIB.d) en su forma lista para usar es, como máximo, de 420 gramos de VOC por litro. El contenido de VOC de este producto es de 419 g/l. No se puede descartar que este producto contenga partículas de menos de 0,1 µm. Estos productos son aptos únicamente para uso profesional. Si se utiliza este producto se deben cumplir las recomendaciones de seguridad y usar el equipo de protección personal.

La información contenida en este documento se basa en los conocimientos y la experiencia actuales. A la vista de los muchos factores que afectan al procesamiento y la aplicación de nuestros productos, esta información no exime a los usuarios de realizar sus propias investigaciones y pruebas, ni implica ninguna garantía de determinadas propiedades ni de la adecuación de los productos para un propósito específico. Las descripciones, diagramas, fotografías, datos, proporciones, pesos, etc. proporcionados se ofrecen exclusivamente como información general; pueden cambiar sin aviso previo y no constituyen un contrato de calidad de los productos (especificación del producto). La versión más reciente sustituye a todas las versiones anteriores. La versión más actualizada se puede obtener en nuestro sitio web ([www.rmpaint.com](http://www.rmpaint.com)) o solicitándola directamente a su distribuidor. Es responsabilidad del comprador de nuestros productos asegurarse de que se respetan los derechos de propiedad y de que se cumplen las leyes y normativas en vigor.