

Tabla de temperaturas

Relación endurecedor/diluyente dependiendo de la temperatura ambiente

D 5

La combinación de materiales (endurecedor y diluyente) se podrá modificar en función de la temperatura y del tamaño del objeto. Los endurecedores y diluyentes recomendados a continuación para los distintos tramos de temperaturas se refieren a repintados completos. Para reparaciones de paneles, seleccione la combinación de materiales indicada para el intervalo de temperaturas inmediatamente inferior.

	GLOSSCLEAR C 2560 EVERCLEAR C 2550 EXTREMECLEAR C 2580	RAPIDCLEAR C 2570	EASYCLEAR C 2510
	3:1:1	3:1:1	4:1
Viscosidad de aplicación ISO4 / 20 °C	40 – 55 s	40 – 55 s	40 – 50 s
Viscosidad de aplicación DIN4 / 20 °C	18 – 21 s	18 – 21 s	18 – 20 s
A partir de 15 °C	H 2550 R 2100 R 2200	H 2550 R 2100	H 2550
A partir de 20 °C	H 2500 R 2200 R 2300	H 2550 R 2100 R 2200	H 2500
A partir de 25 °C	H 2500 R 2300	H 2550 R 2200	H 2520
A partir de 30 °C	H 2520 R 2300	H 2500 R 2300	

La información contenida en este documento se basa en los conocimientos y la experiencia actuales. A la vista de los muchos factores que afectan al procesamiento y la aplicación de nuestros productos, esta información no exime a los usuarios de realizar sus propias investigaciones y pruebas, ni implica ninguna garantía de determinadas propiedades ni de la adecuación de los productos para un propósito específico. Las descripciones, diagramas, fotografías, datos, proporciones, pesos, etc. proporcionados se ofrecen exclusivamente como información general; pueden cambiar sin aviso previo y no constituyen un contrato de calidad de los productos (especificación del producto). La versión más reciente sustituye a todas las versiones anteriores. La versión más actualizada se puede obtener en nuestro sitio web (www.rmpaint.com) o solicitándola directamente a su distribuidor. Es responsabilidad del comprador de nuestros productos asegurarse de que se respetan los derechos de propiedad y de que se cumplen las leyes y normativas en vigor.

R-M Automotive Refinish Paints, Z.I. du Merret F-60676 Clermont de l'Oise Cedex, Tel. (+33) (0) 3 44 77 77 77, 07/2016