

Sellador 2C

Campos de aplicación

Sellador de dos componentes que se puede repintar húmedo sobre húmedo con cualquier esmalte R-M. Especialmente adecuado para usar sobre sustratos de plástico (ver A 1.5 / A 1.6.1)

Información adicional

EXTRASEALER BLACK es de secado rápido y presenta un excelente aspecto.

Características técnicas

Contenido de sólidos 74 % ± 2	Densidad 1,360 – 1,460 g/cm ³
Temperatura de almacenamiento mínima 5 °C y máxima 45 °C	Tiempo de almacenamiento 24 meses

Aplicación

Agitar bien antes de usar.

Substrato / Pretratamiento / Limpieza

Desengrasar con PK 700 o PK 900.

Lijar (el acero, con papel P80, el aluminio con P150-P180, el acero galvanizado y la pintura antigua resistente a los disolventes, con P320).

Limpiar con PK 1000.


No es necesario lijar las piezas nuevas pintadas con capa electroforésica.

Imprimir con EUROFILL áreas bastante amplias de metal sin tratar antes de aplicar el aparejo.

La información contenida en este documento se basa en los conocimientos y la experiencia actuales. A la vista de los muchos factores que afectan al procesamiento y la aplicación de nuestros productos, esta información no exime a los usuarios de realizar sus propias investigaciones y pruebas, ni implica ninguna garantía de determinadas propiedades ni de la adecuación de los productos para un propósito específico. Las descripciones, diagramas, fotografías, datos, proporciones, pesos, etc. proporcionados se ofrecen exclusivamente como información general; pueden cambiar sin aviso previo y no constituyen un contrato de calidad de los productos (especificación del producto). La versión más reciente sustituye a todas las versiones anteriores. La versión más actualizada se puede obtener en nuestro sitio web (www.rmpaint.com) o solicitándola directamente a su distribuidor. Es responsabilidad del comprador de nuestros productos asegurarse de que se respetan los derechos de propiedad y de que se cumplen las leyes y normativas en vigor.

R-M Automotive Refinish Paints, Z.I. du Merret F-60676 Clermont de l'Oise Cedex, Tel. (+33) (0) 3 44 77 77 77, 10/2015

EXTRASEALER BLACK



	EXTRASEALER BLACK D 70 / D 80 FR 500 / R 2200 / R 2300	300 % del vol. 100 % del vol. 100 % del vol.	100 g 23 g 21 g
	Viscosidad a 20°C: Copa ISO 4: Copa DIN 4:	35 a 45 segundos 17 a 19 segundos	
	Vida de mezcla: 2 horas a 20°C		
	Pistola de gravedad HVLP Pistola de gravedad homologada	1,3 – 1,5 mm 1,3 – 1,4 mm	0,7 bares en la boquilla 2,0 – 2,5 bares
	Manos: Espesor de película:	1 20 – 35 µm	
	Evaporación a 20°C	15 min.	

Acabado

Aplicar el esmalte R-M húmedo sobre húmedo.

Las piezas pintadas con EXTRASEALER BLACK se pueden repintar sin lijado intermedio en un plazo de hasta 5 días.

Instrucciones de seguridad

2004/42/II B(c)l(540)539: El valor límite máximo de la UE para este producto (categoría de producto: IIB.c) en su forma lista para usar es de 540 gramos de VOC por litro. El contenido de VOC de este producto es de 539 g/l.

Estos productos son aptos únicamente para uso profesional.

No se puede descartar que este producto contenga partículas de menos de 0,1 µm.

Si se utiliza este producto se deben cumplir las recomendaciones de seguridad y usar el equipo de protección personal.