

Información técnica

FLEXPRO

Categoría de producto: **C 5**

Aditivo para preparar EXTRASEALER WHITE / BLACK para su aplicación directa sobre plásticos

Campos de aplicación

Es el aditivo que EXTRASEALER sea apto para su aplicación directa sobre todos los sustratos de plástico pintables usados en la industria automovilística.

Información adicional

Con la adición de FLEXPRO no se consigue adhesión a polipropileno (PP) ni polietileno (PE) puros no pintables. Si es necesario, el producto también se puede aplicar a las piezas nuevas pintadas por cataforesis.

Características técnicas

Contenido de sólidos 11 % ± 2	Densidad 0,840 – 0,940 g/cm ³
Temperatura de almacenamiento mínima 5 °C y máxima 45 °C	Tiempo de almacenamiento 24 meses

Aplicación

Agitar bien antes de usar.

Substrato / Pretratamiento / Limpieza









Desengrasar con PK 700 o PK 1000 usando una lana abrasiva.
Limpiar con PK 1000.

La información contenida en este documento se basa en los conocimientos y la experiencia actuales. A la vista de los muchos factores que afectan al procesamiento y la aplicación de nuestros productos, esta información no exime a los usuarios de realizar sus propias investigaciones y pruebas, ni implica ninguna garantía de determinadas propiedades ni de la adecuación de los productos para un propósito específico. Las descripciones, diagramas, fotografías, datos, proporciones, pesos, etc. proporcionados se ofrecen exclusivamente como información general; pueden cambiar sin aviso previo y no constituyen un contrato de calidad de los productos (especificación del producto). La versión más reciente sustituye a todas las versiones anteriores. La versión más actualizada se puede obtener en nuestro sitio web (www.rmpaint.com) o solicitándola directamente a su distribuidor. Es responsabilidad del comprador de nuestros productos asegurarse de que se respetan los derechos de propiedad y de que se cumplen las leyes y normativas en vigor.

R-M Automotive Refinish Paints, Z.I. du Merret F-60676 Clermont de l'Oise Cedex, Tel. (+33) (0) 3 44 77 77 77, 04/2017





	EXTRASEALER WHITE / BLACK D 80 / D 70 FLEXPRO	300 % del vol. 100 % del vol. 100 % del vol.	100 g 23 g 21 g
	Viscosidad a 20°C: Copa ISO 4: Copa DIN 4:	40 a 47 segundos 18 a 20 segundos	
	Vida de mezcla: 1 – 2 horas a 20°C		
	Pistola de gravedad HVLP Pistola de gravedad homologada	1,3 – 1,5 mm 1,3 – 1,4 mm	0,7 bares en la boquilla 2,5 bares
	Número de manos: Espesor de película:	Sellador 1 20 – 35 µm	Aparejo para lijar 2 40 – 60 µm
	Evaporación 20°C	15 – 20 min. Hasta mate	/
	Secado 60°C	/	25 min.
		/	P400
		/	P500 – P800

Acabado

Aplicar esmalte R-M.

Cuando se utilice en selladores:

Las piezas de plástico pintadas con EXTRASEALER WHITE / BLACK que contienen FLEXPRO se pueden repintar sin lijado intermedio en el plazo de 5 días. Si es necesario, se pueden eliminar las partículas atrapadas con una almohadilla de lijado fino después de 20 minutos de evaporación a 20°C.

Instrucciones de seguridad

Estos productos son aptos únicamente para uso profesional.

No se puede descartar que este producto contenga partículas de menos de 0,1 µm.

Si se utiliza este producto se deben cumplir las recomendaciones de seguridad y usar el equipo de protección personal.