

ONYX HD

HB 006 TROPIC

Variante ONYX ACTIVATOR

Aplicación:

- Para aplicaciones especiales recomendadas por los fabricantes de vehículos, podría ser necesario usar ONYX HD ACTIVATOR con los fondos ONYX HD.
- El aditivo se utiliza para aumentar la resistencia a la cinta y la dureza en colores sólidos ONYX HD y para fondos de colores sólidos aplicados como capa base en sistemas tricapa ONYX HD.

Observaciones:

Las nuevas bases de mezcla se deben agitar manualmente antes de usarlas y, además, cada 15 minutos en la mezcladora. Agitar todos los productos almacenados en la mezcladora durante 15 minutos dos veces al día.

Temperatura de almacenamiento 5-45 °C



Limpieza

Desengrasar con PK 2000. Lijar con P400 (lijando el aparejo y la pintura antigua bien endurecida o resistente a los disolventes). Limpiar con PK 2000.

Aviso de seguridad:

Estos productos son aptos únicamente para uso profesional.

No se puede descartar que este producto contenga partículas de menos de 0,1 µm.

Si se utiliza este producto se deben cumplir las recomendaciones de seguridad y usar el equipo de protección personal.

La información contenida en este documento se basa en los conocimientos y la experiencia actuales. A la vista de los muchos factores que afectan al procesamiento y la aplicación de nuestros productos, esta información no exime a los usuarios de realizar sus propias investigaciones y pruebas, ni implica ninguna garantía de determinadas propiedades ni de la adecuación de los productos para un propósito específico. Las descripciones, diagramas, fotografías, datos, proporciones, pesos, etc. proporcionados se ofrecen exclusivamente como información general; pueden cambiar sin aviso previo y no constituyen un contrato de calidad de los productos (especificación del producto). La versión más reciente sustituye a todas las versiones anteriores. La versión más actualizada se puede obtener en nuestro sitio web (www.rmpaint.com) o solicitándola directamente a su distribuidor. Es responsabilidad del comprador de nuestros productos asegurarse de que se respetan los derechos de propiedad y de que se cumplen las leyes y normativas en vigor.



ONYX HD

HB 006 TROPIC Variante ONYX ACTIVATOR



Relación de mezcla 100 Parts by vol



Endurecedor 5 Parts by vol



Diluyente 80 Parts by vol

Vida de la mezcla a 20°C 2 h

Bases de mezcla ONYX HD (según la fórmula de mezcla)*

Mezclar el fondo ONYX HD según la fórmula y agitar con cuidado.

*ONYX HD ACTIVATOR no se puede usar en fórmulas de mezcla que contengan HB 100, HYDROMIX, MIXINGBASE W

A 2210 Activador para fondos base agua
Añadir ONYX HD ACTIVATOR y agitar con cuidado otra vez.

HB 036 TROPIC HYDROMIX tropical
Añadir HYDROMIX tropical y agitar cuidadosamente.
Filtrar antes de la aplicación.



Pistola de gravedad HVLP



Pistola de gravedad homologada

En la boquilla 0,7 bar

Tamaño de la boquilla 1,4-1,5

Número de manos 2 – 3
Para algunos colores puede ser necesario aplicar una mano más.

Evaporación a 20 °C Evaporación hasta mate después de cada mano.

Espesor de película: 20-25 µm

Aviso de seguridad:

Estos productos son aptos únicamente para uso profesional.

No se puede descartar que este producto contenga partículas de menos de 0,1 µm.

Si se utiliza este producto se deben cumplir las recomendaciones de seguridad y usar el equipo de protección personal.

La información contenida en este documento se basa en los conocimientos y la experiencia actuales. A la vista de los muchos factores que afectan al procesamiento y la aplicación de nuestros productos, esta información no exime a los usuarios de realizar sus propias investigaciones y pruebas, ni implica ninguna garantía de determinadas propiedades ni de la adecuación de los productos para un propósito específico. Las descripciones, diagramas, fotografías, datos, proporciones, pesos, etc. proporcionados se ofrecen exclusivamente como información general; pueden cambiar sin aviso previo y no constituyen un contrato de calidad de los productos (especificación del producto). La versión más reciente sustituye a todas las versiones anteriores. La versión más actualizada se puede obtener en nuestro sitio web (www.rmpaint.com) o solicitándola directamente a su distribuidor. Es responsabilidad del comprador de nuestros productos asegurarse de que se respetan los derechos de propiedad y de que se cumplen las leyes y normativas en vigor.

ONYX HD

HB 006 TROPIC

Variante ONYX ACTIVATOR

Secado



Secado a 20 °C 15 min

Secado a 60 °C 10 min

Observaciones El tiempo de secado depende de las condiciones ambientales y del equipo usado.

Observaciones

Aplicar una de las lacas R-M recomendadas. Los fondos ONYX HD se pueden repintar con el mismo producto una vez transcurridos los tiempos de secado indicados.

A tener en cuenta: Para el repintado de automóviles, además de las instrucciones de proceso proporcionadas en este documento, siempre se deben revisar las instrucciones de reparación de los fabricantes de vehículos, en particular en lo que a la tecnología de sensores instalada se refiere.

Aviso de seguridad:

Estos productos son aptos únicamente para uso profesional.

No se puede descartar que este producto contenga partículas de menos de 0,1 µm.

Si se utiliza este producto se deben cumplir las recomendaciones de seguridad y usar el equipo de protección personal.

La información contenida en este documento se basa en los conocimientos y la experiencia actuales. A la vista de los muchos factores que afectan al procesamiento y la aplicación de nuestros productos, esta información no exime a los usuarios de realizar sus propias investigaciones y pruebas, ni implica ninguna garantía de determinadas propiedades ni de la adecuación de los productos para un propósito específico. Las descripciones, diagramas, fotografías, datos, proporciones, pesos, etc. proporcionados se ofrecen exclusivamente como información general; pueden cambiar sin aviso previo y no constituyen un contrato de calidad de los productos (especificación del producto). La versión más reciente sustituye a todas las versiones anteriores. La versión más actualizada se puede obtener en nuestro sitio web (www.rmpaint.com) o solicitándola directamente a su distribuidor. Es responsabilidad del comprador de nuestros productos asegurarse de que se respetan los derechos de propiedad y de que se cumplen las leyes y normativas en vigor.

