

# Información técnica

## MULTIFLASH

Categoría de producto: **C 5**

Aditivo para acelerar el secado

### Campos de aplicación

Aditivo usado para acortar los tiempos de secado de los productos R-M de poliuretano de 2 componentes (aparejos, esmaltes y lacas).

### Información adicional

MULTIFLASH aumenta la reactividad química de los productos en los que se usa, de forma que se acortan los tiempos de espera para realizar las operaciones de lijado o pulido, o para iniciar la reinstalación de las piezas. Además, un secado físico más rápido redundará en menores tiempos de evaporación y una mayor fiabilidad de aplicación. La cantidad de MULTIFLASH que se debe añadir se corresponde con la cantidad de diluyente indicada en la relación de mezcla estándar.

### Características técnicas

Contenido de sólidos Ø 0,3 %	Densidad 0,800 – 0,900 g/cm <sup>3</sup>
Temperatura de almacenamiento mínima 5 °C y máxima 45 °C	Tiempo de almacenamiento 36 meses

### Aplicación

Agitar bien antes de usar.

Nota: usar MULTIFLASH en lugar del diluyente estándar para los aparejos de poliuretano de 2 componentes.

### Substrato / Pretratamiento / Limpieza

El especificado en la hoja de datos técnicos del producto con el que se va a usar el producto MULTIFLASH.

La información contenida en este documento se basa en los conocimientos y la experiencia actuales. A la vista de los muchos factores que afectan al procesamiento y la aplicación de nuestros productos, esta información no exime a los usuarios de realizar sus propias investigaciones y pruebas, ni implica ninguna garantía de determinadas propiedades ni de la adecuación de los productos para un propósito específico. Las descripciones, diagramas, fotografías, datos, proporciones, pesos, etc. proporcionados se ofrecen exclusivamente como información general; pueden cambiar sin aviso previo y no constituyen un contrato de calidad de los productos (especificación del producto). La versión más reciente sustituye a todas las versiones anteriores. La versión más actualizada se puede obtener en nuestro sitio web ([www.rmpaint.com](http://www.rmpaint.com)) o solicitándola directamente a su distribuidor. Es responsabilidad del comprador de nuestros productos asegurarse de que se respetan los derechos de propiedad y de que se cumplen las leyes y normativas en vigor.

R-M Automotive Refinish Paints, Z.I. du Merret F-60676 Clermont de l'Oise Cedex, Tel. (+33) (0) 3 44 77 77 77, 12/2014



## MULTIFLASH



	PROFILLER GREY	100 % del vol.	100 g	UNO HD	100 % del vol.	Dependiendo del color	STARTOP HS	100 % del vol.	100 g
	D 70	25 % del vol.	14 g	H 9000	25 % del vol.	27 g	H 9000	25 % del vol.	27 g
	MULTIFLASH	25 % del vol.	13 g	MULTIFLASH	25 % del vol.	23 g	MULTIFLASH	25 % del vol.	23 g
<p><b>Vida de mezcla:</b> El uso de MULTIFLASH en los productos de poliuretano reduce el Tiempo de vida útil de los productos.</p>									
	Las especificadas en la hoja de datos técnicos del producto con el que se va a usar el producto MULTIFLASH.								
	Tal como se especifica en la hoja de datos técnicos del producto con el que se va a usar el producto MULTIFLASH.								
	Secado 60°C aprox. 30% menos en comparación con el tiempo de secado de la pintura mezclada según la relación estándar.								

### Acabado

### Instrucciones de seguridad

Estos productos son aptos únicamente para uso profesional.

No se puede descartar que este producto contenga partículas de menos de 0,1 µm.

Si se utiliza este producto se deben cumplir las recomendaciones de seguridad y usar el equipo de protección personal.