

ONYX HD TROPICAL

ONYX HD TROPICAL

Variante ONYX ACTIVATOR

Aplicación:

- Para aplicaciones especiales recomendadas por los fabricantes de vehículos, podría ser necesario usar ONYX ACTIVATOR en los esmaltes bicapa de ONYX HD TROPICAL.
- El aditivo se utiliza para aumentar la resistencia a la cinta y la dureza en colores lisos de la ONYX HD TROPICAL y para esmaltes bicapa lisos aplicados como capa base en sistemas tricapa de ONYX HD.

Observaciones:

Las nuevas bases de mezcla se deben agitar manualmente antes de usarlas y, además, cada 15 minutos en la máquina de mezclas. Agitar todos los productos almacenados en la máquina de mezclas durante 15 minutos dos veces al día.

Temperatura de almacenamiento 5-45 °C



Limpieza

Desengrasar con limpiador base agua R-M. Lijar con P400 (lijando el aparejo o la pintura antigua bien endurecida resistente a los disolventes). Limpiar con limpiador base agua R-M. Alternativa: aplicar sobre aparejo o sellador R-M húmedo sobre húmedo.

Aviso de seguridad:

Estos productos son aptos únicamente para uso profesional.

No se puede descartar que este producto contenga partículas de menos de 0,1 µm.

Si se utiliza este producto se deben cumplir las recomendaciones de seguridad y usar el equipo de protección personal.

La información contenida en este documento se basa en los conocimientos y la experiencia actuales. A la vista de los muchos factores que afectan al procesamiento y la aplicación de nuestros productos, esta información no exime a los usuarios de realizar sus propias investigaciones y pruebas, ni implica ninguna garantía de determinadas propiedades ni de la adecuación de los productos para un propósito específico. Las descripciones, diagramas, fotografías, datos, proporciones, pesos, etc. proporcionados se ofrecen exclusivamente como información general; pueden cambiar sin aviso previo y no constituyen un contrato de calidad de los productos (especificación del producto). La versión más reciente sustituye a todas las versiones anteriores. La versión más actualizada se puede obtener en nuestro sitio web (www.rmpaint.com) o solicitándola directamente a su distribuidor. Es responsabilidad del comprador de nuestros productos asegurarse de que se respetan los derechos de propiedad y de que se cumplen las leyes y normativas en vigor.



ONYX HD TROPICAL

ONYX HD TROPICAL Variante ONYX ACTIVATOR



Relación de mezcla 100 % del vol.

Bases de mezcla ONYX HD TROPICAL (según la fórmula de mezcla)*

Mezclar la base de color ONYX HD TROPICAL según la fórmula y agitar con cuidado.

*Las fórmulas de mezcla que contienen MIXINGBASE W no pueden ser usadas con ONYX ACTIVATOR.



Endurecedor 5 % del vol.

A 2210 Activador para fondos base agua
Adicionar ONYX ACTIVATOR y agitar con cuidado de nuevo.



Diluyente 80 % del vol.

HB 036 TROPIC HYDROMIX tropical
Adicionar HYDROMIX tropical y agitar con cuidado.
Filtrar antes de aplicar.

Vida de la mezcla a 20°C 2 h



Pistola de gravedad HVLP



Pistola de gravedad homologada

En la boquilla 0,7 bar

Tamaño de la boquilla 1,4-1,5

Número de manos 2 – 3

Para algunos colores puede ser necesario aplicar una mano más.

Evaporación a 20 °C Evaporación hasta mate después de cada mano.

Espesor de película: 20-25 µm

Aviso de seguridad:

Estos productos son aptos únicamente para uso profesional.

No se puede descartar que este producto contenga partículas de menos de 0,1 µm.

Si se utiliza este producto se deben cumplir las recomendaciones de seguridad y usar el equipo de protección personal.

La información contenida en este documento se basa en los conocimientos y la experiencia actuales. A la vista de los muchos factores que afectan al procesamiento y la aplicación de nuestros productos, esta información no exime a los usuarios de realizar sus propias investigaciones y pruebas, ni implica ninguna garantía de determinadas propiedades ni de la adecuación de los productos para un propósito específico. Las descripciones, diagramas, fotografías, datos, proporciones, pesos, etc. proporcionados se ofrecen exclusivamente como información general; pueden cambiar sin aviso previo y no constituyen un contrato de calidad de los productos (especificación del producto). La versión más reciente sustituye a todas las versiones anteriores. La versión más actualizada se puede obtener en nuestro sitio web (www.rmpaint.com) o solicitándola directamente a su distribuidor. Es responsabilidad del comprador de nuestros productos asegurarse de que se respetan los derechos de propiedad y de que se cumplen las leyes y normativas en vigor.

ONYX HD TROPICAL

ONYX HD TROPICAL Variante ONYX ACTIVATOR

Secado



Secado a 20 °C 15 min

Secado a 60 °C 10 min

Observaciones El tiempo de secado dependerá de las condiciones climáticas y del equipo utilizado.

Observaciones

Aplicar una de las lacas R-M recomendadas. Los esmaltes bicapa ONYX HD TROPICAL se pueden repintar con el mismo producto una vez transcurridos los tiempos de secado indicados.

A tener en cuenta: Para el repintado de automóviles, además de las instrucciones de proceso proporcionadas en este documento, siempre se deben revisar las instrucciones de reparación de los fabricantes de vehículos, en particular en lo que a la tecnología de sensores instalada se refiere.

Aviso de seguridad:

Estos productos son aptos únicamente para uso profesional.

No se puede descartar que este producto contenga partículas de menos de 0,1 µm.

Si se utiliza este producto se deben cumplir las recomendaciones de seguridad y usar el equipo de protección personal.

La información contenida en este documento se basa en los conocimientos y la experiencia actuales. A la vista de los muchos factores que afectan al procesamiento y la aplicación de nuestros productos, esta información no exime a los usuarios de realizar sus propias investigaciones y pruebas, ni implica ninguna garantía de determinadas propiedades ni de la adecuación de los productos para un propósito específico. Las descripciones, diagramas, fotografías, datos, proporciones, pesos, etc. proporcionados se ofrecen exclusivamente como información general; pueden cambiar sin aviso previo y no constituyen un contrato de calidad de los productos (especificación del producto). La versión más reciente sustituye a todas las versiones anteriores. La versión más actualizada se puede obtener en nuestro sitio web (www.rmpaint.com) o solicitándola directamente a su distribuidor. Es responsabilidad del comprador de nuestros productos asegurarse de que se respetan los derechos de propiedad y de que se cumplen las leyes y normativas en vigor.

