

PRIMEFLASH A 2100

Categoría de producto: **C 5**

Acelerador de secado al aire de imprimaciones aparejo

Campos de aplicación:

Aditivo para acelerar el secado al aire de las imprimaciones aparejo estándar bicomponente de R-M sobre superficies verticales y horizontales.

PRIMEFLASH A 2100 solo está diseñado para su uso con PERFECTFILLER WHITE / GREY / BLACK

Información adicional

Al utilizar PRIMEFLASH A 2100 se podrá obtener una superficie libre de polvo más rápidamente. La capacidad de lijado y la preparación para el montaje mejorarán significativamente. PRIMEFLASH A 2100 está especialmente indicado para los talleres que buscan ahorrar energía y secar la imprimación aparejo a una temperatura ambiente de 20 °C. PRIMEFLASH A 2100 puede ayudar a reducir el tiempo de ocupación de las cabinas mixtas y de los hornos de secado. PRIMEFLASH A 2100 es especialmente adecuado para reparaciones pequeñas.

Características técnicas

Contenido de sólidos ~ 1,0 %	Densidad 0,820 – 0,920 g/cm ³
Temperatura de almacenamiento mínima 5 °C y máxima 45 °C	Tiempo de almacenamiento 36 meses

Aplicación

El aditivo sustituye al diluyente en la relación de mezcla del producto en el que se usa.

Substratos / Pretratamiento-/ Limpieza:





Consultar la hoja de datos técnicos del producto con el que se va a usar PRIMEFLASH A 2100.

La información contenida en este documento se basa en los conocimientos y la experiencia actuales. A la vista de los muchos factores que afectan al procesamiento y la aplicación de nuestros productos, esta información no exime a los usuarios de realizar sus propias investigaciones y pruebas, ni implica ninguna garantía de determinadas propiedades ni de la adecuación de los productos para un propósito específico. Las descripciones, diagramas, fotografías, datos, proporciones, pesos, etc. proporcionados se ofrecen exclusivamente como información general; pueden cambiar sin aviso previo y no constituyen contrato de calidad de los productos (especificación del producto). La versión más reciente sustituye a todas las versiones anteriores. La versión más actualizada se puede obtener en nuestro sitio web (www.rmpaint.com) o solicitándola directamente a su distribuidor. Es responsabilidad del comprador de nuestros productos asegurarse de que se respetan los derechos de propiedad y de que se cumplen las leyes y normativas en vigor.

R-M Automotive Refinish Paints, Z.I. du Merret F-60676 Clermont de l'Oise Cedex, Tel. (+33) (0) 3 44 77 77 77, 11/2017



PRIMEFLASH A 2100

	PERFECTFILLER WHITE / GREY / BLACK D 70 / D 80 PRIMEFLASH A 2100 Mezclar bien y filtrar antes de la aplicación.	100% del vol. 25% del vol. 25% del vol.
	PRIMEFLASH A 2100 acorta la vida de la mezcla.	
	Consultar la hoja de datos técnicos del producto con el que se va a usar PRIMEFLASH A 2100.	
	Manos: Espesor de película:	2 50 – 70 µm
	Secado a 20 °C	40 min. aprox.

Acabado

	En seco con P400 – P500
---	-------------------------

Instrucciones de seguridad

Estos productos son aptos únicamente para uso profesional.

No se puede descartar que este producto contenga partículas de menos de 0,1 µm.

Cumplir estas normas de seguridad y utilizar el equipo de protección personal.