

Información técnica

SPECIAL MAT 09

Categoría de producto: **C 5**

Agente enmatecedor multiusos

Campos de aplicación

Agente enmatecedor que permite reducir el nivel de brillo de los esmaltes y lacas R-M de colores sólidos.

Información adicional

SPECIAL MAT 09 es compatible con todas las lacas R-M y con los esmaltes UNO HD, UNO HD CP y UNO HD CP PLUS de R-M. SPECIAL MAT 09 no puede ser usada en la máquina de mezclas.

Características técnicas

Contenido de sólidos 31 % ± 2	Densidad 0,940 – 1,040 g/cm ³
Temperatura de almacenamiento mínima 5 °C y máxima 45 °C	Tiempo de almacenamiento 24 meses

Aplicación

Agitar bien antes de usar.

Substrato / Pretratamiento / Limpieza

El especificado en la hoja de datos técnicos del producto con el que se va a usar el SPECIAL MAT 09.

La información contenida en este documento se basa en los conocimientos y la experiencia actuales. A la vista de los muchos factores que afectan al procesamiento y la aplicación de nuestros productos, esta información no exime a los usuarios de realizar sus propias investigaciones y pruebas, ni implica ninguna garantía de determinadas propiedades ni de la adecuación de los productos para un propósito específico. Las descripciones, diagramas, fotografías, datos, proporciones, pesos, etc. proporcionados se ofrecen exclusivamente como información general; pueden cambiar sin aviso previo y no constituyen un contrato de calidad de los productos (especificación del producto). La versión más reciente sustituye a todas las versiones anteriores. La versión más actualizada se puede obtener en nuestro sitio web (www.rmpaint.com) o solicitándola directamente a su distribuidor. Es responsabilidad del comprador de nuestros productos asegurarse de que se respetan los derechos de propiedad y de que se cumplen las leyes y normativas en vigor.

R-M Automotive Refinish Paints, Z.I. du Merret F-60676 Clermont de l'Oise Cedex, Tel. (+33) (0) 3 44 77 77 77, 08/2018



SPECIAL MAT 09

	<p>Opción 1: Cuando la fórmula de mezcla contiene SPECIAL MAT 09, posiblemente en combinación con MT 900: mezclar los componentes respetando las cantidades especificadas en la fórmula de mezcla. Preparar la pintura para aplicarla añadiendo endurecedor y diluyente como se indica en la hoja de datos técnicos del esmalte o la laca que se vaya a ajustar.</p> <p>Opción 2: Al enmatecer un esmalte o laca brillante originariamente: añadir SPECIAL MAT 09 para obtener el grado de enmatecimiento deseado. Brillo satinado:</p>			
	UNO HD / UNO HD CP / UNO HD CP PLUS color	70 % del vol.	DIAMONTOP MS / DIAMONTCLEAR CP	70 % del vol.
	SPECIAL MAT 09	30 % del vol.	SPECIAL MAT 09	30 % del vol.
	Mate:			
	UNO HD / UNO HD CP / UNO HD CP PLUS color	50 % del vol.	DIAMONTOP MS / DIAMONTCLEAR CP	50 % del vol.
	SPECIAL MAT 09	50 % del vol.	SPECIAL MAT 09	50 % del vol.
	Agitar bien. Después, preparar la pintura para aplicarla añadiendo endurecedor y diluyente como se indica en la hoja de datos técnicos del esmalte o la laca que se vaya a ajustar.			
<p>Vida de mezcla: SPECIAL MAT 09 reduce la vida de la mezcla del esmalte en el que se utilice.</p>				
	Pistola de gravedad HVLP Pistola de gravedad homologada	1,3 – 1,5 mm 1,3 – 1,4 mm	0,7 bares en la boquilla 2,0 – 2,5 bares	
	Número de manos: 2 Espesor de película: 50 – 60 µm Evaporación hasta mate entre manos y antes de introducir en el horno.			
	El especificado en la hoja de datos técnicos del producto con el que se va a usar SPECIAL MAT 09.			

Instrucciones de seguridad

2004/42/IIIB(e)(840)839: El valor límite máximo de la UE para este producto (categoría de producto: IIB.e) en su forma lista para usar es de 840 gramos de VOC por litro. El contenido de VOC de este producto es de 839 g/l.

Estos productos son aptos únicamente para uso profesional.

No se puede descartar que este producto contenga partículas menos de 0,1 µm.

Si se utiliza este producto se deben cumplir las recomendaciones de seguridad y usar el equipo de protección personal.