

TOPCOAT Mix-R

T 2P55

Variante con aditivo acelerante A 2P17 FAST Tune-R



Aplicación: Pioneer Series - eSense Resina UNO HD TOPCOAT Mix-R T 2P55 (según fórmula de mezcla) con aditivo acelerante A 2P17 FAST Tune-R.

Propiedades: Reducción de los tiempos de secado en superficies verticales. El aditivo A 2P17 FAST Tune-R aumenta la reactividad química de los productos en los que se utiliza, lo que permite tiempos de espera más cortos antes de que se puedan iniciar las operaciones de pulido o reensamblaje.

		3:1:1	
	Relación de mezcla	300 % del vol.	T 2P55 Resina de Mezcla Serie UNO HD eSense (según fórmula de mezcla)
	Endurecedor	100 % del vol.	H 2P15 Endurecedor eSense para esmalte monocapa, rápido H 2P25 Endurecedor eSense para esmalte monocapa, medio
	Diluyente	100 % del vol.	A 2P17 Aditivo acelerante eSense
	Viscosidad de aplicación a 20°C	DIN 4: 20-24 s	Vida de la mezcla a 20°C 30 min

Aviso de seguridad:

2004/42/II B(d)(420)419: El valor límite máximo de la UE para este producto (categoría de producto: IIB.d) en su forma lista para usar es, como máximo, de 420 gramos de VOC por litro. El contenido de VOC de este producto es de 419 g/l. No se puede descartar que este producto contenga partículas de menos de 0,1 µm.

Estos productos son aptos únicamente para uso profesional.

Si se utiliza este producto se deben cumplir las recomendaciones de seguridad y usar el equipo de protección personal.

La información contenida en este documento se basa en los conocimientos y la experiencia actuales. A la vista de los muchos factores que afectan al procesamiento y la aplicación de nuestros productos, esta información no exime a los usuarios de realizar sus propias investigaciones y pruebas, ni implica ninguna garantía de determinadas propiedades ni de la adecuación de los productos para un propósito específico. Las descripciones, diagramas, fotografías, datos, proporciones, pesos, etc. proporcionados se ofrecen exclusivamente como información general; pueden cambiar sin aviso previo y no constituyen un contrato de calidad de los productos (especificación del producto). La versión más reciente sustituye a todas las versiones anteriores. La versión más actualizada se puede obtener en nuestro sitio web (www.rmpaint.com) o solicitándola directamente a su distribuidor. Es responsabilidad del comprador de nuestros productos asegurarse de que se respetan los derechos de propiedad y de que se cumplen las leyes y normativas en vigor.



TOPCOAT Mix-R

T 2P55

Variante con aditivo acelerante A 2P17 FAST Tune-R



	 Pistola de gravedad HVLP	 Pistola de gravedad homologada
Presión de aplicación	bar	2
En la boquilla	bar	0,7
Tamaño de la boquilla		1,3 1,3-1,4
Evaporación a 20 °C	min	aprox. 5 minutos después de cada mano
Espesor de película:	µm	50-70
Observaciones de la aplicación	Alternativamente: 1 ½ manos (no se requiere evaporación entre manos).	

Secado

	Secado a 20 °C	4 h
	Secado a 60 °C	20 min
	Infrarrojos (onda corta)	6 min



Aviso de seguridad:

2004/42/IIIB(d)(420)419: El valor límite máximo de la UE para este producto (categoría de producto: IIB.d) en su forma lista para usar es, como máximo, de 420 gramos de VOC por litro. El contenido de VOC de este producto es de 419 g/l. No se puede descartar que este producto contenga partículas de menos de 0,1 µm.

Estos productos son aptos únicamente para uso profesional.

Si se utiliza este producto se deben cumplir las recomendaciones de seguridad y usar el equipo de protección personal.

La información contenida en este documento se basa en los conocimientos y la experiencia actuales. A la vista de los muchos factores que afectan al procesamiento y la aplicación de nuestros productos, esta información no exime a los usuarios de realizar sus propias investigaciones y pruebas, ni implica ninguna garantía de determinadas propiedades ni de la adecuación de los productos para un propósito específico. Las descripciones, diagramas, fotografías, datos, proporciones, pesos, etc. proporcionados se ofrecen exclusivamente como información general; pueden cambiar sin aviso previo y no constituyen un contrato de calidad de los productos (especificación del producto). La versión más reciente sustituye a todas las versiones anteriores. La versión más actualizada se puede obtener en nuestro sitio web (www.rmpaint.com) o solicitándola directamente a su distribuidor. Es responsabilidad del comprador de nuestros productos asegurarse de que se respetan los derechos de propiedad y de que se cumplen las leyes y normativas en vigor.

