



## Sistema de efecto especial acorde VOC: metal cepillado

Consulte también la hoja de datos técnicos "CARIZZMA, Substratos y pretratamiento"


### 1. Fondo CZ 1202:

	Relación de mezcla:	ONYX HD Metal cepillado:	
		HB 002	55 g
		HB 120	25 g
		HB 100	20 g
		HYDROMIX	60 g
	Pistola y presión:	HVLP, 1,5 mm / 2,0 bares	
	Número de manos:	2	
	Evaporación:	hasta mate después de cada mano.	


### 2. Mano de efecto especial CZ 1203:

	Relación de mezcla: Mezcla 1:	HB 100	100 g
		HB 259	5 g
	Mezcla 2:	ONYX HD Metal cepillado CZ 1202:	100 g
		Mezcla 1:	5 g
		HYDROMIX	60 g
	Pistola y presión:	HVLP, 1,5 mm / 2,0 bares	
	Número de manos:	1 mano húmeda	
	Evaporación:	hasta mate.	
	Secado:	30 min. a 20 °C	

### Lijado:

	Lijado:	Usar papel de lija P320 o más fino y, aplicando sólo una ligera presión, crear marcas de lijado rectas o al azar.	
		Esta técnica de lijado se puede usar para crear muchos patrones distintos. Al final del proceso ya debería haber creado un patrón uniforme.	
	Siguiente paso:	Retirar todo el polvo de la superficie con aire comprimido.	

### 3. Laca de acabado:

	Relación de mezcla:	CARIZZMA CUSTOMCLEAR CP	300 (vol.)
		H 420	100 (vol.)
		SC 850	100 (vol.)
	Pistola y presión:	HVLP, 1,3 – 1,5 mm / 2,0 bares	
	Número de manos:	2	
	Evaporación:	3 min. entre manos	
	Secado:	30 min. a 60 °C	

La información contenida en este documento se basa en los conocimientos y la experiencia actuales. A la vista de los muchos factores que afectan al procesamiento y la aplicación de nuestros productos, esta información no exime a los usuarios de realizar sus propias investigaciones y pruebas, ni implica ninguna garantía de determinadas propiedades ni de la adecuación de los productos para un propósito específico. Las descripciones, diagramas, fotografías, datos, proporciones, pesos, etc. proporcionados se ofrecen exclusivamente como información general; pueden cambiar sin aviso previo y no constituyen un contrato de calidad de los productos (especificación del producto). La versión más reciente sustituye a todas las versiones anteriores. La versión más actualizada se puede obtener en nuestro sitio web ([www.rmpaint.com](http://www.rmpaint.com)) o solicitándola directamente a su distribuidor. Es responsabilidad del comprador de nuestros productos asegurarse de que se respetan los derechos de propiedad y de que se cumplen las leyes y normativas en vigor.