

AGILIS BASE

HB 030X

Variante intérieure

Utilisation: Variante pour finition intérieure



Processus

Reportez vous au module INFO R-M "PROCESSUS DE PEINTURE INTÉRIEURE - AGILIS".



Proportions de mélange

100 % en poids

HB 010 Incolore de mélange pour teinte de base AGILIS
 HB 010X Incolore de mélange pour teinte de base AGILIS
 HB 030 Incolore de mélange pour teinte de base AGILIS
 HB 030X Incolore de mélange pour teinte de base AGILIS
 Opaque et Metallisé (selon la formule couleur)



Durcisseur

10 % en poids

A 2220 Additif intérieur



Diluant

50 % en poids

RA 220 Diluant intérieur
 Mélanger IMMEDIATEMENT après l'ajout du AGILIS ACTIVATOR
 A 2220 et du AGILIS INTERIOR MIX RA 220.



**Viscosité d'application
 20°C**

DIN 4:

Durée de vie à 20°C 2 h

Conseils de sécurité:

2004/42/IIIB(d)(420)249: la valeur limite selon la législation européenne pour ce produit (catégorie IIB.d) est au maximum de 420 g/l de COV sous forme prêt à l'emploi. Le contenu en COV de ce produit est de 249 g/l.

Les produits sont réservés aux utilisateurs professionnels.

Il ne peut pas être exclu que ce produit contienne des particules <0,1 µm.

Pour l'utilisation de ce produit, respecter les règles de sécurité en vigueur et porter les équipements de protection individuelle adaptée.

Les informations contenues dans cette publication se basent sur nos connaissances et expériences actuelles. Compte tenu des multiples facteurs qui peuvent affecter la transformation et l'application de nos produits, ces informations ne libèrent aucunement tout transformateur de ses obligations d'effectuer ses propres contrôles et essais. Elles ne constituent pas davantage une garantie de certaines caractéristiques des produits ni de l'adaptation de ceux-ci à un besoin spécifique. Tout schéma, poids, toute description, photo, donnée, dimension etc. est uniquement mentionné à titre indicatif ; ces informations peuvent faire l'objet de modifications sans préavis et ne sont pas représentatives de la qualité contractuelle des produits (spécification des produits). La version la plus récente annule et remplace toutes les versions précédentes. Le document le plus récent est disponible sur notre site Web www.rmpaint.com, ou directement auprès de votre distributeur. Le destinataire de nos produits est tenu de s'assurer que tout droit de propriété industrielle ainsi que toute loi et réglementation en vigueur est respecté.



AGILIS BASE

HB 030X

Variante intérieure



Pistolet gravité HVLP



Pistolet gravité basse pression

Pression	bar	2
Dimension de la buse		1,3-1,4
Nombre de couches		1 couche pleine + 1 couche de finition appliquées mouillé sur mouillé
Evaporation 20°C	min	5 min de flash off après la couche de finition.
Epaisseur de film sec:	µm	10-15

Remarque sur l'application Pression de pistelage = Pression d'entrée
 La configuration dépend du fabricant du pistolet. Veuillez vous référer au module INFO R-M "LES INFORMATIONS SUR LES ÉQUIPEMENTS DE LA CARROSSERIE" pour des informations détaillées.

Séchage



Séchage à 60 °C

20 min
après flash off

Conseils de sécurité:

2004/42/IIIB(d)(420)249: la valeur limite selon la législation européenne pour ce produit (catégorie IIB.d) est au maximum de 420 g/l de COV sous forme prêt à l'emploi. Le contenu en COV de ce produit est de 249 g/l.

Les produits sont réservés aux utilisateurs professionnels.

Il ne peut pas être exclu que ce produit contienne des particules <0,1 µm.

Pour l'utilisation de ce produit, respecter les règles de sécurité en vigueur et porter les équipements de protection individuelle adaptée.

Les informations contenues dans cette publication se basent sur nos connaissances et expériences actuelles. Compte tenu des multiples facteurs qui peuvent affecter la transformation et l'application de nos produits, ces informations ne libèrent aucunement tout transformateur de ses obligations d'effectuer ses propres contrôles et essais. Elles ne constituent pas davantage une garantie de certaines caractéristiques des produits ni de l'adaptation de ceux-ci à un besoin spécifique. Tout schéma, poids, toute description, photo, donnée, dimension etc. est uniquement mentionné à titre indicatif ; ces informations peuvent faire l'objet de modifications sans préavis et ne sont pas représentatives de la qualité contractuelle des produits (spécification des produits). La version la plus récente annule et remplace toutes les versions précédentes. Le document le plus récent est disponible sur notre site Web www.rmpaint.com, ou directement auprès de votre distributeur. Le destinataire de nos produits est tenu de s'assurer que tout droit de propriété industrielle ainsi que toute loi et réglementation en vigueur est respecté.

