

## Mise en peinture des plastiques







### Dosage des sous-couches

#### A 1.6.1

##### Process description

Liste des dosages pour l'élastification des sous-couches avec FLEX pour l'utilisation sur des matières plastiques rigides et souples. Préparer la surface à peindre, selon sa nature, suivant les recommandations de « PREP'ART » A 1.5 – A 1.6.

##### Plastiques rigides

	TRANSPARENT SEALER CP D 80 FLEXPRO	300 (vol.) 100 (vol.) 100 (vol.)	100 g 28 g 25 g
	EXTRASEALER WHITE D 70 / D80 FLEXPRO	300 (vol.) 100 (vol.) 100 (vol.)	100 g 23 g 20 g
	EXTRASEALER BLACK D 70 / D 80 FLEXPRO	300 (vol.) 100 (vol.) 100 (vol.)	100 g 23 g 21 g
	PERFECTFILLER WHITE FLEX D 70 / D 80 FR 500 / R 2100 / R 2200 / R 2300	400 (vol.) 100 (vol.) 150 (vol.) 100 (vol.)	100 g 15 g 24 g 13 g
	PERFECTFILLER GREY FLEX D 70 / D 80 FR 500 / R 2100 / R 2200 / R 2300	400 (vol.) 100 (vol.) 150 (vol.) 100 (vol.)	100 g 16 g 23 g 14 g
	PERFECTFILLER BLACK FLEX D 70 / D 80 FR 500 / R 2100 / R 2200 / R 2300	400 (vol.) 100 (vol.) 150 (vol.) 100 (vol.)	100 g 17 g 25 g 14 g

Les informations contenues dans cette publication se basent sur nos connaissances et expériences actuelles. Compte tenu des multiples facteurs qui peuvent affecter la transformation et l'application de nos produits, ces informations ne libèrent aucunement tout transformateur de ses obligations d'effectuer ses propres contrôles et essais. Elles ne constituent pas davantage une garantie de certaines caractéristiques des produits ni de l'adaptation de ceux-ci à un besoin spécifique. Tout schéma, poids, toute description, photo, donnée, dimension etc. est uniquement mentionné à titre indicatif ; ces informations peuvent faire l'objet de modifications sans préavis et ne sont pas représentatives de la qualité contractuelle des produits (spécification des produits). La version la plus récente annule et remplace toutes les versions précédentes. Le document le plus récent est disponible sur notre site Web [www.rmpaint.com](http://www.rmpaint.com), ou directement auprès de votre distributeur. Le destinataire de nos produits est tenu de s'assurer que tout droit de propriété industrielle ainsi que toute loi et réglementation en vigueur est respecté.







R-M Automotive Refinish Paints, Z.I. du Merret F-60676 Clermont de l'Oise Cedex, Tel. (+33) (0) 3 44 77 77 77, 10/2015

## Mise en peinture des plastiques

### Dosage des sous-couches

#### A 1.6.1

##### Plastiques rigides

	PROFILLER WHITE FLEX D 70 / D 80 FR 500 / R 2100 / R 2200 / R 2300	400 (vol.) 100 (vol.) 150 (vol.) 100 (vol.)	100 g 15 g 22 g 13 g
	PROFILLER GREY FLEX D 70 / D 80 FR 500 / R 2100 / R 2200 / R 2300	400 (vol.) 100 (vol.) 150 (vol.) 100 (vol.)	100 g 15 g 22 g 13 g
	PROFILLER BLACK FLEX D 70 / D 80 FR 500 / R 2100 / R 2200 / R 2300	400 (vol.) 100 (vol.) 150 (vol.) 100 (vol.)	100 g 15 g 22 g 13 g
	DIRECTFILLER WHITE D 701 FLEXPRO	100 (vol.) 25 (vol.) 25 (vol.)	100 g 16 g 14 g
	DIRECTFILLER GREY D 701 FLEXPRO	100 (vol.) 25 (vol.) 25 (vol.)	100 g 16 g 14 g
	DIRECTFILLER BLACK D 701 FLEXPRO	100 (vol.) 25 (vol.) 25 (vol.)	100 g 16 g 14 g

## Mise en peinture des plastiques

### Dosage des sous-couches

#### A 1.6.1

Plastiques souples (mousse polyuréthane)

	TRANSPARENT SEALER CP FLEX D 80 FR 500 / R 2100 / R 2200 / R 2300	300 (vol.) 50 (vol.) 125 (vol.) 100 (vol.)	100 g 15 g 37 g 26 g
	EXTRASEALER WHITE FLEX D 70 / D 80 FR 500 / R 2200 / R 2300	300 (vol.) 50 (vol.) 125 (vol.) 100 (vol.)	100 g 11 g 29 g 20 g
	EXTRASEALER BLACK FLEX D 70 / D 80 FR 500 / R 2200 / R 2300	300 (vol.) 50 (vol.) 125 (vol.) 100 (vol.)	100 g 12 g 29 g 21 g
	PERFECTFILLER WHITE FLEX D 70 / D 80 FR 500 / R 2100 / R 2200 / R 2300	400 (vol.) 200 (vol.) 200 (vol.) 100 (vol.)	100 g 30 g 29 g 13 g
	PERFECTFILLER GREY FLEX D 70 / D 80 FR 500 / R 2100 / R 2200 / R 2300	400 (vol.) 200 (vol.) 200 (vol.) 100 (vol.)	100 g 32 g 31 g 14 g
	PERFECTFILLER BLACK FLEX D 70 / D 80 FR 500 / R 2100 / R 2200 / R 2300	400 (vol.) 200 (vol.) 200 (vol.) 100 (vol.)	100 g 34 g 33 g 14 g
	PROFILLER WHITE FLEX D 70 / D 80 FR 500 / R 2100 / R 2200 / R 2300	400 (vol.) 200 (vol.) 200 (vol.) 100 (vol.)	100 g 30 g 29 g 13 g
	PROFILLER GREY FLEX D 70 / D 80 FR 500 / R 2100 / R 2200 / R 2300	400 (vol.) 200 (vol.) 200 (vol.) 100 (vol.)	100 g 30 g 29 g 13 g
	PROFILLER BLACK FLEX D 70 / D 80 FR 500 / R 2100 / R 2200 / R 2300	400 (vol.) 200 (vol.) 200 (vol.) 100 (vol.)	100 g 30 g 29 g 13 g

#### Consignes de sécurité

Il ne peut pas être exclu que ce produit contienne des particules < 0,1 µm.

Ce produit est réservé à un usage professionnel uniquement.

Pour l'utilisation de ce produit, respecter les règles de sécurité en vigueur et porter les équipements de protection individuelle adaptée.