ProtectTOP

C 2A84
Vernis résistant à la rayure

Utilisation:	Vernis Advance Series, particulièrement adapté au système de bases hydrodiluables ONYX HD.
Caractéristiques :	Vernis résistant à la rayure pour une haute protection de surface.
Remarques :	Sélectionner le diluant et le durcisseur en fonction de la température et de la taille de la réparation.

Extrait sec	61 %
Densité	0,9-1,05 g/cm³
Température de stockage	5-45 °C

		2:1+10 %	
	Proportions de mélange	100 % en volume	C 2A84 Vernis résistant à la rayure
	Durcisseur	50 % en volume	H 2A14 Durcisseur rapide H 2A24 Durcisseur normal H 2A34 Durcisseur lent
	Diluant	10 % en volume	R 2A14 Diluant rapide R 2A24 Diluant normal R 2A34 Diluant lent
	Viscosité d'application 20°C	DIN 4: 19-23 s ISO 4: 45-60 s	**Durée de vie à 20°C** 2 h

Conseils de sécurité:
2004/42/IIB(d)(420)419: La valeur limite autorisée selon la législation européenne pour ce produit (catégorie: IIB.d) est au maximum de 420 g/l de COV sous sa forme prête à l'emploi. Le contenu en COV de ce produit est de 419 g/l.
Il ne peut pas être exclu que ce produit contienne des particules < 0,1 µm. Ce produit est réservé à un usage professionnel uniquement. Pour l'utilisation de ce produit, respecter les règles de sécurité en vigueur et porter les équipements de protection individuelle adaptée.

Les informations contenues dans cette publication se basent sur nos connaissances et ex périences actuelles. Compte tenu des multiples facteurs qui peuvent affecter la transformation et l'application de nos produits, ces informations ne libèrent aucunement tout transformateur de ses obligations d'effectuer ses propres contrôles et essais. Elles ne constituent pas davantage une garantie de certaines caractéristiques des produits ni de l'adaptation de ceux -ci à un besoin spécifique. Tout schéma, poids, toute description, photo, donnée, dimension etc. est uniquement mentionné à titre indicatif ; ces informations peuvent faire l'objet de modifications sans préavis et ne sont pas représentatives de la qualité contractuelle des produits (spécification des produits). La version la plus récente annule et remplace toutes les versions précédentes. Le document le plus récent est disponible sur notre site Web www.rmpaint.com, ou directement auprès de votre distributeur. Le destinataire de nos produits est tenu de s'assurer que tout droit de propriété industrielle ainsi que toute loi et réglementation en vigueur est respecté.

Perfection made simple

R-M Automotive Refinish Paints, Z.I.du Merret F-60676 Clermont de l'Oise Cedex,
Tel. (+33) (0) 3 44 77 77 77

A brand of BASF – We create chemistry

ProtectTOP

C 2A84

Vernis résistant à la rayure

		Pistolet gravité HVLP	Pistolet gravité basse pression
Pression	**bar**	2	2
En sortie de buse	**bar**	0,7	
Dimension de la buse		1,3-1,5	1,3-1,4
Nombre de couches		2	
Evaporation 20°C	**min**	3-5 min d'évaporation intermédiaire entre les 2 couches. Pas de temps d'évaporation avant étuvage.	
Epaisseur de film sec:	**µm**	40-60	
Remarque sur l'application		Option 1 ½ couche (pas d'attente nécessaire entre les couches).	

	Séchage	
	Séchage à 20 °C	10 h
	Séchage à 60 °C	30 min
	IR (ondes courtes)	8 min
	Remarque complémentaire	Le temps de séchage peut être influencé par la sélection du durcisseur, du diluant et par l'application.

Remarques Polissage / travaux de finition à l'issue des temps de séchage indiquée et du temps de refroidissement.

Conseils de sécurité:
2004/42/IIB(d)(420)419: La valeur limite autorisée selon la législation européenne pour ce produit (catégorie: IIB.d) est au maximum de 420 g/l de COV sous sa forme prête à l'emploi. Le contenu en COV de ce produit est de 419 g/l.
Il ne peut pas être exclu que ce produit contienne des particules < 0,1 µm. Ce produit est réservé à un usage professionnel uniquement. Pour l'utilisation de ce produit, respecter les règles de sécurité en vigueur et porter les équipements de protection individuelle adaptée.

Les informations contenues dans cette publication se basent sur nos connaissances et ex périences actuelles. Compte tenu des multiples facteurs qui peuvent affecter la transformation et l'application de nos produits, ces informations ne libèrent aucunement tout transformateur de ses obligations d'effectuer ses propres contrôles et essais. Elles ne constituent pas davantage une garantie de certaines caractéristiques des produits ni de l'adaptation de ceux -ci à un besoin spécifique. Tout schéma, poids, toute description, photo, donnée, dimension etc. est uniquement mentionné à titre indicatif ; ces informations peuvent faire l'objet de modifications sans préavis et ne sont pas représentatives de la qualité contractuelle des produits (spécification des produits). La version la plus récente annule et remplace toutes les versions précédentes. Le document le plus récent est disponible sur notre site Web www.rmpaint.com, ou directement auprès de votre distributeur. Le destinataire de nos produits est tenu de s'assurer que tout droit de propriété industrielle ainsi que toute loi et réglementation en vigueur est respecté.

Perfection made simple

R-M Automotive Refinish Paints, Z.I.du Merret F-60676 Clermont de l'Oise Cedex,
Tel. (+33) (0) 3 44 77 77 77

A brand of BASF – We create chemistry