



GRAPHITE HD CHASSISMIX

Code produit : AT92-7100

Résine de base		Époxy				
		2 LAYER SYSTEM (impression + finition)		1 LAYER SYSTEM (directement sur métal)		
	Dosage Mélange 1	70 : 30 en volume (réglette)		50 : 50 en volume (réglette)		
	Composant 1	GRAPHITE HD CHASSISMIX		GRAPHITE HD CHASSISMIX		
	Composant 2	GRAPHITE HD TOPCOAT		GRAPHITE HD TOPCOAT		
	Dosage Mélange 2	100 : 15 : 15 – 25 en volume		100 : 15 : 10 – 20 en volume		
	Durcisseur	H 350 H 300		H 350 H 300		
	Diluant	GV 200, GV 300, GV 400, GV 500		GV 200, GV 300, GV 400, GV 500		
	Viscosité d'application Vie en pot	env. 25 – 35 s DIN 4 4 h		env. 30 – 40 s DIN 4 4 h		
	Application	Nombre de couches	Pression au pistolet	Pression produit	Buse	Pistolet « compliant »
	Pompe à double membrane Pot à pression	1	2,5 bar	0,9 – 2 bar	1,2 mm	1,0 mm
	Airless/airmix	1	120 – 150 bar	-	0,28 – 0,33 mm	-
	Pistolet à gravité	1	2,5 bar	-	1,5 – 1,9 mm	1,4 – 1,8 mm
	Pistolet à succion	1	2,5 bar	-	1,7 – 1,9 mm	1,6 – 2,0 mm
	Epaisseur du film sec	40 – 60 µm		60 – 80 µm		
	Brillant			60 +/- 5 unités à 60°		
	Extrait sec (DIN EN ISO 3251)	80 ± 4 % à viscosité de livraison				
	Recouvrable	20°C	60 min			
	Hors empreintes	20°C			120 min	
	Manipulable	20°C			12 h	
	Séchage	60°C			30 min	

Fonds

Acier, acier zingué, plastiques renforcées en fibres de verre, mats imprégnés de résine, acier inoxydable, revêtements poudre, revêtements coil-coating, aluminium

Remarques

Attention ! Le mélange de GRAPHITE HD TOPCOAT et GRAPHITE HD CHASSISMIX ne se conserve que 2 semaines.

**2004/42/IIB(c)
(540)530**

La valeur limite selon la législation européenne pour ce produit (catégorie IIB.c) est au maximum de 540 g/l de COV sous forme prêt à l'emploi. Le contenu en COV de ce produit est de 530 g/l.

Pour l'étiquetage selon la directive 1999/45/CE et les réglementations nationales, se reporter à la fiche de données de sécurité du produit. Les produits sont réservés aux utilisateurs professionnels.

Les informations contenues dans cette publication se basent sur nos connaissances et expériences actuelles. Compte tenu des multiples facteurs qui peuvent affecter la transformation et l'application de nos produits, ces informations ne libèrent aucunement tout transformateur de ses obligations d'effectuer ses propres contrôles et essais. Elles ne constituent pas davantage une garantie de certaines caractéristiques des produits ni de l'adaptation de ceux-ci à un besoin spécifique. Tout schéma, poids, toute description, photo, donnée, dimension etc. est uniquement mentionné à titre indicatif ; ces informations peuvent faire l'objet de modifications sans préavis et ne sont pas représentatives de la qualité contractuelle des produits (spécification des produits). Le destinataire de nos produits est tenu de s'assurer que tout droit de propriété industrielle ainsi que toute loi et réglementation en vigueur est respecté.

R-M Automotive Paint
F-60676 Clermont de l'Oise Cedex

Tel. (33) (0) 3 44 77 77 77

www.rmpaint.net

juillet 2006

