










STOP FILLER

Prod. Nr. AS28-7016

Résine de base	Polyester insaturé				
 Proportions de mélange	100 : 3 en poids, 100 : 5 en vol.				
 Durcisseur	STOP FILLER HARDENER				
 Diluant	FR 500 <10%				
 Viscosité d'application	30 – 42 s DIN 4				
Pot-life	20 min.				
 Application	Nbre de couches	Pression d'air	Pression peinture	Diamètre buse	Buse HVLP
Pompe à double membrane Pot à pression Airless/Airmix					
 Pistolet à gravité	3	3 – 3,5 bar		2,2 mm	
 Pistolet à suction	3	0,7 bar		2,2 mm	
Epaisseur (film sec)	150µm dilué; 200-300µm non dilué				
Rendement (DIN 53 219)					
Extrait sec (DIN EN ISO 3251)	Supérieur à 98% en poids ± 2				
 Temps d'évaporation 20°C	5 min				
 Séchage	Recouvrable	Hors empreinte	Masquage	Remontage	
Température du support 20°C	3 h				
60°C	25 – 35 min				
Applicable sur	Acier préalablement recouvert d'EPOXY CF et séché 30 min à 60°C				
Remarques	STOP FILLER à poncer uniquement après séchage complet ! Ne pas appliquer sur Wash primer ou traitement de surface acide.				
2004/42/IIB(b) (250)249	La valeur maximum de COV autorisée pour ce produit par la législation européenne (catégorie du produit: IIB.b), dans sa version prête à l'emploi, est de 250 g/litre . La valeur de COV de ce produit est 249 g/litres.				

Pour l'étiquetage selon la directive 1999/45/CE et les réglementations nationales, se reporter à la fiche de données de sécurité du produit. Les produits sont réservés aux utilisateurs professionnels.

Les informations contenues dans cette publication se basent sur nos connaissances et expériences actuelles. Compte tenu des multiples facteurs qui peuvent affecter la transformation et l'application de nos produits, ces informations ne libèrent aucunement tout transformateur de ses obligations d'effectuer ses propres contrôles et essais. Elles ne constituent pas davantage une garantie de certaines caractéristiques des produits ni de l'adaptation de ceux-ci à un besoin spécifique. Tout schéma, poids, toute description, photo, donnée etc. est uniquement mentionné à titre indicatif ; ces informations peuvent faire l'objet de modifications sans préavis et ne sont pas représentatives de la qualité contractuelle des produits (spécification des produits). Le destinataire de nos produits est tenu de s'assurer que tout droit de propriété industrielle ainsi que toute loi et réglementation en vigueur est respecté.

R-M Peintures Automobiles
F-60676 Clermont de l'Oise
Cedex

Tel. (33) (0) 3 44 77 77 77

www.rmpaint.com

Juillet 2006

