










Résine de base		Polyvinylbutyral modifié				
	Proportions de mélange	100 : 50 : 10 de diluant, utiliser la règle de dosage				
	Durcisseur	GRAPHITE HD ACTIVATOR, SLOW				
	Diluant	GV 100 rapide GV 200 normal GV 300 lent				
	Viscosité d'application	16 - 17 s DIN 4				
	Pot-life	8 h				
	Application	Nbre de couches	Pression d'air	Pression peinture	Diamètre buse	Buse HVLP
	Pompe à double membrane Pot à pression	1	2.5 bars	0.8 – 2.5 bar	1.1 mm	1.0 mm
	Airless/Airmix	1	120 – 150 bars	-	0.33 mm	
	Pistolet à gravité	2	2.5 bars	-	1.5 mm	1.4 mm
	Pistolet à succion	2	2.5 bars	-	1.7 mm	1.6 mm
	Epaisseur (film sec)	15 – 20 µm				
	Rendement (DIN 53 219)	Pour une épaisseur de 1 µm : 101 m ² /l				
	Extrait sec (DIN EN ISO 3251)	29.4% ± 4 en poids (à viscosité de livraison : 43.3% ± 4)				
	Temps d'évaporation 20°C	30 min.				
	Séchage	Recouvrable	Hors empreinte	Masquage	Remontage	
	Température du support 20°C	30 min.				
	60°C	10 min.				
	Applicable sur	Aluminium, acier, acier zingué				
	Remarques	Ne pas recouvrir de polyester. Utiliser uniquement dans des processus à 3 couches. Recouvrir l'impression avec un apprêt dans les 8 heures suivant l'application.				
	2004/42/II(B(cIII) (780)760	La valeur maximum de COV autorisée pour ce produit par la législation européenne (catégorie du produit: IIB.cIII), dans sa version prête à l'emploi, est de 780 g/litre . La valeur de COV de ce produit est 760 g/litres.				

Pour l'étiquetage selon la directive 1999/45/CE et les réglementations nationales, se reporter à la fiche de données de sécurité du produit. Les produits sont réservés aux utilisateurs professionnels.

Les informations contenues dans cette publication se basent sur nos connaissances et expériences actuelles. Compte tenu des multiples facteurs qui peuvent affecter la transformation et l'application de nos produits, ces informations ne libèrent aucunement tout transformateur de ses obligations d'effectuer ses propres contrôles et essais. Elles ne constituent pas davantage une garantie de certaines caractéristiques des produits ni de l'adaptation de ceux-ci à un besoin spécifique. Tout schéma, poids, toute description, photo, donnée etc. est uniquement mentionné à titre indicatif ; ces informations peuvent faire l'objet de modifications sans préavis et ne sont pas représentatives de la qualité contractuelle des produits (spécification des produits). Le destinataire de nos produits est tenu de s'assurer que tout droit de propriété industrielle ainsi que toute loi et réglementation en vigueur est respecté.

R-M Peintures Automobiles
F-60676 Clermont de l'Oise
Cedex

Tel. (33) (0) 3 44 77 77 77

www.rmpaint.com

Juillet 2006

