










# GRAPHITE HD CHASSIS SURFACER

Code produit : AS56-7223

<b>Résine de base</b>		Acrylique polyuréthane deux composants				
	<b>Proportions de mélange</b>	100 : 20 : 20 en volume (règlette de dosage)				
	<b>Durcisseur</b>	H 360	normal			
		H 310	rapide			
	<b>Diluant</b>	GV 300	lent de 12 à 18°C			
		GV 400	très lent de 18 à 25°C			
		GV 500	extra lent supérieur à 25°C			
	<b>Viscosité d'application</b>	Env. 25 s DIN 4				
	<b>Potlife</b>	4 h				
	<b>Application</b>	<b>Nombre de couches</b>	<b>Pression d'air</b>	<b>Pression peinture</b>	<b>Buse pistolet conventionnelle</b>	<b>Buse taux de transfert réduit</b>
	<b>Pompe double membrane Pot à pression</b>	2	2.5 bars	0.9 – 2 bars	1.1 mm	1.0 mm
	<b>Airless/Airmix</b>	2	120 – 150 bars	-	0.28 – 0.33 mm	-
	<b>Pistolet à gravité</b>	2 – 3	2.5 bars	-	1.7 mm	1.4 mm
	<b>Pistolet à succion</b>	2 - 3	2.5 bars	-	1.7 mm	1.6 mm
	<b>Epaisseur film sec</b>	60 – 70 µm				
	<b>Rendement (DIN 53 219)</b>	Pour une épaisseur de 1 µm : 404 m <sup>2</sup> /l				
	<b>Extrait sec PAE (DIN EN ISO 3251)</b>	59% en poids ± 4 (67.9 ± 4% à viscosité de livraison)				
	<b>Evaporation solvants (20°C)</b>	60 min pour finition en Ligne GRAPHITE HD				
	<b>Séchage</b>	<b>Recouvrable</b>	<b>Hors empreinte</b>	<b>Masquage possible</b>	<b>Montage possible</b>	
	<b>Température support</b>	<b>20°C</b>	Max. 72 h	2 h	16 h	16 h
		<b>60°C</b>	30 min.			

**Applicable sur :** Acier, acier galvanisé pour accessoires

**Remarques**

Le produit peut être teinté avec au maximum 10% de finition Ligne GRAPHITE HD lors de l'application de la seconde couche.

**2004/42/IIB(c)  
(540)520**

La valeur maximum de COV autorisée pour ce produit par la législation européenne (catégorie du produit: IIB.c), dans sa version prête à l'emploi, est de 540 g/litre . La valeur de COV de ce produit est 520 g/litres.

Pour l'étiquetage selon la directive 1999/45/CE et les réglementations nationales, se reporter à la fiche de données de sécurité du produit. Les produits sont réservés aux utilisateurs professionnels.

Les informations contenues dans cette publication se basent sur nos connaissances et expériences actuelles. Compte tenu des multiples facteurs qui peuvent affecter la transformation et l'application de nos produits, ces informations ne libèrent aucunement tout transformateur de ses obligations d'effectuer ses propres contrôles et essais. Elles ne constituent pas davantage une garantie de certaines caractéristiques des produits ni de l'adaptation de ceux-ci à un besoin spécifique. Tout schéma, poids, toute description, photo, donnée etc. est uniquement mentionné à titre indicatif ; ces informations peuvent faire l'objet de modifications sans préavis et ne sont pas représentatives de la qualité contractuelle des produits (spécification des produits). Le destinataire de nos produits est tenu de s'assurer que tout droit de propriété industrielle ainsi que toute loi et réglementation en vigueur est respecté.

R-M Peintures Automobiles  
F-60676 Clermont de l'Oise  
Cedex

Tel. (33) (0) 3 44 77 77 77

[www.rmpaint.com](http://www.rmpaint.com)

Juillet 2006

