

GRAPHITE HD PRIMER FILLER MP

Code produit : AS56-7202

Résine de base

Acrylique polyuréthane à 2 composants



Proportions de mélange

100 : 25 : 25 en volume (réglette de mélange)



Durcisseur

H 360 normal
H 310 rapide



Diluant

GV 300 pour températures de +15 à +20°C
GV 400 pour températures de +20 à +30°C
GV 500 pour températures au-dessus de 30°C



Viscosité d'application

Environ 18 s DIN 4

Pot-life

4 h



Application

Nbre de couches

Pression d'air

Pression peinture

Diamètre buse

Pistolet HVLP

**Pompe à double membrane
Pot à pression**

2

2.5 bars

0.9 – 2 bars

1.1 mm

1.0 mm

Airless/Airmix

2

120 – 150
bars

-

0.28 – 0.33
mm

-



Pistolet à gravité

2 – 3

2.5 bars

-

1.5 mm

1.4 mm



Pistolet à succion

2 - 3

2.5 bars

-

1.7 mm

1.6 mm

Epaisseur (film sec)

50 – 60 µm

Rendement (DIN 53 219)

Pour une épaisseur de 1 µm : 393 m²/l

**Extrait sec
(DIN EN ISO 3251)**

60% en poids ± 4 (68% ± 4 à viscosité de livraison)



Temps d'évaporation 20°C

60 min avant application de la finition GRAPHITE HD
90 min avant application du mastic STOP-MULTI
90 min avant application de l'apprêt polyester HS STOP FILLER



Séchage

Recouvrable

Hors empreinte

Masquage

Remontage

Température du support **20°C**

Max. 72 h

60°C

30 min

Applicable sur

Acier, acier zingué, polyester type SMC, acier inoxydable, surfaces peintes par poudrage ou par coil-coating

Remarques

On peut teinter la 2^{ème} couche avec maximum 10% de laque de finition GRAPHITE HD . Pour assouplir le produit, le mélanger dans les proportions 100 : 20 en volume (à la règle) avec l'additif Softface GRAPHITE HD ADDITIVE SF avant d'ajouter le durcisseur.

**2004/42/IIB(c)
(540)530**

La valeur maximum de COV autorisée pour ce produit par la législation européenne (catégorie du produit: IIB.cI), dans sa version prête à l'emploi, est de 540 g/litre . La valeur de COV de ce produit est 530 g/litres.

Pour l'étiquetage selon la directive 1999/45/CE et les réglementations nationales, se reporter à la fiche de données de sécurité du produit. Les produits sont réservés aux utilisateurs professionnels.

Les informations contenues dans cette publication se basent sur nos connaissances et expériences actuelles. Compte tenu des multiples facteurs qui peuvent affecter la transformation et l'application de nos produits, ces informations ne libèrent aucunement tout transformateur de ses obligations d'effectuer ses propres contrôles et essais. Elles ne constituent pas davantage une garantie de certaines caractéristiques des produits ni de l'adaptation de ceux-ci à un besoin spécifique. Tout schéma, poids, toute description, photo, donnée etc. est uniquement mentionné à titre indicatif ; ces informations peuvent faire l'objet de modifications sans préavis et ne sont pas représentatives de la qualité contractuelle des produits (spécification des produits). Le destinataire de nos produits est tenu de s'assurer que tout droit de propriété industrielle ainsi que toute loi et réglementation en vigueur est respecté.

R-M Peintures Automobiles
F-60676 Clermont de l'Oise
Cedex

Tel. (33) (0) 3 44 77 77 77

www.rmpaint.com

Juillet 2006

