










## TRANSPARENT SEALER CP

Code produit : AS56-0011

<b>Résine de base</b>		Acrylique polyuréthane à 2 composants				
	<b>Proportions de mélange</b>	100 : 50 : 30				
	<b>Durcisseur</b>	H 360 H 310				
	<b>Diluant</b>	GV 100 GV 200				
	<b>Viscosité d'application</b>	17 s DIN 4				
	<b>Pot-life</b>	2 h				
	<b>Application</b>	<b>Nbre de couches</b>	<b>Pression d'air</b>	<b>Pression peinture</b>	<b>Diamètre buse</b>	<b>Buse HVLP</b>
	<b>Pompe à double membrane Pot à pression</b>	-	-	-	-	
	<b>Airless/Airmix</b>	-	-	-	-	
	<b>Pistolet à gravité</b>	1	2.5 bars	-	1.5 mm	1.4 mm
	<b>Pistolet à suction</b>	1	2.5 bars	-	1.7 mm	1.6 mm
<b>Epaisseur (film sec)</b>		30 µm comme primaire d'adhérence				
<b>Rendement (DIN 53 219)</b>		Pour une épaisseur de 1 µm : 404 m <sup>2</sup> /l				
<b>Extrait sec PAE (DIN EN ISO 3251)</b>		52% en poids ± 4% (à viscosité de livraison : 64% ± 4%)				
	<b>Temps d'évaporation 20°C</b>	15 min – max. 2 h				
	<b>Séchage</b>	<b>Recouvrable</b>	<b>Hors empreinte</b>	<b>Masquage</b>	<b>Remontage</b>	
<b>Température du support</b>	<b>20°C</b>	15 min				
	<b>60°C</b>					

**Applicable sur**

Anciens fonds convenablement préparés.

**Remarques**

Peut être teinté par addition de 10% de laque de finition GRAPHITE HD

**2004/42/IIB(cII)  
(540)525**

La valeur maximum de COV autorisée pour ce produit par la législation européenne (catégorie du produit: IIB.cII), dans sa version prête à l'emploi, est de 540 g/litre . La valeur de COV de ce produit est 525 g/litres.

Pour l'étiquetage selon la directive 1999/45/CE et les réglementations nationales, se reporter à la fiche de données de sécurité du produit. Les produits sont réservés aux utilisateurs professionnels.

Les informations contenues dans cette publication se basent sur nos connaissances et expériences actuelles. Compte tenu des multiples facteurs qui peuvent affecter la transformation et l'application de nos produits, ces informations ne libèrent aucunement tout transformateur de ses obligations d'effectuer ses propres contrôles et essais. Elles ne constituent pas davantage une garantie de certaines caractéristiques des produits ni de l'adaptation de ceux-ci à un besoin spécifique. Tout schéma, poids, toute description, photo, donnée etc. est uniquement mentionné à titre indicatif ; ces informations peuvent faire l'objet de modifications sans préavis et ne sont pas représentatives de la qualité contractuelle des produits (spécification des produits). Le destinataire de nos produits est tenu de s'assurer que tout droit de propriété industrielle ainsi que toute loi et réglementation en vigueur est respecté.

R-M Peintures Automobiles  
F-60676 Clermont de l'Oise  
Cedex

Tel. (33) (0) 3 44 77 77 77

[www.rmpaint.com](http://www.rmpaint.com)

Juillet 2006

