










GRAPHITE HD EPOXY CF, système 3 couches, sans chromates Code prod.: AS43-7962

Résine de base	Epoxydique				
 Proportions de mélange	100 : 25 : 25, utiliser la réglette de dosage				
 Durcisseur	GRAPHITE HD EPOXY HARDENER				
 Diluant	GV 100 rapide GV 300 lent GV 400 très lent				
 Viscosité d'application	18 - 20 s DIN 4				
Potlife	8 h				
 Application	Nbre de couches	Pression d'air	Pression peinture	Diamètre buse	Buse basse pression
Pompe à double membrane Pot à pression	1 - 2	2.5 bars	0.9 – 1.5 bar	0.8 – 1.5 mm	1.0 mm
Airless/Airmix	1 - 2	120 – 150 bars	-	0.33 mm	-
 Pistolet à gravité	2 – 3	2.5 bars	-	1.5 mm	1.4 mm
 Pistolet à suction	2 – 3	2.5 bars	-	1.7 mm	1.6 mm
Epaisseur (film sec)	30 – 35 µm pour utilisation en impression				
Rendement (DIN 53 219)	Pour une épaisseur de 1 µm : 425 m ² /l				
Extrait sec (DIN EN ISO 3251)	59% en poids ± 4 (72% ± 4 à viscosité de livraison)				
 Temps d'évaporation 20°C					
 Séchage	Recouvrable	Hors empreinte	Masquage	Remontage	
Température du support 20°C	Max. 72 h	3 h	16 h	16 h	
60°C	30 min.				
Applicable sur	Sur certain acier, acier galvanisé, acier inoxydable, aluminium et toutes les poudres-/coil-coating, plywood, GRP, SMC				
Remarques	Température minimale pour l'application et le séchage : +12°C Pour l'utilisation en apprêt, l'épaisseur minimale est de 50 – 60 µm. Pour application de finition en mouillé sur mouillé : évaporation 60 min. à 20°C ou étuvage 30 min. à 60°C. Ponçage à sec possible après 16 heures à 20°C ou 60 min. à 60 °C.				
2004/42/IIB(c) (540)520	La valeur maximum de COV autorisée pour ce produit par la législation européenne (catégorie du produit: IIB.cI), dans sa version prête à l'emploi, est de 540 g/litre . La valeur de COV de ce produit est 520 g/litres.				

Pour l'étiquetage selon la directive 1999/45/CE et les réglementations nationales, se reporter à la fiche de données de sécurité du produit. Les produits sont réservés aux utilisateurs professionnels.

Les informations contenues dans cette publication se basent sur nos connaissances et expériences actuelles. Compte tenu des multiples facteurs qui peuvent affecter la transformation et l'application de nos produits, ces informations ne libèrent aucunement tout transformateur de ses obligations d'effectuer ses propres contrôles et essais. Elles ne constituent pas davantage une garantie de certaines caractéristiques des produits ni de l'adaptation de ceux-ci à un besoin spécifique. Tout schéma, poids, toute description, photo, donnée etc. est uniquement mentionné à titre indicatif ; ces informations peuvent faire l'objet de modifications sans préavis et ne sont pas représentatives de la qualité contractuelle des produits (spécification des produits). Le destinataire de nos produits est tenu de s'assurer que tout droit de propriété industrielle ainsi que toute loi et réglementation en vigueur est respecté.

R-M Peintures Automobiles
F-60676 Clermont de l'Oise
Cedex

Tel. (33) (0) 3 44 77 77 77

www.rmpaint.com

Juillet 2006

