










ONYX HD

Couche de base hydrodiluable pour coloris vernis

Code produit : AT28-

Résine de base		Résines Polyuréthane				
	Proportions de mélange	100 : 60				
	Durcisseur	-				
	Diluant	HYDROMIC				
	Viscosité d'application	22-30 s AFNOR 4	Contenu en COV : <420 g/l			
	Pot-life	Jusqu'à 6 mois pour le coloris non PAE.				
	Application	Nbre de couches	Pression d'air	Pression peinture	Diamètre buse	Pistolet HVLP
	Pompe à double membrane Pot à pression	2 + ½	4 – 5 bars	0.9 – 1.5 bar	1.1 mm	1.0 mm
	Airless/Airmix	-	-	-	-	-
	Pistolet à gravité	2 + ½	2 – 4 bars	-	1.4 mm	1.5 mm
	Pistolet à succion	2 + ½	4 – 5 bars	-	1.7 mm	1.6 mm
	Epaisseur (film sec)	12 – 15 µm				
	Rendement (DIN 53 219)	Sous épaisseur de 1 µm : 130 m²/l (suivant teintes)				
	Extrait sec (DIN EN ISO 3251)	11% en poids ± 4% (16% ± 4% à viscosité de livraison) (suivant teinte)				
	Temps d'évaporation 20°C	Attendre le matage complet				
	Séchage	Recouvrable	Manipulable	Masquage	Remontage	
	Température du support 20°C	15 min.				
	60°C					
	Applicable sur	Tous apprêts et impressions-apprêts PL à l'exception du GRAPHITE HD PRIMER CF				
	Remarques	Commencer l'application par une couche mouillée, laisser un temps de flash off jusqu'à avoir un aspect mat, puis appliquer une couche normale, laisser un temps de flash off jusqu'à avoir un aspect mat, puis appliquer un voile				
	2004/42/IIB(d) (420)420	La valeur maximum de COV autorisée pour ce produit par la législation européenne (catégorie du produit: IIB.d), dans sa version prête à l'emploi, est de 420 g/litre . La valeur de COV de ce produit est inférieure à 420 g/litres.				

Pour l'étiquetage selon la directive 1999/45/CE et les réglementations nationales, se reporter à la fiche de données de sécurité du produit. Les produits sont réservés aux utilisateurs professionnels.

Les informations contenues dans cette publication se basent sur nos connaissances et expériences actuelles. Compte tenu des multiples facteurs qui peuvent affecter la transformation et l'application de nos produits, ces informations ne libèrent aucunement tout transformateur de ses obligations d'effectuer ses propres contrôles et essais. Elles ne constituent pas davantage une garantie de certaines caractéristiques des produits ni de l'adaptation de ceux-ci à un besoin spécifique. Tout schéma, poids, toute description, photo, donnée etc. est uniquement mentionné à titre indicatif ; ces informations peuvent faire l'objet de modifications sans préavis et ne sont pas représentatives de la qualité contractuelle des produits (spécification des produits). Le destinataire de nos produits est tenu de s'assurer que tout droit de propriété industrielle ainsi que toute loi et réglementation en vigueur est respecté.

R-M Peintures Automobiles
F-60676 Clermont de l'Oise
Cedex

Tel. (33) (0) 3 44 77 77 77

www.rmpaint.com

Juillet 2006

