

GRAPHITE HD CLEAR

Code produit : AV04-0100

Résine de base Polyacrylate modifié




 **Proportions de mélange** 300 : 100 : 100, utiliser la règle de dosage

 **Durcisseur** H 350 normal
H 300 rapide

 **Diluant** GV 200 normal
GV 300 lent
GV 400 très lent

 **Viscosité d'application** 18 - 20 s DIN 4

Pot-life 4 h


|  Application | Nbre de couches | Pression d'air | Pression peinture | Diamètre buse | Buse HVLP |
|---|-----------------|----------------|-------------------|---------------|-----------|
| Pompe à double membrane Pot à pression | 1.5 - 2 | 2.5 bars | 0.9 – 1.5 bar | 1.1 mm | 1.0 mm |
| Airless/Airmix | 1.5 - 2 | 120 – 150 bars | - | 0.28 mm | |
|  Pistolet à gravité | 1.5 - 2 | 2.5 bars | - | 1.4 mm | 1.4 mm |
|  Pistolet à succion | 1.5 - 2 | 2.5 bars | - | 1.7 mm | 1.6 mm |

Epaisseur (film sec) 50 – 60 µm

Rendement (DIN 53 219) Pour une épaisseur de 1 µm : 417 m²/l

Extrait sec (DIN EN ISO 3251) 54% en poids ± 4% (61% ± 4% à viscosité de livraison)

 **Temps d'évaporation 20°C**

|  Séchage | | Recouvrable | Hors empreinte | Masquage | Remontage |
|---|------|-------------|----------------|-----------------------|-----------------------|
| Température du support 20°C | | 16 h | 2 h | 16 h | 12 h |
| | 60°C | 30 min. | 25 min. | Après refroidissement | Après refroidissement |

Applicable sur Finitions GRAPHITE HD

Remarques Commencer par une couche fine, puis une couche mouillée pour obtenir le rendu.

**2004/42/IIB(d)
(420)419**

La valeur maximum de COV autorisée pour ce produit par la législation européenne (catégorie du produit: IIB.d), dans sa version prête à l'emploi, est de 420 g/litre . La valeur de COV de ce produit est 419 g/litres.

Pour l'étiquetage selon la directive 1999/45/CE et les réglementations nationales, se reporter à la fiche de données de sécurité du produit. Les produits sont réservés aux utilisateurs professionnels.

Les informations contenues dans cette publication se basent sur nos connaissances et expériences actuelles. Compte tenu des multiples facteurs qui peuvent affecter la transformation et l'application de nos produits, ces informations ne libèrent aucunement tout transformateur de ses obligations d'effectuer ses propres contrôles et essais. Elles ne constituent pas davantage une garantie de certaines caractéristiques des produits ni de l'adaptation de ceux-ci à un besoin spécifique. Tout schéma, poids, toute description, photo, donnée etc. est uniquement mentionné à titre indicatif ; ces informations peuvent faire l'objet de modifications sans préavis et ne sont pas représentatives de la qualité contractuelle des produits (spécification des produits). Le destinataire de nos produits est tenu de s'assurer que tout droit de propriété industrielle ainsi que toute loi et réglementation en vigueur est respecté.

R-M Peintures Automobiles
F-60676 Clermont de l'Oise
Cedex

Tel. (33) (0) 3 44 77 77 77

www.rmpaint.com

Juillet 2006

