










# GRAPHITE HD DECO A

Code Produit : AZ15-0101

<b>Résine de base</b>		Composé organique					
	<b>Proportions de mélange</b>	100 : 25 : 25					
	<b>Durcisseur</b>	H 350 normal H 300 rapide					
	<b>Diluant</b>	GRAPHITE HD DECO A					
	<b>Viscosité d'application</b>	18 s DIN 4 (niveau COV inférieur à 420 g/l)					
	<b>Potlife</b>	1 h					
	<b>Application</b>	<b>Nombre de couches</b>	<b>Pression d'air</b>	<b>Pression peinture</b>	<b>Buse pistolet conventionnelle</b>	<b>Buse taux de transfert réduit</b>	
	<b>Pompe double membrane Pot à pression</b>	2 – 3	2.5 bars	0.9 – 2 bars	1.1 mm	1.0 mm	
	<b>Airless/Airmix</b>	-	-	-	-	-	
	<b>Pistolet à gravité</b>	3 – 4	120 – 150 bars	-	1.4 mm	1.4 mm	
	<b>Pistolet à suction</b>	3 – 4	2.5 bars	-	1.7 mm	1.6 mm	
	<b>Epaisseur film sec</b>	40 - 60 µm					
	<b>Rendement (DIN 53 219)</b>	- m <sup>2</sup> /l					
	<b>Extrait sec PAE (DIN EN ISO 3251)</b>	--					
	<b>Evaporation solvants (20°C)</b>						
	<b>Séchage</b>	<b>Recouvrable</b>		<b>Masquage</b>			
	<b>Température support</b>	<b>20°C</b>	120 min (100:25:25)		120 min (100:25:25)		
		<b>60°C</b>					

**Applicable sur :** Sous-couches ou finitions PL poncées pour décoration en bandes

**Remarques**  
 Utiliser du papier traité sur une face pour le marouflage.  
 Appliquer des couches fines en respectant l'évaporation intermédiaire.  
 Application : Voir processus P 8.1.

Pour l'étiquetage selon la directive 1999/45/CE et les réglementations nationales, se reporter à la fiche de données de sécurité du produit. Les produits sont réservés aux utilisateurs professionnels.

Les informations contenues dans cette publication se basent sur nos connaissances et expériences actuelles. Compte tenu des multiples facteurs qui peuvent affecter la transformation et l'application de nos produits, ces informations ne libèrent aucunement tout transformateur de ses obligations d'effectuer ses propres contrôles et essais. Elles ne constituent pas davantage une garantie de certaines caractéristiques des produits ni de l'adaptation de ceux-ci à un besoin spécifique. Tout schéma, poids, toute description, photo, donnée etc. est uniquement mentionné à titre indicatif ; ces informations peuvent faire l'objet de modifications sans préavis et ne sont pas représentatives de la qualité contractuelle des produits (spécification des produits). Le destinataire de nos produits est tenu de s'assurer que tout droit de propriété industrielle ainsi que toute loi et réglementation en vigueur est respecté.

R-M Peintures Automobiles  
 F-60676 Clermont de l'Oise  
 Cedex

Tel. (33) (0) 3 44 77 77 77

[www.rmpaint.com](http://www.rmpaint.com)

Juillet 2006

