








GRAPHITE HD ADDITIVE BR

Code produit : AZ19-0195

Résine de base



	Proportions de mélange	100 : 25 + 5%
	Durcisseur	H 350
	Diluant	GRAPHITE HD ADDITIVE BR (Additif pour brosse et rouleau)

	Viscosité d'application					
	Potlife	30 – 60 min				
	Application	Nombre de couches	Pression d'air	Pression peinture	Buse pistolet conventionnelle	Buse taux de transfert réduit
	Pompe double membrane Pot à pression				I	
	Airless/Airmix					
	Pistolet à gravité					
	Pistolet à succion					

Epaisseur film sec 40 – 60 µm

Rendement (DIN 53 219)

Extrait sec (DIN EN ISO 3251)

	Evaporation solvants (20°C)	-				
	Séchage	Recouvrable	Hors empreinte	Masquage possible	Montage possible	
Température support	20°C	16 h	2.5 h	16 h	12 h	
	60°C	30 min.	Après refroidissement	Après refroidissement	Après refroidissement	

Applicable sur : Toutes sous-couches PL ; anciens fonds

Remarques

.Appliquer 2 ou 3 couches avec une brosse plate ou un rouleau avec un flash off de 3h.

Pour l'étiquetage selon la directive 1999/45/CE et les réglementations nationales, se reporter à la fiche de données de sécurité du produit. Les produits sont réservés aux utilisateurs professionnels.

Les informations contenues dans cette publication se basent sur nos connaissances et expériences actuelles. Compte tenu des multiples facteurs qui peuvent affecter la transformation et l'application de nos produits, ces informations ne libèrent aucunement tout transformateur de ses obligations d'effectuer ses propres contrôles et essais. Elles ne constituent pas davantage une garantie de certaines caractéristiques des produits ni de l'adaptation de ceux-ci à un besoin spécifique. Tout schéma, poids, toute description, photo, donnée etc. est uniquement mentionné à titre indicatif ; ces informations peuvent faire l'objet de modifications sans préavis et ne sont pas représentatives de la qualité contractuelle des produits (spécification des produits). Le destinataire de nos produits est tenu de s'assurer que tout droit de propriété industrielle ainsi que toute loi et réglementation en vigueur est respecté.

R-M Peintures Automobiles
F-60676 Clermont de l'Oise
Cedex

Tel. (33) (0) 3 44 77 77 77

www.rmpaint.com

Juillet 2006

