

ONYX HD

ONYX HD

ONYX HD Factory pack sans HB 002

Utilisation:	Mélange ONYX HD Factory pack sans HB 002 (exemple avec le coloris TOY 8Y0).
Remarques :	Sé référer au ratio de mélange de l'étiquette! Quand des coloris blancs avec une haute viscosité d'application sont utilisés, le ratio de mélange peut être changé jusqu'à 100 : 80. Attention: Ne pas introduire de filtre dans le pistolet lors d'une application de coloris métallisés ou nacrés. Les mélanges peuvent être conservés jusqu'à 24 mois s'ils sont conditionnés dans des bidons en plastique fermés ou des bidons en métal revêtus fermés. Vie en pot PAE: 1 semaine dans récipient en plastique fermé.

Température de stockage	5-45 °C
--------------------------------	---------



Nettoyage

Nettoyer avec un nettoyeur hydrodiluable R-M (base/ finition). Poncer avec P400 (apprêt ponçable et bien cuit ou ancien fond résistant aux solvants). Nettoyer avec un nettoyeur hydrodiluable R-M (base/ finition). Alternative: appliquer un apprêt R-M mouillé sur mouillé ou un sealer.

Premix:
65% en poids ONYX HD HB 002
35% en poids ONYX HD Factory pack

Conseils de sécurité:

2004/42/IIIB(d)(420)419: La valeur limite autorisée selon la législation européenne pour ce produit (catégorie: IIB.d) est au maximum de 420 g/l de COV sous sa forme prête à l'emploi. Le contenu en COV de ce produit est de 419 g/l.

Il ne peut pas être exclu que ce produit contienne des particules < 0,1 µm.

Ce produit est réservé à un usage professionnel uniquement.

Pour l'utilisation de ce produit, respecter les règles de sécurité en vigueur et porter les équipements de protection individuelle adaptée.

Les informations contenues dans cette publication se basent sur nos connaissances et expériences actuelles. Compte tenu des multiples facteurs qui peuvent affecter la transformation et l'application de nos produits, ces informations ne libèrent aucunement tout transformateur de ses obligations d'effectuer ses propres contrôles et essais. Elles ne constituent pas davantage une garantie de certaines caractéristiques des produits ni de l'adaptation de ceux-ci à un besoin spécifique. Tout schéma, poids, toute description, photo, donnée, dimension etc. est uniquement mentionné à titre indicatif ; ces informations peuvent faire l'objet de modifications sans préavis et ne sont pas représentatives de la qualité contractuelle des produits (spécification des produits). La version la plus récente annule et remplace toutes les versions précédentes. Le document le plus récent est disponible sur notre site Web www.rmpaint.com, ou directement auprès de votre distributeur. Le destinataire de nos produits est tenu de s'assurer que tout droit de propriété industrielle ainsi que toute loi et réglementation en vigueur est respecté.

ONYX HD

ONYX HD

ONYX HD Factory pack sans HB 002



Proportions de mélange

100 % en volume

PreMix



Diluant

60 % en volume

HB 032 HYDROMIX

Si le HB 004 est utilisé dans la formule de mélange, HB 034 HYDROMIX SLOW doit aussi être utilisé.



Pistolet gravité HVLP



Pistolet gravité basse pression

En sortie de buse 0,7 bar

Dimension de la buse 1,4-1,5

Nombre de couches

Coloris opaques: 2 – 3 (20-25 µm)

Coloris métallisés ou nacrés: 1 ou 2 + 1 couche pour correspondre à l'effet (12-15 µm)

Evaporation 20°C

Flash off jusqu'à être mat pour chacune des couches

Séchage



Séchage à 20 °C 15 min

Séchage à 40 °C 10 min

Remarque complémentaire

Possibilité d'accélérer le procédé avec l'utilisation d'équipements de soufflage d'air

Conseils de sécurité:

2004/42/IIIB(d)(420)419: La valeur limite autorisée selon la législation européenne pour ce produit (catégorie: IIB.d) est au maximum de 420 g/l de COV sous sa forme prête à l'emploi. Le contenu en COV de ce produit est de 419 g/l.

Il ne peut pas être exclu que ce produit contienne des particules < 0,1 µm.

Ce produit est réservé à un usage professionnel uniquement.

Pour l'utilisation de ce produit, respecter les règles de sécurité en vigueur et porter les équipements de protection individuelle adaptée.

Les informations contenues dans cette publication se basent sur nos connaissances et expériences actuelles. Compte tenu des multiples facteurs qui peuvent affecter la transformation et l'application de nos produits, ces informations ne libèrent aucunement tout transformateur de ses obligations d'effectuer ses propres contrôles et essais. Elles ne constituent pas davantage une garantie de certaines caractéristiques des produits ni de l'adaptation de ceux-ci à un besoin spécifique. Tout schéma, poids, toute description, photo, donnée, dimension etc. est uniquement mentionné à titre indicatif ; ces informations peuvent faire l'objet de modifications sans préavis et ne sont pas représentatives de la qualité contractuelle des produits (spécification des produits). La version la plus récente annule et remplace toutes les versions précédentes. Le document le plus récent est disponible sur notre site Web www.rmpaint.com, ou directement auprès de votre distributeur. Le destinataire de nos produits est tenu de s'assurer que tout droit de propriété industrielle ainsi que toute loi et réglementation en vigueur est respecté.

ONYX HD

ONYX HD

ONYX HD Factory pack sans HB 002

Remarques

Appliquer un des vernis R-M recommandés. La base ONYX HD peut être recouverte avec le même produit après les temps de séchage indiqués.

Veillez noter : Pour les travaux de réparation, les instructions de réparation des constructeurs automobiles, en particulier en ce qui concerne la technologie des capteurs installés, doivent toujours être respectées en plus des instructions du processus indiquées dans ce document.

Conseils de sécurité:

2004/42/IIIB(d)(420)419: La valeur limite autorisée selon la législation européenne pour ce produit (catégorie: IIB.d) est au maximum de 420 g/l de COV sous sa forme prête à l'emploi. Le contenu en COV de ce produit est de 419 g/l.

Il ne peut pas être exclu que ce produit contienne des particules < 0,1 µm.

Ce produit est réservé à un usage professionnel uniquement.

Pour l'utilisation de ce produit, respecter les règles de sécurité en vigueur et porter les équipements de protection individuelle adaptée.

Les informations contenues dans cette publication se basent sur nos connaissances et expériences actuelles. Compte tenu des multiples facteurs qui peuvent affecter la transformation et l'application de nos produits, ces informations ne libèrent aucunement tout transformateur de ses obligations d'effectuer ses propres contrôles et essais. Elles ne constituent pas davantage une garantie de certaines caractéristiques des produits ni de l'adaptation de ceux-ci à un besoin spécifique. Tout schéma, poids, toute description, photo, donnée, dimension etc. est uniquement mentionné à titre indicatif ; ces informations peuvent faire l'objet de modifications sans préavis et ne sont pas représentatives de la qualité contractuelle des produits (spécification des produits). La version la plus récente annule et remplace toutes les versions précédentes. Le document le plus récent est disponible sur notre site Web www.rmpaint.com, ou directement auprès de votre distributeur. Le destinataire de nos produits est tenu de s'assurer que tout droit de propriété industrielle ainsi que toute loi et réglementation en vigueur est respecté.

