

ONYX HD TROPICAL

ONYX HD TROPICAL

Alternative avec ONYX ACTIVATOR

Utilisation:

- Pour des applications spécifiques recommandées par les fabricants automobiles ou pour l'utilisation sous le vernis C 2A40, il est nécessaire d'utiliser la Ligne ONYX HD TROPICAL avec l'ONYX ACTIVATOR.
- Additif pour la Ligne ONYX HD TROPICAL et pour les coloris opaques appliqués en couche de fond pour la Ligne ONYX HD en système tri-couche afin d'en améliorer la résistance au scotch et la dureté.

Remarques :

Les teintes de base neuves doivent être mélangées manuellement avant utilisation puis à nouveau pendant 15 minutes sur l'étagère agitatrice. Agiter tous les produits présents sur l'étagère 2 fois par jour pendant 15 minutes.

Température de stockage

5-45 °C



Nettoyage

Nettoyer avec un nettoyeur hydrodiluable R-M (base/finition). Poncer avec P400 (apprêt ponçable et bien cuit ou ancien fond résistant aux solvants). Nettoyer avec un nettoyeur hydrodiluable R-M (base/finition). Alternative: appliquer un apprêt R-M mouillé sur mouillé ou un sealer.

Conseils de sécurité:

Il ne peut pas être exclu que ce produit contienne des particules < 0,1 µm.

Ce produit est réservé à un usage professionnel uniquement.

Pour l'utilisation de ce produit, respecter les règles de sécurité en vigueur et porter les équipements de protection individuelle adaptée.

Les informations contenues dans cette publication se basent sur nos connaissances et expériences actuelles. Compte tenu des multiples facteurs qui peuvent affecter la transformation et l'application de nos produits, ces informations ne libèrent aucunement tout transformateur de ses obligations d'effectuer ses propres contrôles et essais. Elles ne constituent pas davantage une garantie de certaines caractéristiques des produits ni de l'adaptation de ceux-ci à un besoin spécifique. Tout schéma, poids, toute description, photo, donnée, dimension etc. est uniquement mentionné à titre indicatif ; ces informations peuvent faire l'objet de modifications sans préavis et ne sont pas représentatives de la qualité contractuelle des produits (spécification des produits). La version la plus récente annule et remplace toutes les versions précédentes. Le document le plus récent est disponible sur notre site Web www.rmpaint.com, ou directement auprès de votre distributeur. Le destinataire de nos produits est tenu de s'assurer que tout droit de propriété industrielle ainsi que toute loi et réglementation en vigueur est respecté.



ONYX HD TROPICAL

ONYX HD TROPICAL Alternative avec ONYX ACTIVATOR



Proportions de mélange 100 % en volume

Mélange ONYX HD TROPICAL (selon la formule de mélange)*

Mélanger les bases ONYX HD TROPICAL et les agiter avec précaution.

*Les formules de mélange qui contiennent du MIXINGBASE W ne peuvent pas être utilisées avec l'ONYX ACTIVATOR.



Durcisseur 5 % en volume

A 2210 Activateur pour base hydrodiluable

Ajouter ONYX ACTIVATOR et mélanger à nouveau avec précaution.



Diluant 80 % en volume

HB 036 TROPIC HYDROMIX tropical

Ajouter HYDROMIX tropical et mélanger avec précaution.

Filtrer avant l'application.

Durée de vie à 20°C 2 h



Pistolet gravité HVLP



Pistolet gravité basse pression

En sortie de buse 0,7 bar

Dimension de la buse 1,4-1,5

Nombre de couches 2 – 3
Pour certains coloris, 1 couche supplémentaire peut être nécessaire

Evaporation 20°C Flash off jusqu'à être mat pour chacune des couches

Epaisseur de film sec: 20-25 µm

Conseils de sécurité:

Il ne peut pas être exclu que ce produit contienne des particules < 0,1 µm.

Ce produit est réservé à un usage professionnel uniquement.

Pour l'utilisation de ce produit, respecter les règles de sécurité en vigueur et porter les équipements de protection individuelle adaptée.

Les informations contenues dans cette publication se basent sur nos connaissances et expériences actuelles. Compte tenu des multiples facteurs qui peuvent affecter la transformation et l'application de nos produits, ces informations ne libèrent aucunement tout transformateur de ses obligations d'effectuer ses propres contrôles et essais. Elles ne constituent pas davantage une garantie de certaines caractéristiques des produits ni de l'adaptation de ceux-ci à un besoin spécifique. Tout schéma, poids, toute description, photo, donnée, dimension etc. est uniquement mentionné à titre indicatif ; ces informations peuvent faire l'objet de modifications sans préavis et ne sont pas représentatives de la qualité contractuelle des produits (spécification des produits). La version la plus récente annule et remplace toutes les versions précédentes. Le document le plus récent est disponible sur notre site Web www.rmpaint.com, ou directement auprès de votre distributeur. Le destinataire de nos produits est tenu de s'assurer que tout droit de propriété industrielle ainsi que toute loi et réglementation en vigueur est respecté.

ONYX HD TROPICAL

ONYX HD TROPICAL Alternative avec ONYX ACTIVATOR

Séchage



Séchage à 20 °C 15 min

Séchage à 60 °C 10 min

Remarque complémentaire

Les temps de séchage dépendent des conditions climatiques et de l'équipement utilisé.

Remarques

Appliquer un des vernis R-M recommandés. La base ONYX HD TROPICAL peut être recouverte avec le même produit après les temps de séchage indiqués.

Veillez noter : Pour les travaux de réparation, les instructions de réparation des constructeurs automobiles, en particulier en ce qui concerne la technologie des capteurs installés, doivent toujours être respectées en plus des instructions du processus indiquées dans ce document.

Conseils de sécurité:

Il ne peut pas être exclu que ce produit contienne des particules < 0,1 µm.

Ce produit est réservé à un usage professionnel uniquement.

Pour l'utilisation de ce produit, respecter les règles de sécurité en vigueur et porter les équipements de protection individuelle adaptée.

Les informations contenues dans cette publication se basent sur nos connaissances et expériences actuelles. Compte tenu des multiples facteurs qui peuvent affecter la transformation et l'application de nos produits, ces informations ne libèrent aucunement tout transformateur de ses obligations d'effectuer ses propres contrôles et essais. Elles ne constituent pas davantage une garantie de certaines caractéristiques des produits ni de l'adaptation de ceux-ci à un besoin spécifique. Tout schéma, poids, toute description, photo, donnée, dimension etc. est uniquement mentionné à titre indicatif ; ces informations peuvent faire l'objet de modifications sans préavis et ne sont pas représentatives de la qualité contractuelle des produits (spécification des produits). La version la plus récente annule et remplace toutes les versions précédentes. Le document le plus récent est disponible sur notre site Web www.rmpaint.com, ou directement auprès de votre distributeur. Le destinataire de nos produits est tenu de s'assurer que tout droit de propriété industrielle ainsi que toute loi et réglementation en vigueur est respecté.

