



CARIZZMA CANDIZZ

Utilisation:

Pour CARIZZMA CANDYS, l'application des CARIZZMA CANDIZZ se réalise sur une couche de fond ONYX HD, suivie de la mise en vernis avec CARIZZMA CUSTOMCLEAR CP.

Les CARIZZMA CANDIZZ font partie intégrante du système ONYX HD et traduit un nouvel élan dans la création des coloris.

Les CARIZZMA CANDIZZ représentent un nouveau standard dans l'intensité et la pureté des couleurs. Peu de couches sont nécessaire pour développer le coloris recherché. Si une teinte plus « douce » est recherchée (pour les grands véhicules par exemple), CARIZZMA HYDRO BASE HB 009 peut être ajouté jusqu'à l'obtention de la teinte désirée.

Les CARIZZMA CANDIZZ peuvent être mélangés entre eux pour créer de nombreux coloris CANDY et recouvrir tous les coloris ONYX HD. Ces combinaisons multiplient à l'infini le nombre de coloris à créer.

En fonction de ses qualités intrinsèques, les CARIZZMA CANDIZZ devraient être utilisés uniquement sur des véhicules de salons.

Les colorants (CANDIZZ) sont disponibles dans les teintes suivantes:

ZD 20	CANDIZZ	NOIR
ZD 30	CANDIZZ	VIOLET
ZD 40	CANDIZZ	BLEU
ZD 60	CANDIZZ	JAUNE
ZD 70	CANDIZZ	ORANGE
ZD 80	CANDIZZ	ROUGE

Système d'application:

Système d'application 1 CARIZZMA CANDIZZ –pour les petites surfaces et l'application de 1 à 2 éléments :
exemple. Réalisation de flammes

Système d'application 2 CARIZZMA CANDIZZ pour toutes les applications

Système d'application 3 CARIZZMA CAND-E-Z, pour les applications d'ONYX HD avec les CARIZZMA CANDIZZ

Système d'application 4 Les CARIZZMA EFFECT POWDER avec les CARIZZMA CANDIZZ



CARIZZMA CANDIZZ

Remarques:

- Se référer à la fiche technique "CARIZZMA - Supports d'application et préparation de surface".
- Pour l'application de teintes en multicouches ou l'utilisation de ruban de masquage pour la décoration, Il est recommandé d'ajouter ONYX HD ACTIVATOR dans la couche de fond ou les finitions pour augmenter la dureté de surface et la résistance au masquage.

Dosage des produits:

ONYX HD <i>opaque</i> *	100 (vol.)	0,1 l
ONYX HD ACTIVATOR	5 (vol.)	5 g
HYDROMIX	60-80 (vol.)	60-80 g

Ajouter ONYX HD ACTIVATOR et mélanger soigneusement à chaque étape.

Ajouter HYDROMIX et mélanger soigneusement après pesée. Filtrer avant application.

Vie en pot: 1 h (max.) à 20°C

Temps d'attente : Après chaque couche, laisser évaporer jusqu'au matage.

Séchage: 20 min. à 60°C (avant masquage)

*ONYX HD ACTIVATOR ne peut pas être utilisé dans les formules de mélange qui contiennent les dispersions à l'eau CB76O, CB86R ou CB 83R

- Mélanger soigneusement CARIZZMA HYDRO BASE HB 009 avec les CARIZZMA CANDIZZ. Filtrer le mélange à 190 – 200µm. Ajouter HYDROMIX SLOW et mélanger soigneusement. Filtrer le produit prêt à l'emploi à 190 – 200µm. Utiliser un micro filtre de 200µm dans le pistolet lors de l'application.
- Pour l'application des CARIZZMA CANDIZZ, assurez vous d'appliquer de manière homogène en variant les zones de recouvrement.
- Ne poncer pas CARIZZMA CANDIZZ sous peine de voir apparaître les rayures de ponçage après l'application du vernis.

Stabilité du coloris:

Les teintes CARIZZMA CANDIZZ sont des couleurs extrêmement brillantes basées sur des solutions teintées.

Ces couleurs peuvent évoluer dans le temps en fonction de l'exposition au soleil, dépendant de l'intensité lumineuse, de la durée d'exposition et du coloris CARIZZMA CANDIZZ. Afin d'optimiser sa tenue dans le temps, nous recommandons l'application de 2 couches de CARIZZMA CUSTOMCLEAR CP (avec un séchage et un ponçage intermédiaire).

2004/42/IIB(d)(420)419:

La valeur limite autorisée selon la législation européenne pour ce produit (catégorie: IIB.d) est au maximum de 420g/l sous sa forme prête à l'emploi. Le contenu en COV de ce produit est de 419 g/l.








CARIZZMA CANDIZZ

Pour toutes les applications (page 1)




Système d'application 2

Couche de fond
Vernis
Coloris
Vernis

Coloris ONYX HD CARIZZMA
CARIZZMA CUSTOMCLEAR CP
CARIZZMA CANDIZZ mélangé avec CARIZZMA HB 009
CARIZZMA CUSTOMCLEAR CP

	Dosage des produits	Couche de fond Coloris ONYX HD CARIZZMA 100 (vol.) HYDROMIX SLOW 60 (vol.) Mélanger soigneusement le coloris ONYX HD après pesée. Ajouter HYDROMIX SLOW et mélanger soigneusement après pesée. Attention: Ne pas utiliser de microfiltre < 190µm dans le pistolet pour les coloris métallisés et nacrés.
	Viscosité de pistolage Vie en pot	De 42 à 68 secondes, coupe ISO 4 à 20°C ONYX HD prêt à l'emploi : 1 semaine dans un récipient plastique fermé
	Pistolets	Pistolet à gravité HVLP 1.4 – 1.5 mm 0.7 bar au chapeau
	Application	Nombre de couches 1 – 2 + 1 voile Epaisseur totale déposée 12 – 15 µm
	Temps d'attente	Après chaque couche, laisser évaporer jusqu'au matage

Vernis:

	CARIZZMA CUSTOMCLEAR CP	Appliquer comme spécifié sur la fiche technique.
	Ponçage	P500 / P1000 / P2000
	Nettoyage	PK 2000

CARIZZMA CANDIZZ



Système d'application 3

Les coloris CARIZZMA CAND-E-Z, ONYX HD avec les CARIZZMA CANDIZZ

Couche de fond








Coloris CARIZZMA ONYX HD

Coloris

CARIZZMA HB 009 mélangé avec CARIZZMA CANDIZZ et ONYX HD

Vernis

CARIZZMA CUSTOMCLEAR CP

  	<p>Dosage des produits</p>	<p>Couche de fond:</p> <p>Coloris ONYX HD CARIZZMA 100 (vol.) HYDROMIX SLOW 60 (vol.) Mélanger soigneusement le coloris ONYX HD après pesée. Ajouter HYDROMIX SLOW et mélanger soigneusement après pesée. Attention: Ne pas utiliser de microfiltre < 190µm dans le pistolet pour les coloris métallisés et nacrés.</p> <hr/> <p>Coloris CARIZZMA CAND-E-Z:</p> <p>étape 1 HB 009 mélanger soigneusement ONYX HD mélanger soigneusement CARIZZMA CANDIZZ mélanger soigneusement</p> <p>étape 2: Coloris ONYX HD (étape 1) 100 (vol.) HYDROMIX SLOW 60 (vol.) Ajouter HYDROMIX SLOW et mélanger soigneusement après pesée.</p>												
	<p>Viscosité de pistolage</p> <p>Vie en pot</p>	<p>de 42 à 68 secondes, coupe ISO 4 à 20°C</p> <p>ONYX HD prêt à l'emploi et HB 009 avec CARIZZMA CANDIZZ et HB 009 avec CARIZZMA CANDIZZ prêt à l'emploi: 1 semaine dans un récipient plastique fermé</p>												
	<p>Pistolets</p>	<p>Pistolet à gravité HVLP 1.4 – 1.5 mm 0.7 bar au chapeau</p>												
	<p>Application</p>	<table border="0"> <tr> <td></td> <td style="text-align: center;">Couche de fond</td> <td style="text-align: center;">Coloris CARIZZMA CAND-E-Z</td> </tr> <tr> <td></td> <td colspan="2" style="text-align: center;">Opaque / métallisée</td> </tr> <tr> <td>Nombre de couches</td> <td style="text-align: center;">2 – 3 / 1 – 2 + 1 voile</td> <td style="text-align: center;">2 – 3 + 1 voile</td> </tr> <tr> <td>Epaisseur totale déposée</td> <td style="text-align: center;">20 – 25 µm / 12 – 15 µm</td> <td style="text-align: center;">20 – 25µm</td> </tr> </table>		Couche de fond	Coloris CARIZZMA CAND-E-Z		Opaque / métallisée		Nombre de couches	2 – 3 / 1 – 2 + 1 voile	2 – 3 + 1 voile	Epaisseur totale déposée	20 – 25 µm / 12 – 15 µm	20 – 25µm
	Couche de fond	Coloris CARIZZMA CAND-E-Z												
	Opaque / métallisée													
Nombre de couches	2 – 3 / 1 – 2 + 1 voile	2 – 3 + 1 voile												
Epaisseur totale déposée	20 – 25 µm / 12 – 15 µm	20 – 25µm												
	<p>Temps d'attente</p>	<p>Après chaque couche, laisser évaporer jusqu'au matage</p>												

Vernis:

	<p>CARIZZMA CUSTOMCLEAR CP</p>	<p>Appliquer comme spécifié sur la fiche technique</p>
---	------------------------------------	--



CARIZZMA CANDIZZ

Les POWDRES à EFFETS CARIZZMA avec les CARIZZMA CANDIZZ

Système d'application 4

Couche de fond Coloris ONYX HD CARIZZMA
 Coloris CARIZZMA HB 009 mélangé avec CARIZZMA CANDIZZ et les CARIZZMA EFFECT
 POWDER
 Vernis CARIZZMA CUSTOMCLEAR CP (2 couches avec un séchage et un ponçage
 intermédiaire au P500 / P1000)

		Couche de fond Coloris ONYX HD CARIZZMA 100 (vol.) HYDROMIX SLOW 60 (vol.) Mélanger soigneusement le coloris ONYX HD après pesée. Ajouter HYDROMIX SLOW et mélanger soigneusement après pesée. Attention: Ne pas utiliser de micro filtre < 190µm dans le pistolet pour les coloris métallisés et nacrés.												
	Dosage des produits	Coloris: étape 1: ONYX HD mélanger soigneusement HB 009 mélanger soigneusement CARIZZMA CANDIZZ mélanger soigneusement CARIZZMA EFFECT POWDER mélanger soigneusement												
		étape 2: Coloris ONYX HD (étape 1) 100 (vol.) 60 (vol.) Ajouter HYDROMIX SLOW et mélanger soigneusement après pesée. Attention: Après mélange, filtrer (> 300 µm) Ne pas utiliser de micro filtre dans le pistolet pour l'application des CARIZZMA EFFECT POWDER .												
	Viscosité de pistolage Vie en pot	de 42 à 68 secondes, coupe ISO 4 à 20°C ONYX HD prêt à l'emploi et HB 009 avec CARIZZMA CANDIZZ et HB 009 avec CARIZZMA CANDIZZ prêt à l'emploi: 1 semaine dans un récipient plastique fermé												
	Pistolets	Pistolet à gravité HVLP 1.4 – 1.5 mm 0.7 bar au chapeau												
	Application	<table border="0"> <thead> <tr> <th></th> <th>Couche de fond</th> <th>Coloris</th> </tr> <tr> <th></th> <th>Opaque / métallisée</th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Nombre de couches</td> <td>2 – 3 / 1 – 2 + 1 voile</td> <td>1 – 2 couches mouillées (ne pas appliquer de voile)</td> </tr> <tr> <td>Epaisseur totale déposée</td> <td>20 – 25 µm / 12 – 15 µm</td> <td>20 – 25µm</td> </tr> </tbody> </table>		Couche de fond	Coloris		Opaque / métallisée		Nombre de couches	2 – 3 / 1 – 2 + 1 voile	1 – 2 couches mouillées (ne pas appliquer de voile)	Epaisseur totale déposée	20 – 25 µm / 12 – 15 µm	20 – 25µm
	Couche de fond	Coloris												
	Opaque / métallisée													
Nombre de couches	2 – 3 / 1 – 2 + 1 voile	1 – 2 couches mouillées (ne pas appliquer de voile)												
Epaisseur totale déposée	20 – 25 µm / 12 – 15 µm	20 – 25µm												
	Temps d'attente	Après chaque couche, laisser évaporer jusqu'au matage												

Vernis: 2 couches avec un séchage et un ponçage intermédiaire au P500 / P1000

	CUSTOMCLEAR CP	Appliquer comme spécifié sur la fiche technique
--	----------------	---

Les informations contenues dans cette publication se basent sur nos connaissances et expériences actuelles. Compte tenu des multiples facteurs qui peuvent affecter la transformation et l'application de nos produits, ces informations ne libèrent aucunement tout transformateur de ses obligations d'effectuer ses propres contrôles et essais. Elles ne constituent pas davantage une garantie de certaines caractéristiques des produits ni de l'adaptation de ceux-ci à un besoin spécifique. Tout schéma, poids, toute description, photo, donnée, dimension etc. est uniquement mentionné à titre indicatif ; ces informations peuvent faire l'objet de modifications sans préavis et ne sont pas représentatives de la qualité contractuelle des produits (spécification des produits). La version la plus récente annule et remplace toutes les versions précédentes. Le document le plus récent est disponible sur notre site Web www.rmpaint.com, ou directement auprès de votre distributeur. Le destinataire de nos produits est tenu de s'assurer que tout droit de propriété industrielle ainsi que toute loi et réglementation en vigueur est respecté.