



CARIZZMA EFFECT POWDER

Utilisation

Les CARIZZMA EFFECT POWDER utilisables avec ONYX HD créent des effets spéciaux en changeant de couleur en fonction de la luminosité et de l'angle de vision. Les CARIZZMA EFFECT POWDER peuvent être utilisées dans les coloris ONYX HD (se reporter au Système d'application 1 et 2). Les CARIZZMA EFFECT POWDER peuvent aussi être utilisées avec HB 100 (se reporter au Système d'application 3) et être appliquées sur des coloris ONYX HD, en créant des couleurs complètement différentes. Le changement de couleur peut être intensifié en augmentant la quantité de CARIZZMA EFFECT POWDER et l'épaisseur de peinture déposée. La couleur finale et ses effets spéciaux sont fortement influencés par la couche de fond choisie.

Les CARIZZMA EFFECT POWDER sont disponibles dans les teintes suivantes :

PF 18 Arctic Ice
PF 54 Opal Marine
PF 65 Golden Emerald
PF 85 Extreme Bronze

Système d'application:

Système d'application 1: Les formules des coloris des CARIZZMA EFFECT POWDER en CZ-
Système d'application 2: ONYX HD avec ses variations propres de CARIZZMA EFFECT POWDER.
Système d'application 3: HB 100 avec les CARIZZMA EFFECT POWDER.

Remarques:

- Se référer à la fiche technique "CARIZZMA - Supports d'application et préparation de surface".
- Pour l'application de teintes en multicouches ou l'utilisation de ruban de masquage pour la décoration, Il est recommandé d'ajouter ONYX HD ACTIVATOR dans la couche de fond ou les finitions pour augmenter la dureté de surface et la résistance au masquage.

Dosage des produits:

ONYX HD <i>opaque</i>	100 (vol.)	0,1 l
ONYX HD ACTIVATOR	5 (vol.)	5 g
HYDROMIX	60 - 80 (vol.)	60 - 80 g

Ajouter ONYX HD ACTIVATOR et mélanger soigneusement à chaque étape.

Ajouter HYDROMIX et mélanger soigneusement après pesée. Filtrer avant application.

Vie en pot: 1 h (max.) à 20°C
Temps d'attente: Après chaque couche, laisser évaporer jusqu'au matage.
Séchage: 20 min. à 60°C (avant masquage)

*ONYX HD ACTIVATOR ne peut pas être utilisé dans les formules de mélange qui contiennent les dispersions à l'eau CB760, CB86R ou CB 83R

- Plus vous utiliserez de CARIZZMA EFFECT POWDER, plus vous obtiendrez d'effets spéciaux.
- Ne mélanger pas seulement les CARIZZMA EFFECT POWDER après l'addition dans HYDROMIX SLOW, mais mélanger les aussi soigneusement, immédiatement après l'addition dans HB100.
- Ne pas appliquer de voile avec les CARIZZMA EFFECT POWDER, puisque l'effet spécial recherché est obtenu en appliquant uniquement des couches mouillées.
- Ne pas poncer la couche de CARIZZMA EFFECT POWDER.
- Il est absolument indispensable de respecter les épaisseurs du film peinture déposé conformément à nos informations techniques

2004/42/IIIB(d)(420)419:






La valeur limite autorisée selon la législation européenne pour ce produit (catégorie: IIB.d) est au maximum de 420 g/l sous sa forme prête à l'emploi. Le contenu en COV de ce produit est de 419 g/l.




CARIZZMA EFFECT POWDER

Système d'application 1

Couche de fond Coloris ONYX HD CARIZZMA
Coloris ONYX HD avec les CARIZZMA EFFECT POWDER (formules contenues dans le classeur CARIZZMA)
Vernis CARIZZMA CUSTOMCLEAR CP (2 couches avec un séchage et un ponçage intermédiaire au P500 / P1000)

	Dosage des produits	<p>Couche de fond:</p> <p>Coloris ONYX HD CARIZZMA 100 (vol.) HYDROMIX 60 (vol.) Mélanger soigneusement le coloris ONYX HD après pesée. Ajouter HYDROMIX et mélanger soigneusement après pesée. Filtrer avant application. Attention : Ne pas utiliser de micro filtre < 190µm dans le pistolet pour les coloris métallisés et nacrés.</p> <hr/> <p>Coloris avec les CARIZZMA EFFECT POWDER:</p> <p>ONYX HD mélanger soigneusement CARIZZMA EFFECT POWDER mélanger soigneusement</p> <p>Ajouter à HYDROMIX SLOW à raison de 100 (vol.) / 60 (vol.) et mélanger soigneusement après pesée. Attention: Après mélange, filtrer (> 300 µm). Ne pas utiliser de microfiltre dans le pistolet pour l'application des CARIZZMA EFFECT POWDER.</p>									
	Viscosité de pistolage Vie en pot	de 42 à 68 secondes, coupe ISO 4 à 20°C ONYX HD prêt à l'emploi: 1 semaine dans un récipient plastique fermé									
	Pistolets	Pistolet à gravité HVLP 1.4 – 1.5 mm 0.7 bar au chapeau									
	Application	<table><thead><tr><th></th><th>Couche de fond</th><th>Coloris avec la CARIZZMA EFFECT POWDER</th></tr></thead><tbody><tr><td>Nombre de couches:</td><td>2 – 3</td><td>1 – 2 couches mouillée (Ne pas appliquer de voile)</td></tr><tr><td>Epaisseur totale déposée :</td><td>15 – 25 µm</td><td>20 – 25 µm</td></tr></tbody></table>		Couche de fond	Coloris avec la CARIZZMA EFFECT POWDER	Nombre de couches:	2 – 3	1 – 2 couches mouillée (Ne pas appliquer de voile)	Epaisseur totale déposée :	15 – 25 µm	20 – 25 µm
	Couche de fond	Coloris avec la CARIZZMA EFFECT POWDER									
Nombre de couches:	2 – 3	1 – 2 couches mouillée (Ne pas appliquer de voile)									
Epaisseur totale déposée :	15 – 25 µm	20 – 25 µm									
	Temps d'attente	Après chaque couche, laisser évaporer jusqu'au matage.									

Vernis: Application en 2 fois avec un séchage et un ponçage au P500 / P1000 entre les 2 couches.






	CARIZZMA CUSTOMCLEAR CP	Appliquer comme spécifié sur la fiche technique
---	-------------------------	---




CARIZZMA EFFECT POWDER

Système d'application 2

Couche de fond Coloris ONYX HD
 Coloris ONYX HD avec ses propres variantes de CARIZZMA EFFECT POWDER
 Vernis CARIZZMA CUSTOMCLEAR CP (2 couches avec un séchage et un ponçage intermédiaire au P500 / P1000)

	<p>Dosage des produits</p>	<p>Couche de fond:</p> <p>Coloris ONYX HD (opaque ou métallisé) 100 (vol.) HYDROMIX 60 (vol.)</p> <p>Mélanger soigneusement le coloris ONYX HD après pesée. Ajouter HYDROMIX et mélanger soigneusement après pesée. Filtrer avant application. Attention: Ne pas utiliser de microfiltre < 190µm dans le pistolet pour les coloris métallisés et nacrés.</p> <hr/> <p>Coloris avec les CARIZZMA EFFECT POWDER:</p> <p>ONYX HD 100 g mélanger soigneusement CARIZZMA EFFECT POWDER 1 – 5 g mélanger soigneusement HB 100 3 – 15 g mélanger soigneusement</p> <p>Ajouter HB 100 avec les CARIZZMA EFFECT POWDER dans les proportions 3:1 Ajouter à HYDROMIX SLOW X à raison de 100 (vol.) / 60 (vol.) et mélanger soigneusement après pesée. Attention: Après mélange, filtrer (> 300 µm). Ne pas utiliser de micro filtre dans le pistolet pour l'application des CARIZZMA EFFECT POWDER.</p>									
	<p>Viscosité de pistolage Vie en pot</p>	<p>de 42 à 68 secondes, coupe ISO 4 à 20°C</p> <p>ONYX HD prêt à l'emploi: 1 semaine dans un récipient plastique fermé</p>									
	<p>Pistolets</p>	<p>Pistolet à gravité HVLP 1.4 – 1.5 mm 0.7 bar au chapeau</p>									
	<p>Application</p>	<table border="0"> <thead> <tr> <th></th> <th>Couche de fond opaque/métallisée</th> <th>Coloris avec la CARIZZMA EFFECT POWDER</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Nombre de Couches</td> <td>2 – 3 / 1 – 2 + 1 voile</td> <td>1 – 2 couches mouillées (ne pas appliquer de voile)</td> </tr> <tr> <td>Epaisseur totale déposée:</td> <td>20 – 25 µm / 12 – 15 µm</td> <td>15 – 25 µm</td> </tr> </tbody> </table>		Couche de fond opaque/métallisée	Coloris avec la CARIZZMA EFFECT POWDER	Nombre de Couches	2 – 3 / 1 – 2 + 1 voile	1 – 2 couches mouillées (ne pas appliquer de voile)	Epaisseur totale déposée:	20 – 25 µm / 12 – 15 µm	15 – 25 µm
	Couche de fond opaque/métallisée	Coloris avec la CARIZZMA EFFECT POWDER									
Nombre de Couches	2 – 3 / 1 – 2 + 1 voile	1 – 2 couches mouillées (ne pas appliquer de voile)									
Epaisseur totale déposée:	20 – 25 µm / 12 – 15 µm	15 – 25 µm									
	<p>Temps d'attente</p>	<p>Après chaque couche, laisser évaporer jusqu'au matage.</p>									

Vernis: Application en 2 fois avec un séchage et un ponçage au P500 / P1000 entre les 2 couches.






	<p>CARIZZMA CUSTOMCLEAR CP</p>	<p>Appliquer comme spécifié sur la fiche technique</p>
---	--------------------------------	--




CARIZZMA EFFECT POWDER

Système d'application 3

Couche de fond ONYX HD
 Coloris HB 100 avec les CARIZZMA EFFECT POWDER
 Vernis CARIZZMA CUSTOMCLEAR CP (2 couches avec un séchage et un ponçage intermédiaire au P500 / P1000)

	<p>Dosage des produits</p>	<p>Couche de fond:</p> <p>Coloris ONYX HD (opaque ou métallisé) 100 (vol.) HYDROMIX 60 (vol.)</p> <p>Mélanger soigneusement le coloris ONYX HD après pesée. Ajouter HYDROMIX et mélanger soigneusement après pesée. Attention : Ne pas utiliser de micro filtre < 190µm dans le pistolet pour les coloris métallisés et nacrés.</p> <hr/> <p>Coloris avec les CARIZZMA EFFECT POWDER:</p> <p>HB 100 100 g CARIZZMA EFFECT POWDER 0,3 – 5,0 g mélanger soigneusement</p> <p>Ajouter à HYDROMIX SLOW à raison de 100 (vol.) / 60 (vol.) et mélanger soigneusement après pesée. Attention: Après mélange, filtrer (> 300 µm). Ne pas utiliser de micro filtre dans le pistolet pour l'application des CARIZZMA EFFECT POWDER.</p>									
	<p>Viscosité de pistolage Vie en pot</p>	<p>de 42 à 68 secondes, coupe ISO 4 à 20°C</p> <p>ONYX HD prêt à l'emploi: 1 semaine dans un récipient plastique fermé</p>									
	<p>Pistolets</p>	<p>Pistolet à gravité HVLP 1.4 – 1.5 mm 0.7 bar au chapeau</p>									
	<p>Application</p>	<table border="0"> <tr> <td></td> <td style="text-align: center;">Couche de fond opaque/métallisée</td> <td style="text-align: center;">Coloris avec la CARIZZMA EFFECT POWDER</td> </tr> <tr> <td>Nombre de Couches</td> <td style="text-align: center;">2 – 3 / 1 – 2 + 1 voile</td> <td style="text-align: center;">1 – 2 couches mouillées (ne pas appliquer de voile)</td> </tr> <tr> <td>Epaisseur totale déposée:</td> <td style="text-align: center;">20 – 25 µm / 12 – 15 µm</td> <td style="text-align: center;">15 – 25 µm</td> </tr> </table>		Couche de fond opaque/métallisée	Coloris avec la CARIZZMA EFFECT POWDER	Nombre de Couches	2 – 3 / 1 – 2 + 1 voile	1 – 2 couches mouillées (ne pas appliquer de voile)	Epaisseur totale déposée:	20 – 25 µm / 12 – 15 µm	15 – 25 µm
	Couche de fond opaque/métallisée	Coloris avec la CARIZZMA EFFECT POWDER									
Nombre de Couches	2 – 3 / 1 – 2 + 1 voile	1 – 2 couches mouillées (ne pas appliquer de voile)									
Epaisseur totale déposée:	20 – 25 µm / 12 – 15 µm	15 – 25 µm									
	<p>Temps d'attente</p>	<p>Après chaque couche, laisser évaporer jusqu'au matage.</p>									

Vernis: Application en 2 fois avec un séchage et un ponçage au P500 / P1000 entre les 2 couches.

	<p>CARIZZMA CUSTOMCLEAR CP</p>	<p>Appliquer comme spécifié sur la fiche technique</p>
---	--------------------------------	--

Pour l'étiquetage selon la directive 1999/45/CE et les réglementations nationales, se reporter à la fiche de données de sécurité du produit. Les produits sont réservés aux utilisateurs professionnels.

Les informations contenues dans cette publication se basent sur nos connaissances et expériences actuelles. Compte tenu des multiples facteurs qui peuvent affecter la transformation et l'application de nos produits, ces informations ne libèrent aucunement tout transformateur de ses obligations d'effectuer ses propres contrôles et essais. Elles ne constituent pas davantage une garantie de certaines caractéristiques des produits ni de l'adaptation de ceux-ci à un besoin spécifique. Tout schéma, poids, toute description, photo, donnée, dimension etc. est uniquement mentionné à titre indicatif ; ces informations peuvent faire l'objet de modifications sans préavis et ne sont pas représentatives de la qualité contractuelle des produits (spécification des produits). La version la plus récente annule et remplace toutes les versions précédentes. Le document le plus récent est disponible sur notre site Web www.rmpaint.com, ou directement auprès de votre distributeur. Le destinataire de nos produits est tenu de s'assurer que tout droit de propriété industrielle ainsi que toute loi et réglementation en vigueur est respecté. Il ne peut pas être exclu que ce produit contienne des particules <0,1 µm