

AGILIS X-TREME

R-M AGILIS X-TREME

Base opaca all'acqua

Impiego:

Sistema di basi opache idrodiluibili utilizzate nella verniciatura automobilistica. Sono disponibili tutte le formule di miscelazione per la realizzazione di colori pastello, metallizzati e perlati necessari alla carrozzeria.

Note:

- Sviluppato per l'applicazione in condizioni di temperatura e umidità estreme.
- Temperature di utilizzo da 28°C fino a 40°C e intervallo di umidità fino al 10-15%.
- HB 040 AGILIS BASE in combinazione con RA 040 AGILIS MIX e anche A 2540 AGILIS BLENDER sono stati progettati e sviluppati per funzionare all'interno di questi parametri.
- Grazie al tempo di appassimento più lungo la superficie asciuga più lentamente e i fumi di spruzzatura (overspray) residuali sotto allo strato del film applicato (underspray) sono significativamente ridotti.
- Utilizzare la base HB 040 AGILIS X-TREME miscelata solamente con le basi AGILIS e RA 040 AGILIS MIX
- I tempi di appassimento possono essere ridotti in modo significativo utilizzando strumenti di soffiaggio d'aria idonei.
- Fare riferimento al modulo INFO R-M "R-M AGILIS X-TREME" per ulteriori dettagli e informazioni sui processi applicativi.
- Tempo di utilizzo della miscela:
Colore da diluire 1 settimana.
Colore diluito 1 giorno.

Temperatura di stoccaggio

5-40 °C

Avvertenza di sicurezza:

2004/42/IIIB(d)(420)249: Il limite di contenuto di VOC previsto dalla Direttiva Europea per questa famiglia di prodotti (categoria: IIB.d), in condizioni pronto all'uso, prevede un valore massimo di 420 g/l. Questo prodotto ha un contenuto di VOC di 249 g/l.

Solo per uso professionale e o da parte di personale specializzato.

Non si può escludere che questo prodotto contenga particelle <0,1 µm.

Per l'utilizzo di questo prodotto si prega di rispettare le attuali raccomandazioni di sicurezza e di utilizzare i dispositivi di protezione individuale.

Le informazioni contenute in questa pubblicazione si fondano sulle nostre conoscenze ed esperienze disponibili al momento della stesura della stessa. In relazione ai numerosi fattori che possono influenzare l'uso dei prodotti, la presente non solleva gli utilizzatori dall'effettuare controlli e prove per conto proprio. Il documento non costituisce a priori garanzia sulle caratteristiche dei prodotti e/o l'idoneità all'uso per specifici impieghi. Tutte le descrizioni, disegni, fotografie, informazioni, proporzioni, pesi, etc. sono citati unicamente a titolo generale; tali informazioni possono essere modificate senza preavviso e non sono rappresentative della qualità contrattuale dei prodotti (specifiche del prodotto). L'ultima versione sostituisce tutte le versioni precedenti. E' possibile ottenere la versione più recente dal nostro sito web all'indirizzo www.rmpaint.com o direttamente dal proprio partner di vendita R-M. Il destinatario dei nostri prodotti è tenuto ad assicurarsi che vengano osservati tutti i diritti di proprietà, le norme d'impiego e la legislazione vigente. Per l'etichettatura, come previsto dalla Direttiva 1999/45/CE e dalle vigenti disposizioni di legge, si prega di fare riferimento alla scheda di sicurezza del prodotto. E' vietata la duplicazione totale e parziale del documento e la distribuzione non autorizzata.



AGILIS X-TREME

R-M AGILIS X-TREME

Base opaca all'acqua



Lavaggio

Carteggiare con P400 / P500 o P500 / P600 per colori metallizzati. Per la carteggiatura finale utilizzare un interfaccia al fine di ottenere il miglior risultato possibile. Lavaggio finale con detergente all'acqua per finiture. Alternativa: applicare su fondi o sealer bagnato su bagnato R-M.

Utilizzo



Cappello WS-400-03 BF ugello BF40

WS400 Serie 2 con pressione in ingresso 1,7 bar: - AGILIS X-TREME

WS400 Serie 2 con pressione in ingresso 1,5 bar: - A 2540 AGILIS BLENDER

Questi settaggi, ugello e pressione devono essere utilizzati solo con il portafoglio prodotti AGILIS X-TREME.

Queste indicazioni non sono approvate per condizioni e prodotti standard.



1 mano piena + 1 "mano a finire" bagnato su bagnato

Spessore del film: 10-15 µm

VOC ready for use

249 g/l

Avvertenza di sicurezza:

2004/42/IIIB(d)(420)249: Il limite di contenuto di VOC previsto dalla Direttiva Europea per questa famiglia di prodotti (categoria: IIB.d), in condizioni pronto all'uso, prevede un valore massimo di 420 g/l. Questo prodotto ha un contenuto di VOC di 249 g/l.

Solo per uso professionale e o da parte di personale specializzato.

Non si può escludere che questo prodotto contenga particelle <0,1 µm.

Per l'utilizzo di questo prodotto si prega di rispettare le attuali raccomandazioni di sicurezza e di utilizzare i dispositivi di protezione individuale.

Le informazioni contenute in questa pubblicazione si fondano sulle nostre conoscenze ed esperienze disponibili al momento della stesura della stessa. In relazione ai numerosi fattori che possono influenzare l'uso dei prodotti, la presente non solleva gli utilizzatori dall'effettuare controlli e prove per conto proprio. Il documento non costituisce a priori garanzia sulle caratteristiche dei prodotti e/o l'idoneità all'uso per specifici impieghi. Tutte le descrizioni, disegni, fotografie, informazioni, proporzioni, pesi, etc. sono citati unicamente a titolo generale; tali informazioni possono essere modificate senza preavviso e non sono rappresentative della qualità contrattuale dei prodotti (specifiche del prodotto). L'ultima versione sostituisce tutte le versioni precedenti. E' possibile ottenere la versione più recente dal nostro sito web all'indirizzo www.rmpaint.com o direttamente dal proprio partner di vendita R-M. Il destinatario dei nostri prodotti è tenuto ad assicurarsi che vengano osservati tutti i diritti di proprietà, le norme d'impiego e la legislazione vigente. Per l'etichettatura, come previsto dalla Direttiva 1999/45/CE e dalle vigenti disposizioni di legge, si prega di fare riferimento alla scheda di sicurezza del prodotto. E' vietata la duplicazione totale e parziale del documento e la distribuzione non autorizzata.

AGILIS X-TREME

R-M AGILIS X-TREME

Base opaca all'acqua

2:1



Rapporto di miscela 100 vol. %

R-M AGILIS X-TREME Base opaca all'acqua
Base opaca all'acqua Pastello o Metallizzato (come da formula colore)



Diluyente 50 vol. %

RA 040 Diluente
(come da formula colore)
Mescolare IMMEDIATAMENTE dopo l'aggiunta

Osservazioni

Appassimento fino a completa opacizzazione della superficie dopo la "mano a finire"

Nota bene: Per il ripristino di un danno di carrozzeria, le istruzioni di riparazione dei produttori di veicoli, in particolare per quanto riguarda la tecnologia dei sensori installati, devono sempre essere osservate in aggiunta alle istruzioni fornite in questo documento.

Avvertenza di sicurezza:

2004/42/IIIB(d)(420)249: Il limite di contenuto di VOC previsto dalla Direttiva Europea per questa famiglia di prodotti (categoria: IIB.d), in condizioni pronto all'uso, prevede un valore massimo di 420 g/l. Questo prodotto ha un contenuto di VOC di 249 g/l.

Solo per uso professionale e o da parte di personale specializzato.

Non si può escludere che questo prodotto contenga particelle <0,1 µm.

Per l'utilizzo di questo prodotto si prega di rispettare le attuali raccomandazioni di sicurezza e di utilizzare i dispositivi di protezione individuale.

Le informazioni contenute in questa pubblicazione si fondano sulle nostre conoscenze ed esperienze disponibili al momento della stesura della stessa. In relazione ai numerosi fattori che possono influenzare l'uso dei prodotti, la presente non solleva gli utilizzatori dall'effettuare controlli e prove per conto proprio. Il documento non costituisce a priori garanzia sulle caratteristiche dei prodotti e/o l'idoneità all'uso per specifici impieghi. Tutte le descrizioni, disegni, fotografie, informazioni, proporzioni, pesi, etc. sono citati unicamente a titolo generale; tali informazioni possono essere modificate senza preavviso e non sono rappresentative della qualità contrattuale dei prodotti (specifiche del prodotto). L'ultima versione sostituisce tutte le versioni precedenti. E' possibile ottenere la versione più recente dal nostro sito web all'indirizzo www.rmpaint.com o direttamente dal proprio partner di vendita R-M. Il destinatario dei nostri prodotti è tenuto ad assicurarsi che vengano osservati tutti i diritti di proprietà, le norme d'impiego e la legislazione vigente. Per l'etichettatura, come previsto dalla Direttiva 1999/45/CE e dalle vigenti disposizioni di legge, si prega di fare riferimento alla scheda di sicurezza del prodotto. E' vietata la duplicazione totale e parziale del documento e la distribuzione non autorizzata.

