



GRAPHITE HD CHASSIS SURFACER

Codice prodotto: AS56-7223

Resina di base Acrilica poliuretanica a 2 componenti

	Rapporto di miscelazione	100:20:20 in volume		
	Catalizzatore	H 360	normale	
		H 310	rapido	
	Diluyente	GV 300	lento	+12 - +18°C
		GV 400	molto lento	+18 - +25°C
		GV 500	extra lento	> 25°C

	Viscosità di applicazione	Circa 25 s DIN 4				
	Potlife	4 h				
	Applicazione	Numero di mani	Pressione di spruzzo	Pressione del materiale	Diametro ugello	Aerografo conforme
	Pompa a doppia membrana con tazza in pressione	2	2,5 bar	0.9 – 2 bar	1.1 mm	1.0 mm
	Airless/Airmix	2	120 – 150 bar	-	0.28–0.33 mm	-
	Aerografo a caduta	2 – 3	2,5 bar	-	1.7 mm	1.4 mm
	Aerografo ad aspirazione	2 - 3	2,5 bar	-	1.7 mm	1.6 mm

Spessore del film 60 – 70 µm

Resa teorica (DIN 53 219) 404 m²/l a 1 µm di spessore

Contenuto solido (DIN EN ISO 3251) 59% a peso ± 4 (67.9 ± 4% a viscosità originale)

	Flash-off a	20°C	60 min. per GRAPHITE HD			
	Essiccazione		Riverniciabile	Al tatto	Al nastro	Pronto per il montaggio
	Temperatura supporto	20°C	Max. 72 h	2 h	16 h	16 h
		60°C	30 min.			

Supporti Acciaio, accessori in lamiera zincata.

Osservazioni Può essere tinteggiato al 10% con GRAPHITE HD per la seconda mano .
Può essere sovrapplicato con GRAPHITE HD.

2004/42/IIB(c) (540)520 Il valore limite della legislazione EU per questo tipo di prodotto (prodotto categoria: IIB.c) pronto all'uso è max 540 g/l di VOC. Il VOC di questo prodotto è 520 g/l.

Per l'etichettatura, come previsto dalla Direttiva 1999/45/CE e dalle vigenti disposizioni di legge, si prega di fare riferimento alla scheda di sicurezza del prodotto. Solo per uso professionale e o da parte di personale specializzato.

Le informazioni contenute in questa pubblicazione si fondano sulle nostre conoscenze ed esperienze disponibili al momento della stesura della stessa. In relazione ai numerosi fattori che possono influenzare l'uso dei prodotti, la presente non solleva gli utilizzatori dall'effettuare controlli e prove per conto proprio. Il documento non costituisce a priori garanzia sulle caratteristiche dei prodotti e/o l'idoneità all'uso per specifici impieghi. Tutte le descrizioni, disegni, fotografie, informazioni, proporzioni, pesi, etc. sono citati unicamente a titolo generale; tali informazioni possono essere modificate senza preavviso e non sono rappresentative della qualità contrattuale dei prodotti (specifiche del prodotto). L'ultima versione sostituisce tutte le precedenti. E' possibile ottenere la versione più recente dal nostro sito web all'indirizzo www.rmpaint.com o direttamente dal proprio partner di vendita. Il destinatario dei nostri prodotti è tenuto ad assicurarsi che vengano osservati tutti i diritti di proprietà, le norme d'impiego e la legislazione vigente. Non si può escludere che questo prodotto contenga particelle <0,1 micron.

R-M Vernici per carrozzeria
Via S.Maria Molgora,15
20040 Burago Molgora (MB)

Tel. +39 0396656.1

www.rmpaint.com

Feb. 2010

