



GRAPHITE HD CLEAR

Codice prodotto: AV04-0100

Resina di base	Poliacrilica modificata				
 Rapporto di miscelazione	300:100:100 in volume				
 Catalizzatore	H 350	normale (solo in presenza di alte temperature)			
	H 300	rapido (per utilizzo standard)			
 Diluente	GV 200	normale			
	GV 300	lento			
	GV 400	molto lento			
 Viscosità di applicazione	18 - 20 s DIN 4				
Potlife	4 h				
 Applicazione	Numero di mani	Pressione di spruzzo	Pressione del materiale	Diametro ugello	Aerografo conforme
Pompa a doppia membrana con tazza in pressione	1.5 - 2	2,5 bar	0.9 – 1.5 bar	1.1 mm	1.0 mm
 Aerografo a caduta	1.5 - 2	2,5 bar	-	1.4 mm	1.4 mm
 Aerografo ad aspirazione	1.5 - 2	2,5 bar	-	1.7 mm	1.6 mm
Spessore del film	50 – 60 µm				
Resa teorica (DIN 53 219)	417 m ² /l a 1 µm di spessore				
Contenuto solido (DIN EN ISO 3251)	54% del peso ± 4 (61% ± 4 a viscosità originale)				
 Flash-off a	20°C				
 Essiccazione		Riverniciabile	Al tatto	Al nastro	Pronto per il montaggio
Temperatura supporto	20°C	16 h	2 h	16 h	12 h
	60°C	30 min.	25 min.	dopo raffreddamento	dopo raffreddamento
Supporti	ONYX HD.				
Osservazioni	Una mano fine seguita da una bagnata.				
2004/42/IIB(d) (420)419	Il valore limite della legislazione EU per questo tipo di prodotto (prodotto categoria: IIB.d) pronto all'uso è max 420 g/l di VOC. Il VOC di questo prodotto è 419 g/l.				

Per l'etichettatura, come previsto dalla Direttiva 1999/45/CE e dalle vigenti disposizioni di legge, si prega di fare riferimento alla scheda di sicurezza del prodotto. Solo per uso professionale e o da parte di personale specializzato.

Le informazioni contenute in questa pubblicazione si fondano sulle nostre conoscenze ed esperienze disponibili al momento della stesura della stessa. In relazione ai numerosi fattori che possono influenzare l'uso dei prodotti, la presente non solleva gli utilizzatori dall'effettuare controlli e prove per conto proprio. Il documento non costituisce a priori garanzia sulle caratteristiche dei prodotti e/o l'idoneità all'uso per specifici impieghi. Tutte le descrizioni, disegni, fotografie, informazioni, proporzioni, pesi, etc. sono citati unicamente a titolo generale; tali informazioni possono essere modificate senza preavviso e non sono rappresentative della qualità contrattuale dei prodotti (specifiche del prodotto). L'ultima versione sostituisce tutte le precedenti. E' possibile ottenere la versione più recente dal nostro sito web all'indirizzo www.rmpaint.com o direttamente dal proprio partner di vendita. Il destinatario dei nostri prodotti è tenuto ad assicurarsi che vengano osservati tutti i diritti di proprietà, le norme d'impiego e la legislazione vigente. Non si può escludere che questo prodotto contenga particelle <0,1 micron.

R-M Vernici per carrozzeria
Via S.Maria Molgora,15
20040 Burago Molgora (MB)

Tel. +39 0396656.1

www.rmpaint.com

Feb. 2010

