



GRAPHITE HD CV 12, alluminio metallizzato lucido diretto

Codice prodotto: AU04-9006

<b>Resina di base</b>		Poliacrilica modificata				
	<b>Rapporto di miscelazione</b>	100:25:25 in volume				
	<b>Catalizzatore</b>	H 350 normale H 300 rapido				
	<b>Diluente</b>	GV 100				
	<b>Viscosità di applicazione</b>	18 - 22 s DIN 4				
	<b>Potlife</b>	1,5 h				
	<b>Applicazione</b>	<b>Numero di mani</b>	<b>Pressione di spruzzo</b>	<b>Pressione del materiale</b>	<b>Diametro ugello</b>	<b>Aerografo conforme</b>
	<b>Pompa a doppia membrana con tazza in pressione</b>	1.5	2,5 bar	0.9 – 1.5 bar	1.1 mm	1.0 mm
	<b>Aerografo a caduta</b>	1.5	2.5 bar	-	1.3 mm	1.3 mm
	<b>Aerografo ad aspirazione</b>	1.5	2.5 bar	-	1.7 mm	1.6 mm
<b>Spessore del film</b>		40 – 60 µm				
<b>Resa teorica (DIN 53 219)</b>		536 m <sup>2</sup> /l a 1 µm di spessore				
<b>Contenuto solido (DIN EN ISO 3251)</b>		60% del peso ± 4 (62% ± 4 a viscosità originale)				
	<b>Flash-off a</b>	<b>20°C</b>	10 – 15 min.			
	<b>Essiccazione</b>		<b>Riverniciabile</b>	<b>Al tatto</b>	<b>Al nastro</b>	<b>Pronto per il montaggio</b>
	<b>Temperatura supporto</b>	<b>20°C</b>	16 h	2.5 h	16 h	12 h
		<b>60°C</b>	30 min.	dopo raffreddamento	dopo raffreddamento	dopo raffreddamento

**Supporti**

Tutti i primer filler e isolanti R-M; vecchie verniciature carteggiate.

**Osservazioni**

Applicazione: 1 mano fine per adesione seguita immediatamente da una mano a finire. Alternativa: applicare diverse mani fini. Entro 16 h è riverniciabile con se stesso senza bisogno di carteggiatura. Dopo cottura a forno o 16 h ad aria utilizzare un promotore di adesione per cicli multicolore. Nei cicli a temperatura ambiente almeno 18° C !

**2004/42/IIB(d)  
(420)419**

Il valore limite della legislazione EU per questo tipo di prodotto (prodotto categoria: IIB.d) pronto all'uso è max 420 g/l di VOC. Il VOC di questo prodotto è 419 g/l.

Per l'etichettatura, come previsto dalla Direttiva 1999/45/CE e dalle vigenti disposizioni di legge, si prega di fare riferimento alla scheda di sicurezza del prodotto. Solo per uso professionale e o da parte di personale specializzato.

Le informazioni contenute in questa pubblicazione si fondano sulle nostre conoscenze ed esperienze disponibili al momento della stesura della stessa. In relazione ai numerosi fattori che possono influenzare l'uso dei prodotti, la presente non solleva gli utilizzatori dall'effettuare controlli e prove per conto proprio. Il documento non costituisce a priori garanzia sulle caratteristiche dei prodotti e/o l'idoneità all'uso per specifici impieghi. Tutte le descrizioni, disegni, fotografie, informazioni, proporzioni, pesi, etc. sono citati unicamente a titolo generale; tali informazioni possono essere modificate senza preavviso e non sono rappresentative della qualità contrattuale dei prodotti (specifiche del prodotto). L'ultima versione sostituisce tutte le precedenti. E' possibile ottenere la versione più recente dal nostro sito web all'indirizzo [www.rmpaint.com](http://www.rmpaint.com) o direttamente dal proprio partner di vendita. Il destinatario dei nostri prodotti è tenuto ad assicurarsi che vengano osservati tutti i diritti di proprietà, le norme d'impiego e la legislazione vigente. Non si può escludere che questo prodotto contenga particelle <0,1 micron.

R-M Vernici per carrozzeria  
Via S. Maria Molgora, 15  
20040 Burago Molgora (MB)

Tel. +39 0396656.1

[www.rmpaint.com](http://www.rmpaint.com)

Feb. 2010

