



GRAPHITE HD DECO A

Codice prodotto: AZ15-0101

Resina di base	Composto organico				
Rapporto di miscelazione	100:25:25 (100 parti GRAPHITE HD + 25 parti H350 o H300 + 25 parti GHD DECO A)				
Catalizzatore	H 350 normale H 300 rapido				
Diluente	GRAPHITE HD DECO A				
Viscosità di applicazione	18 s DIN 4		Livello VOC: < 420 g/l PAU in GRAPHITE HD		
Potlife	1 h				
Applicazione	Numero di mani	Pressione di spruzzo	Pressione del materiale	Diametro ugello	Aerografo conforme
Pompa a doppia membrana con tazza in pressione	1,5 – 3	2,5bar	0.9 – 2 bar	1.1 mm	1.0 mm
Airless/Airmix	-	-	-	-	-
Aerografo a caduta	1,5 – 3	2,5bar	-	1.4 mm	1.4 mm
Aerografo ad aspirazione	1,5 – 3	2,5bar	-	1.7 mm	1.6 mm
Spessore del film	40 - 60 µm				
Resa teorica (DIN 53 219)	- m ² /l				
Contenuto solido (DIN EN ISO 3251)	--				
Flash-off a	20°C				
Essiccazione			Riverniciabile	Al nastro	
Temperatura supporto	20°C		120 min		
	60°C				
Supporti	Fondi CV R-M e smalti per decorazione.				
Osservazioni	Utilizzare carta per mascheratura idonea. Applicazione: vedi ciclo di verniciatura P 8				

Per l'etichettatura, come previsto dalla Direttiva 1999/45/CE e dalle vigenti disposizioni di legge, si prega di fare riferimento alla scheda di sicurezza del prodotto. Solo per uso professionale e o da parte di personale specializzato.

Le informazioni contenute in questa pubblicazione si fondano sulle nostre conoscenze ed esperienze disponibili al momento della stesura della stessa. In relazione ai numerosi fattori che possono influenzare l'uso dei prodotti, la presente non solleva gli utilizzatori dall'effettuare controlli e prove per conto proprio. Il documento non costituisce a priori garanzia sulle caratteristiche dei prodotti e/o l'idoneità all'uso per specifici impieghi. Tutte le descrizioni, disegni, fotografie, informazioni, proporzioni, pesi, etc. sono citati unicamente a titolo generale; tali informazioni possono essere modificate senza preavviso e non sono rappresentative della qualità contrattuale dei prodotti (specifiche del prodotto). L'ultima versione sostituisce tutte le precedenti. E' possibile ottenere la versione più recente dal nostro sito web all'indirizzo www.rmpaint.com o direttamente dal proprio partner di vendita. Il destinatario dei nostri prodotti è tenuto ad assicurarsi che vengano osservati tutti i diritti di proprietà, le norme d'impiego e la legislazione vigente. Non si può escludere che questo prodotto contenga particelle <0,1 micron.

R-M Vernici per carrozzeria
Via S.Maria Molgora,15
20040 Burago Molgora (MB)

Tel. +39 0396656.1

www.rmpaint.com

Feb. 2010

