

**GRAPHITE HD PRIMER CF, (esente da cromati)****Codice prodotto: AS50-1938**

<b>Resina di base</b>	polyvinyl butyral modificata				
 <b>Rapporto di miscelazione</b>	100:50:10 in volume				
 <b>Catalizzatore</b>	GRAPHITE HD ACTIVATOR, SLOW				
 <b>Diluente</b>	GV 100 rapido GV 200 normale GV 300 lento				
 <b>Viscosità di applicazione</b>	16 - 17 s DIN 4				
 <b>Potlife</b>	8 h				
 <b>Applicazione</b>	<b>Numero di mani</b>	<b>Pressione di spruzzo</b>	<b>Pressione del materiale</b>	<b>Diametro ugello</b>	<b>Aerografo conforme</b>
<b>Pompa a doppia membrana con tazza in pressione</b>	1	2,5 bar	0.8 – 2.5 bar	1.1 mm	1.0 mm
<b>Airless/Airmix</b>	1	120 – 150 bar	-	0.33 mm	
 <b>Aerografo a caduta</b>	2	2,5 bar	-	1.5 mm	1.4 mm
 <b>Aerografo ad aspirazione</b>	2	2,5 bar	-	1.7 mm	1.6 mm
<b>Spessore del film</b>	15 – 20 µm				
<b>Resa teorica (DIN 53 219)</b>	101 m <sup>2</sup> /l a 1 µm di spessore				
<b>Contenuto solido (DIN EN ISO 3251)</b>	29.4% del peso ± 4 (43.3% ± 4 a viscosità originale)				
 <b>Flash-off a</b>	<b>20°C</b>	30 min.			
 <b>Essiccazione</b>		<b>Riverniciabile</b>	<b>Al tatto</b>	<b>Al nastro</b>	<b>Pronto per il montaggio</b>
<b>Temperatura supporto</b>	<b>20°C</b>	30 min.			
	<b>60°C</b>	10 min.			

**Supporti**

Alluminio, acciaio, lamiera zincata

**Osservazioni**

Non sovrapplicare con prodotti poliesteri. Utilizzare solo in cicli a 3 stadi. Sovrapplicare con il fondo entro 8 ore.

**2004/42/IIB(cIII)  
(780)760**

Il valore limite della legislazione EU per questo tipo di prodotto (prodotto categoria: IIB.cIII) pronto all'uso è max 780 g/l di VOC. Il VOC di questo prodotto è 760 g/l.

Per l'etichettatura, come previsto dalla Direttiva 1999/45/CE e dalle vigenti disposizioni di legge, si prega di fare riferimento alla scheda di sicurezza del prodotto. Solo per uso professionale e o da parte di personale specializzato.

Le informazioni contenute in questa pubblicazione si fondano sulle nostre conoscenze ed esperienze disponibili al momento della stesura della stessa. In relazione ai numerosi fattori che possono influenzare l'uso dei prodotti, la presente non solleva gli utilizzatori dall'effettuare controlli e prove per conto proprio. Il documento non costituisce a priori garanzia sulle caratteristiche dei prodotti e/o l'idoneità all'uso per specifici impieghi. Tutte le descrizioni, disegni, fotografie, informazioni, proporzioni, pesi, etc. sono citati unicamente a titolo generale; tali informazioni possono essere modificate senza preavviso e non sono rappresentative della qualità contrattuale dei prodotti (specifiche del prodotto). L'ultima versione sostituisce tutte le precedenti. E' possibile ottenere la versione più recente dal nostro sito web all'indirizzo [www.rmpaint.com](http://www.rmpaint.com) o direttamente dal proprio partner di vendita. Il destinatario dei nostri prodotti è tenuto ad assicurarsi che vengano osservati tutti i diritti di proprietà, le norme d'impiego e la legislazione vigente. Non si può escludere che questo prodotto contenga particelle <0,1 micron.

R-M Vernici per carrozzeria  
Via S.Maria Molgora,15  
20040 Burago Molgora (MB)

Tel. +39 0396656.1

[www.rmpaint.com](http://www.rmpaint.com)

Feb. 2010

