



STOP MULTI

Codice prodotto: SP66-128F

Resina di base	Poliestere insatura					
 Rapporto di miscelazione	100 : 3 a peso					
 Catalizzatore	PUTTY HARDENER					
 Diluente						
 Viscosità di applicazione Potlife	4 min.					
 Applicazione	Numero di mani	Pressione di spruzzo	Pressione del materiale	Diametro ugello	Aerografo conforme	
Pompa a doppia membrana con tazza in pressione						
Airless/Airmix						
 Aerografo a caduta						
 Aerografo ad aspirazione						
Spessore del film						
Resa teorica (DIN 53 219)	- m ² /l a 1 µm di spessore					
Contenuto solido (DIN EN ISO 3251)	Circa 98% del peso ± 2					
 Appassimento a	20°C					
 Essiccazione		Riverniciabile	Al tatto	Al nastro	Pronto per il montaggio	
Temperatura supporto	20°C					
	60°C					
Supporti	Acciaio, alluminio, lamiera zincata.					
Osservazioni	Può essere carteggiato dopo 20' min. Non adatto per applicazioni che richiedono elasticità, es., cuciture di saldatura.					
2004/42/IIB(b) (250)180	Il valore limite della legislazione EU per questo tipo di prodotto (prodotto categoria: IIB.b) pronto all'uso è max 250 g/l di VOC. Il VOC di questo prodotto è 180 g/l.					

Per l'etichettatura, come previsto dalla Direttiva 1999/45/CE e dalle vigenti disposizioni di legge, si prega di fare riferimento alla scheda di sicurezza del prodotto. Solo per uso professionale e o da parte di personale specializzato.

Le informazioni contenute in questa pubblicazione si fondano sulle nostre conoscenze ed esperienze disponibili al momento della stesura della stessa. In relazione ai numerosi fattori che possono influenzare l'uso dei prodotti, la presente non solleva gli utilizzatori dall'effettuare controlli e prove per conto proprio. Il documento non costituisce a priori garanzia sulle caratteristiche dei prodotti e/o l'idoneità all'uso per specifici impieghi. Tutte le descrizioni, disegni, fotografie, informazioni, proporzioni, pesi, etc. sono citati unicamente a titolo generale; tali informazioni possono essere modificate senza preavviso e non sono rappresentative della qualità contrattuale dei prodotti (specifiche del prodotto). L'ultima versione sostituisce tutte le precedenti. E' possibile ottenere la versione più recente dal nostro sito web all'indirizzo www.rmpaint.com o direttamente dal proprio partner di vendita. Il destinatario dei nostri prodotti è tenuto ad assicurarsi che vengano osservati tutti i diritti di proprietà, le norme d'impiego e la legislazione vigente. Non si può escludere che questo prodotto contenga particelle <0,1 micron.

R-M Vernici per carrozzeria
Via S.Maria Molgora,15
20040 Burago Molgora (MB)

Tel. +39 0396656.1

www.rmpaint.com

Feb. 2010

