



TRANSPARENT SEALER CP

Codice prodotto: AS56-0011

Resina di base Acrilica poliuretanica a 2 componenti

	Rapporto di miscelazione	100 : 50 : 30 in volume
	Catalizzatore	H 360 H 310
	Diluente	GV200 GV100

	Viscosità di applicazione	17 s DIN 4				
	Potlife	2 h				
	Applicazione	Numero di mani	Pressione di spruzzo	Pressione del materiale	Diametro ugello	Aerografo conforme
	Pompa a doppia membrana con tazza in pressione	-	-	-	-	
	Airless/Airmix	-	-	-	-	
	Aerografo a caduta	1	2,5 bar	-	1.5 mm	1.4 mm
	Aerografo ad aspirazione	1	2,5 bar	-	1.7 mm	1.6 mm

Spessore del film 20 - 25 µm

Resa teorica (DIN 53 219) 404 m²/l a 1 µm di spessore

Contenuto solido (DIN EN ISO 3251) 52% del peso ± 4 (64 ± 4% a viscosità originale)

	Flash-off a	20°C	15 min. – max. 2 h			
	Essiccazione		Riverniciabile	Al tatto	Al nastro	Pronto per il montaggio
	Temperatura supporto	20°C	15 min.			
		60°C				

Supporti Vecchie verniciature pre-trattate

Osservazioni É possibile tinteggiare il prodotto con 10% di basi GRAPHITE HD

**2004/42/IIB(cII)
(540)525**

Il valore limite della legislazione EU per questo tipo di prodotto (prodotto categoria: IIB.cII) pronto all'uso è max 540 g/l di VOC. Il VOC di questo prodotto è 525 g/l.

Per l'etichettatura, come previsto dalla Direttiva 1999/45/CE e dalle vigenti disposizioni di legge, si prega di fare riferimento alla scheda di sicurezza del prodotto. Solo per uso professionale e o da parte di personale specializzato.

Le informazioni contenute in questa pubblicazione si fondano sulle nostre conoscenze ed esperienze disponibili al momento della stesura della stessa. In relazione ai numerosi fattori che possono influenzare l'uso dei prodotti, la presente non solleva gli utilizzatori dall'effettuare controlli e prove per conto proprio. Il documento non costituisce a priori garanzia sulle caratteristiche dei prodotti e/o l'idoneità all'uso per specifici impieghi. Tutte le descrizioni, disegni, fotografie, informazioni, proporzioni, pesi, etc. sono citati unicamente a titolo generale; tali informazioni possono essere modificate senza preavviso e non sono rappresentative della qualità contrattuale dei prodotti (specifiche del prodotto). L'ultima versione sostituisce tutte le precedenti. E' possibile ottenere la versione più recente dal nostro sito web all'indirizzo www.rmpaint.com o direttamente dal proprio partner di vendita. Il destinatario dei nostri prodotti è tenuto ad assicurarsi che vengano osservati tutti i diritti di proprietà, le norme d'impiego e la legislazione vigente. Non si può escludere che questo prodotto contenga particelle <0,1 micron.

R-M Vernici per carrozzeria
Via S.Maria Molgora,15
20040 Burago Molgora (MB)

Tel. +39 0396656.1

www.rmpaint.com

Feb. 2010

