

Nero opaco

Campi di impiego

Smalto monostrato opaco in tinta pronta della serie UNO HD.

Informazioni aggiuntive

Caratteristiche tecniche

Contenuto solido 42 % ± 2	Densità 1,010 – 1,110 g/cm ³
Temperatura di stoccaggio da minimo 5°C a massimo 45°C	Tempo di stoccaggio 36 mesi

Applicazione

Mescolare bene prima dell'uso.

Per piccole riparazioni o a basse temperature utilizzare il diluente rapido SC 820 / R 2100.

Con temperature superiori ai 25°C o in presenza di grosse superfici utilizzare il diluente lento SC 880 / R 2300.

Supporto / Pretrattamento / Lavaggio

Lavaggio con PK 700 o PK 2000

Carteggiatura con P400 (fondi ben induriti e vecchie verniciature non sensibili ai solventi)

Lavaggio con PK 700 o PK 2000







Alternativa: utilizzabile su fondi o sealer bagnato su bagnato R-M.

Le informazioni contenute in questa pubblicazione si fondano sulle nostre conoscenze ed esperienze disponibili al momento della stesura della stessa. In relazione ai numerosi fattori che possono influenzare l'uso dei prodotti, la presente non solleva gli utilizzatori dall'effettuare controlli e prove per conto proprio. Il documento non costituisce a priori garanzia sulle caratteristiche dei prodotti e/o l'idoneità all'uso per specifici impieghi. Tutte le descrizioni, disegni, fotografie, informazioni, proporzioni, pesi, etc. sono citati unicamente a titolo generale; tali informazioni possono essere modificate senza preavviso e non sono rappresentative della qualità contrattuale dei prodotti (specifiche del prodotto). L'ultima versione sostituisce tutte le versioni precedenti. E' possibile ottenere la versione più recente dal nostro sito web all'indirizzo www.rmpaint.com o direttamente dal proprio partner di vendita R-M. Il destinatario dei nostri prodotti è tenuto ad assicurarsi che vengano osservati tutti i diritti di proprietà, le norme d'impiego e la legislazione vigente. Per l'etichettatura, come previsto dalla Direttiva 1999/45/CE e dalle vigenti disposizioni di legge, si prega di fare riferimento alla scheda di sicurezza del prodotto. E' vietata la duplicazione totale e parziale del documento e la distribuzione non autorizzata.

R-M Automotive Refinish Paints, Z.I. du Merret F-60676 Clermont de l'Oise Cedex, Tel. (+33) (0) 3 44 77 77 77, 11/2017

UNO HD SC 804



	UNO HD SC 804 100% in volume 100 g H 9000 25% in volume 27 g SC 850 / R 2200 25% in volume 23 g	o con induritore H 420: UNO HD SC 804 100 g H 420 21 g SC 850 / R 2200 23 g
	o con induritore H 2500: UNO HD SC 804 100 g H 2500 36 g R 2200 27 g	
	Viscosità a 20°C: Coppa ISO 4: da 45 a 52 secondi Coppa DIN 4: da 19 a 21 secondi	
Potlife: 3 ore a 20°C		
	Aerografo HVLP a caduta 1,3 – 1,5 mm Aerografo conforme a caduta 1,3 – 1,4 mm	0,7 bar al cappello 2,0 – 2,5 bar
	Mani: 2 Spessore: 40 – 50 µm Appassimento ad opacizzazione tra le mani.	
	Essiccazione a 20°C fuori polvere 30 min. resistente al montaggio 2 ore in profondità 24 ore Essiccazione a 60°C 30 min.	
	(onde corte) 8 min.	

Finitura

Eventuali operazioni di finitura dopo la corretta essiccazione e raffreddamento.
 Il prodotto può essere sovrapplicato dopo i tempi di essiccazione previsti.

Istruzioni di sicurezza

2004/42/IIIB(e)(840)600: Il limite di contenuto di VOC previsto dalla Direttiva Europea per questa famiglia di prodotti (categoria: IIB.e), in condizioni pronto all'uso, prevede un valore massimo di 840 g/l.
 Questo prodotto ha un contenuto di VOC di 600 g/l.

Non si può escludere che questi prodotti contengono particelle <0,1 micron.

I prodotti sono adatti solo per uso professionale.

Per l'utilizzo di questo prodotto si prega di rispettare le attuali raccomandazioni di sicurezza e di utilizzare i dispositivi di protezione individuale.