



Consultare anche la scheda tecnica "CARIZZMA supporti e pretrattamento"

Informazioni generali:

Per la realizzazione di questo speciale effetto si copre il supporto con un colore giallo in ONYX HD più trasparente oppure con UNO HD CP. L'effetto radica (legno nodoso rosso) si ottiene tamponando il supporto, precedentemente verniciato, con il colore Burled Wood Root Red. Si possono eseguire più passaggi per aumentare l'effetto. Al termine ricoprire il supporto con il trasparente.

1. Sottotinta Burled Wood Yellow CZ 1200:

	Rapporto di miscelazione	ONYX HD HYDROMIX	100 (vol.) 60 (vol.)
	Aerografo	HVLP a caduta	1,5 mm 2.0 bar
	Applicazione	Mani: Appassimento:	2 a opacizzazione tra le mani.
	Rapporto di miscelazione	CARIZZMA CUSTOMCLEAR CP H 420 SC 850	300 (vol.) 100 (vol.) 100 (vol.)
	Aerografo	HVLP a caduta	1,3 – 1,5 mm 0.7 bar al cappello
	Applicazione	Mani: Appassimento:	2 3 minuti tra le mani
	Essiccazione	A 60°C	30 min.

Note: carteggiare a macchina con P400 a secco o con P800 a umido prima della mascheratura.



2. Colore Burlled wood effect CZ 1201:

	Dosaggio:	ONYX HD CZ 1201:	
		HB 002 HB 250 HB 821 HYDROMIX	71.8 g 23.5 g 4.7 g 60.0 g
	Tecnica: Quantità: Appassimento:	Tamponare con un panno che non rilasci fibre. A sufficienza per coprire il supporto. 15 min.	
Operazioni seguenti: bagnare uno straccio con diluente SC 880 e tamponare il supporto fino al raggiungimento dell'effetto desiderato. Al termine lasciare appassire per 30' minuti ad aria.			

3. Per un effetto più intenso:

	Dosaggio:	HB 100 ONYX HD (CZ 1201) HYDROMIX	90 g 10 g 60 g
	Aerografo e pressione: Mani: Appassimento:	1.5 mm HVLP / 2.0 bar da 1 a 3 a opacizzazione dopo ogni mano.	

Note: - Più mani si applicano tanto più intenso sarà l'effetto ottenuto.
 - Rimuovere la mascheratura dopo l'appassimento.

4. Trasparente:

	Dosaggio:	CARIZZMA CUSTOMCLEAR CP H 420 SC 850	300 (vol.) 100 (vol.) 100 (vol.)
	Aerografo e pressione: Mani: Appassimento: Essiccazione:	1.3 - 1.5 mm HVLP / 2.0 bar 2 3 min. tra le mani. 30 min. a 60°C	

Le informazioni contenute in questa pubblicazione si fondano sulle nostre conoscenze ed esperienze disponibili al momento della stesura della stessa. In relazione ai numerosi fattori che possono influenzare l'uso dei prodotti, la presente non solleva gli utilizzatori dall'effettuare controlli e prove per conto proprio. Il documento non costituisce a priori garanzia sulle caratteristiche dei prodotti e/o l'idoneità all'uso per specifici impieghi. Tutte le descrizioni, disegni, fotografie, informazioni, proporzioni, pesi, etc. sono citati unicamente a titolo generale; tali informazioni possono essere modificate senza preavviso e non sono rappresentative della qualità contrattuale dei prodotti (specifiche del prodotto). L'ultima versione sostituisce tutte le versioni precedenti. È possibile ottenere la versione più recente dal nostro sito web all'indirizzo www.rmpaint.com o direttamente dal proprio partner di vendita. Il destinatario dei nostri prodotti è tenuto ad assicurarsi che vengano osservati tutti i diritti di proprietà, le norme d'impiego e la legislazione vigente.