

# テクニカルインフォメーション

## AM 870 シーラープラスト 90



プラスチック用 密着プライマー

製品分類: C 2.3

### 製品説明

AM 870 シーラープラスト 90 は、フィラー、トップコートなどを塗装する際の密着性を高める効果を備えた、プラスチック用密着プライマーです。

### 付加情報

### 技術特性

固形分 7% ± 2	比重 0.840 – 0.940 g / cm <sup>3</sup>
保管温度 最低 5°C ~ 最高 45°C	保管期間 24 ヶ月

### 使用方法

使用前に缶を 2 分間、よく振ってください。

### 下地 / 前処理 / クリーニング

全ての共通プラスチック素材:

洗浄: PK 700 または PK 1000 (サンディングパッドを使用のこと)

洗浄: PK 1000

**重要:** 旧塗膜に熱可塑剤が含まれている場合は、必ず除去すること



本文書内のデータは、現時点での弊社の知識と経験に基づいて提供しております。弊社の製品を使用した作業、ならびに塗装に影響を及ぼす可能性のある様々な要因を考慮すると、本書で提供されている情報に関わらず、製品使用者それぞれにおいて調査や試験を実施する必要があります。本文書内の記述、図表、写真、値、比率、重量などは、一般的な情報に限定して提供しており、事前の通知なしに内容が変更されることがあります。また、製品仕様など、契約上同意した製品の品質とは区別して取り扱うものとします。最新版の文書が、全ての古い文章より優先されます。最新版は、Web サイト [www.rmpaint.com](http://www.rmpaint.com) または、営業担当者から入手することができます。弊社の製品使用者は、所有権、法律、規定など責任を持って順守しなければなりません。

R-M Automotive Refinish Paints, Z.I. du Merret F-60676 Clermont de l'Oise Cedex, Tel. (+33) (0) 3 44 77 77 77, 12/2014



# テクニカルインフォメーション

## AM 870 シーラープラスト 90

	塗装回数: 1 - 2 回 膜厚: 5 μm
	セッティングタイム (20°C): 15 分

### 仕上げ

R-M 2K ポリウレタンフィラーをウェット・オン・ウェットで塗装。

セッティングタイムが 20°C で 30 分を超える場合は、AM 870 シーラープラスト 90 を再塗装すること。

### 安全に関する注意

2004 / 42 / IIB (e) (840) 688: 製品分類: IIB.e RFU での EU 制限値は VOC 最大 840 g / L

本製品の VOC 含有量は 688 g / L

本製品には、取り除けない 0.1 μm 未満の細かい粒子が含まれている可能性があります。

業務用向けに限定された製品です。

これらの製品を使用される際には、労働安全衛生ガイドラインに従い個人保護具を着用して下さい。