

ONYX HD tropical

HB 006 TROPIC

オニクス HD 用 水性ベースコート

製品説明	オニクス HD は、自動車の補修に使用される水性ベースコートのミキシングシステムです。
特徴:	自動車の補修に必要なあらゆる塗色（ソリッド、メタリック、パール）の調色処方を取り揃えています。
使用方法	<p>新しいミキシングベースは使用前に必ず手でかき混ぜ、その後さらに 15 分間、攪拌機を使用して混合する必要があります。攪拌機に取り付けられている全製品は、1 日 2 回、15 分間攪拌してください。</p> <p>気温が高い時や広範囲の補修を行う場合には、HB 006 を HB 004 スローに変更するとともに、ハイドロミックスをハイドロミックススローに変更することが可能です。</p> <p>注意：メタリックやパールベースを塗装する際に、スプレーガンの中にメッシュ等はセットしないでください。</p> <p>調色処方 HB 006 を使用している場合、必ずハイドロミックスドロピックも使用してください。自動車メーカーからの推奨がある場合、オニクス HD アクチベーターを使用してください。詳細は技術情報を参照ください。</p> <p>ポットライフ： オニクス HD ミキシングベース：密閉プラスチック容器で 6 ヶ月 オニクス HD 希釈済み：密閉プラスチック容器で 1 週間 高粘度の白色を塗装する場合、混合比を 100：80 に変更して使用することが出来ます。</p>

保管温度 5-45 °C



クリーニング

洗浄：PK 2000
研磨：P 400（サンディングフィラー / 硬化型で耐溶剤性の旧塗膜）
洗浄：PK 2000
要選択：R-M ウェット・オン・ウェット フィラー または シーラーの上への塗布

安全に関する注意：

本製品には、取り除けない 0.1 µm 未満の細かい粒子が含まれている可能性があります。業務用向けに限定された製品です。これらの製品を使用される際には、労働安全衛生ガイドラインに従い個人保護具を着用して下さい。本文書内のデータは、現時点での弊社の知識と経験に基づいて提供しております。弊社の製品を使用した作業、ならびに塗装に影響を及ぼす可能性のある様々な要因を考慮すると、本書で提供されている情報に関わらず、製品使用者それぞれにおいて調査や試験を実施する必要があります。本文書内の記述、図表、写真、値、比率、重量などは、一般的な情報に限定して提供しており、事前の通知なしに内容が変更されることがあります。また、製品仕様など、契約上同意した製品の品質とは区別して取り扱うものとします。最新版の文書が、全ての古い文章より優先されます。最新版は、Web サイト www.rmpaint.com または、営業担当者から入手することができます。弊社の製品使用者は、所有権、法律、規定など責任を持って順守しなければなりません。



ONYX HD tropical

HB 006 TROPIC

オニクス HD 用 水性ベースコート



混合比 100 % (容量比)

オニクス HD ミキシングベース (計量済み塗料)



シンナー 60 % (容量比)

HB 036 TROPIC ハイドロミックストロピック
 ハイドロミックストロピックを追加した後、すぐにかき混ぜます。



HVLP 重力式スプレーガン



汎用重力式スプレーガン

先端空気圧力 0.7 bar

ノズル口径 1.4-1.5

塗装回数 ソリッドカラー (2-3回 / 20-25 μm)
 メタリックまたはパール (1-2 + ミストコート 1回 / 12-15 μm)

フラッシュオフ 20°C 塗装毎に、つやが消えるまでフラッシュオフタイムを取る。

乾燥時間



乾燥時間 20 °C 15分
 エアブローにより、素早く作業を実施することが可能

乾燥時間 40 °C 10分

備考

推奨されている R-M クリヤーを塗装。
 指定の時間で乾燥・冷却・足付け後、同じ製品で再補修ができます。

安全に関する注意：

本製品には、取り除けない 0.1 μm 未満の細かい粒子が含まれている可能性があります。

業務用向けに限定された製品です。

これらの製品を使用される際には、労働安全衛生ガイドラインに従い個人保護具を着用して下さい。

本文書内のデータは、現時点での弊社の知識と経験に基づいて提供しております。弊社の製品を使用した作業、ならびに塗装に影響を及ぼす可能性のある様々な要因を考慮すると、本書で提供されている情報に関わらず、製品使用者それぞれにおいて調査や試験を実施する必要があります。本文書内の記述、図表、写真、値、比率、重量などは、一般的な情報に限定して提供しており、事前の通知なしに内容が変更されることがあります。また、製品仕様など、契約上同意した製品の品質とは区別して取り扱うものとします。最新版の文書が、全ての古い文章より優先されます。最新版は、Web サイト www.rmpaint.com または、営業担当者から入手することができます。弊社の製品使用者は、所有権、法律、規定など責任を持って順守しなければなりません。



ONYX HD tropical

HB 006 TROPIC

オニキス HD 用 水性ベースコート

新しいセンサー技術を搭載している車の補修工程については、ここに記載している工程に加え各自動車メーカーからのボデー修理書を遵守する必要があります。

安全に関する注意：

本製品には、取り除けない 0.1 µm 未満の細かい粒子が含まれている可能性があります。

業務用向けに限定された製品です。

これらの製品を使用される際には、労働安全衛生ガイドラインに従い個人保護具を着用して下さい。

本文書内のデータは、現時点での弊社の知識と経験に基づいて提供しております。弊社の製品を使用した作業、ならびに塗装に影響を及ぼす可能性のある様々な要因を考慮すると、本書で提供されている情報に関わらず、製品使用者それぞれにおいて調査や試験を実施する必要があります。本文書内の記述、図表、写真、値、比率、重量などは、一般的な情報に限定して提供しており、事前の通知なしに内容が変更されることがあります。また、製品仕様など、契約上同意した製品の品質とは区別して取り扱うものとします。最新版の文書が、全ての古い文章より優先されます。最新版は、Web サイト www.rmpaint.com または、営業担当者から入手することができます。弊社の製品使用者は、所有権、法律、規定など責任を持って順守しなければなりません。

