


テクニカルインフォメーション

オニキス HD



ディープブラック DB 403

製品分類: C 3.1

製品説明

ディープブラック DB 403 は、オニキス HD 水性ベースコートのディープブラック色です。

付加情報

技術特性

固形分 38 % ± 2	比重 0.930 – 1.030 g / cm ³
保管温度 最低 5°C ~ 最高 45°C	保管期間 36 ヶ月

使用方法

新しいミキシングベースは使用前に必ず手でかき混ぜ、その後さらに 15 分間、攪拌機を使用して混合する必要があります。攪拌機に取り付けられている全製品は、1 日 2 回、15 分間攪拌してください。

安全に関する注意

下地 / 前処理 / クリーニング

洗浄: PK 2000

研磨: P 400 (サンディングフィラー / 硬化型で耐溶剤性の旧塗膜)

洗浄: PK 2000

要選択: R-M ウエット・オン・ウエット フィラー または シーラーの上への塗布







本文書内のデータは、現時点での弊社の知識と経験に基づいて提供しております。弊社の製品を使用した作業、ならびに塗装に影響を及ぼす可能性のある様々な要因を考慮すると、本書で提供されている情報に関わらず、製品使用者それぞれにおいて調査や試験を実施する必要があります。本文書内の記述、図表、写真、値、比率、重量などは、一般的な情報に限定して提供しており、事前の通知なしに内容が変更されることがあります。また、製品仕様など、契約上同意した製品の品質とは区別して取り扱うものとします。最新版の文書が、全ての古い文章より優先されます。最新版は、Web サイト www.rmpaint.com または、営業担当者から入手することができます。弊社の製品使用者は、所有権、法律、規定など責任を持って順守しなければなりません。

R-M Automotive Refinish Paints, Z.I. du Merret F-60676 Clermont de l'Oise Cedex, Tel. (+33) (0) 3 44 77 77 77, 12/2014



テクニカルインフォメーション

オニキス HD

	オニキス HD ミキシングベース	HB 002	71.5% (vol.)	71.5 g
		DB 403	28.5% (vol.)	28.5 g
	ハイドロミックス		60.0% (vol.)	60.0 g
	HB 002 と DB 403 が均一になるまで攪拌する。その後、ハイドロミックスを添加し、再度、攪拌してからストレーナーでろ過。			
	塗膜粘度 (20°C):			
	ISO 4 カップ:	52 – 68 秒		
	DIN 4 カップ:	20 – 25 秒		
	ポットライフ:	DB 403 ミキシングベース: 密閉プラスチック容器で 6 ヶ月。 DB 403 希釈済み: 密閉プラスチック容器で 1 週間。		
	HVLP 重力式スプレーガン:	1.4 – 1.5 mm	0.7 bar (先端)	
		ソリッドカラー		
	塗装回数:	2 回		
	膜厚:	20 μm		
	乾燥時間は、気候条件と使用する機器に影響を受ける。			
	乾燥時間 (20°C):	約 15 分		
	乾燥時間 (60°C):	約 10 分 + 冷却		
	赤外線乾燥:	塗装 1 回目: つやが消えるまで室温で乾燥 塗装 2 回目: 表面温度を 40 – 50°C (最高 60°C) に調整し、つやが消えるまで乾燥 + 冷却		

仕上げ

推奨されている R-M クリヤーを塗装。DB 403 は指定の乾燥時間後に、同製品または他のオニキス HD ベース コートを重ね塗りすることが可能。

安全に関する注意

2004 / 42 / IIB (d) (420) 419: 製品分類: IIB.d RFU での EU 制限値は 420 g / L

本製品の VOC 含有量は 419 g / L

本製品には、取り除けない 0.1 μm 未満の細かい粒子が含まれている可能性があります。

業務用向けに限定された製品です。

これらの製品を使用される際には、労働安全衛生ガイドラインに従い個人保護具を着用して下さい。