

テクニカルインフォメーション

PRIMEFLASH A 2100

サフェーサー用常温乾燥促進剤

製品分類: C 5

製品説明

R-M 2 液型サフェーサーの常温乾燥を促進するための添加剤です。
PRIMEFLASH A 2100 は、PERFECTFILLER WHITE / GREY / BLACK 専用の添加剤です。

付加情報

PRIMEFLASH A 2100 を使用することにより、より早く塗装表面をダストフリーの状態にすることが出来ます。研磨性や組み付け時間を大幅に削減可能となります。PRIMEFLASH A 2100 は光熱費を削減できる為、20°Cの常温でサフェーサーを乾燥させたいボディーショップに特に適しています。PRIMEFLASH A 2100 は、上下圧送ブラスでの焼き付け乾燥での作業時間短縮することが可能です。PRIMEFLASH A 2100 は、小規模の補修作業に特に適しています。

技術特性

固形分 ~ 1.0%	比重 0.820 – 0.920 g/cm ³
保管温度 最低 5°C ~ 最高 45°C	保管期間 36 ヶ月

使用方法

この添加剤を使用する場合、製品混合比中のシンナーの替りに用いることが出来ます。

下地 / 前処理 / クリーニング

PRIMEFLASH A 2100 を使用しているテクニカルデータシートを参照してください。





本文書内のデータは、現時点での弊社の知識と経験に基づいて提供しております。弊社の製品を使用した作業、ならびに塗装に影響を及ぼす可能性のある様々な要因を考慮すると、本書で提供されている情報に関わらず、製品使用者それぞれにおいて調査や試験を実施する必要があります。本文書内の記述、図表、写真、値、比率、重量などは、一般的な情報に限定して提供しており、事前の通知なしに内容が変更されることがあります。また、製品仕様など、契約上同意した製品の品質とは区別して取り扱うものとします。最新版の文書が、全ての古い文章より優先されます。最新版は、Web サイト www.rmpaint.com または、営業担当者から入手することができます。弊社の製品使用者は、所有権、法律、規定など責任を持って順守しなければなりません。

R-M Automotive Refinish Paints, Z.I. du Merret F-60676 Clermont de l'Oise Cedex, Tel. (+33) (0) 3 44 77 77 77, 11/2017



テクニカルインフォメーション

PRIMEFLASH A 2100

	PERFECTFILLER WHITE / GREY / BLACK 100% (vol.) D 70 / D 80 25% (vol.) PRIMEFLASH A 2100 25% (vol.) 使用前によく攪拌してください。
	PRIMEFLASH A 2100 使用時は、ポットライフが短くなります。
	PRIMEFLASH A 2100 を使用しているテクニカルデータシートを参照してください。
	塗装回数 2回 膜厚 50 – 70 μm
	乾燥時間 (20°C) 約 40 分

仕上げ

	研磨 P 400 – P500
---	-----------------

安全に関する注意

本製品には、取り除けない 0.1 μm 未満の細かい粒子が含まれている可能性があります。

業務用向けに限定された製品です。

これらの製品を使用される際には、労働安全衛生ガイドラインに従い個人保護具を着用してください。